

<技術料資>

보이지 않는 3流俳優의 役割

- ◇ 自動車타이어가 商品인以上 經濟効率을 度外視 하고선 만들수 ◇
- ◇ 가 없다. 그래서 더욱 性能이 높은 타이어를 어떻게 해서 싸게 ◇
- ◇ 만들수 있느냐 가 큰問題로 된다. ◇
- ◇ 한때는 가장 손이 많이드는 成型部門의 合理化가 타이어 매스 ◇
- ◇ 푸로化에의 큰 課題이였다. 그것이 있따라서 加硫部門에도 波 ◇
- ◇ 及했다. 여기에 登場하는것이 自動成型機 이기도 하고 백오마 ◇
- ◇ 틱푸래쓰이 기도 했으나 그것들이 오늘날의 타이어製造의 全部 ◇
- ◇ 는 아니다. 3流俳優의 이기는 하나 加硫促進劑의 이룩한 役割 ◇
- ◇ 의 重要性도 잊어서는 안된다고 生覺한다. 그래서 今番은 타이 ◇
- ◇ 어 藥品의 大商인 化學會社 住友化學(株)에 付託해서 加硫促進 ◇
- ◇ 劑와 老化防止劑를 中心으로 各種의 解說을 求했다. 이에 依하 ◇
- ◇ 면 加硫促進劑가 發見되어서 70年 그 進步에는 顯著한것이 있 ◇
- ◇ 었으나 쳐알스 굳이어가 133年前에 發見한 硫黃을 使用해서의 ◇
- ◇ 加硫法이 尚今使用되고 있는 限 今後特히 刮目할 타이어 藥品 ◇
- ◇ 의 出現도 困難할 것 같다고 하고 있다. ◇
- ◇ 따라서 藥品매이커어로서는 더욱 高度化에의 努力은 해도 고무 ◇
- ◇ 그 自體를 다르게 한다거나 타이어의 製造法을 根本的으로 改 ◇
- ◇ 造하지 않는 限에 있어서는 말이다. ◇

타이어의 生產性, 品質과 有機고무 藥品의 役割

日本住友化學工業株式會社

大阪製造所第2應用研究部課長

森 堅 次 郎


中央研究所고무應用研究部고무藥品課長

高 田 明

1 타이어와 有機고무藥品

타이어의 製造에 使用되고 있는 各種 原料 資材中에 有機고무 藥品은 比較的 눈에 안띄는 存在라고 할 수 있다.

한 말로 「고무藥品」이라고만 말해 가지고는 그것이 어떤 物質이며 타이어의 製造工程에 어떤 意味를 갖고 있느냐를 理解하는 讀者は 적을 것이다. 有機고무藥品이 갖고있는 原材料에서는 볼 수 없는 特徵으로서 다음의 諸點을 들수가 있다.



于先 타이어 속에 占하는 重量組成比가 極히 작다는 것이다.

表 1 은 타이어를 構成하는 材料의 重量組成比의 一例를 表示한 것

으로서 고무 藥品은 “化學藥品”的範圍에 포함된다.

그러나 이 가운데는 普通有機고무藥品으로서 取扱되지 않고 있는 亞鉛華나 스페아린酸등이 포함되어 있으므로 代表的인 고무藥品인 加硫促進劑와 老化防止劑만으로 限定하면 각각 1%를 넘지는 않고 合計 2%에 未滿하는 것이 普通으로서 이렇게 적은量이면서 타이어의 製造工程이나 性能에 큰 영響力を 갖는 原料는 단대서는 볼 수 없다. 다음으로 고무藥品은 그 存在와 効果를 直接五感으로 알수가 없는 點에 있다.

即 고무나 타이어코오드 같은 타이어 속에 있는 것을 눈으로 볼수가 있으며 充填劑로도 着色이나 補強効果로서 그 存在를 判別 할수 있는데 對해 고무 약품의 경우는 五感 단으로서는 그 存在조차 알수 없다.

그 理由는 뒤에서 詳述하는 바와 같이 고무藥品의 効果가 製造工程이나 走行中에 일어나는 化學反應에 關與하기 때문에 他의 原材料가 그 物理的 性質을 利用當하고 있는데 對해 고무藥品은 化學的 性質을 生命으로하는 點에 大差가 있다.

第3으로 品種의 數가 极히 많다는 것인데 細分해서 謂할것 같으면 百種以上이나 된다.

이것은 고무의 種類나 타이어의 用途 또한 一本의 타이어속에도 트렉드, 카아카스, 사이드월等各部分에 依해서 각각 最高의 性能이 얻어지게끔 고무藥品이 區分되어서 使用되며 他의 用途과 同樣의 多數의 品種中에서

表 1. 타이어構成原材料重量組成比의
代表例

原 材 料	重 量 比 (%)
고 무 炭化水素	45
카 아 본 블 랙	23
오 일 軟化劑	11
硫 黃	1
化 學 藥 品	9
타 이 어 코 오 드	7
其 他(비이드等)	4
合 计	100

各各의 特徵에 응해서 最適의 品種을 選擇 해내서 組合시키는 技術이 配合의 妙로서 尊重되고 있다.

以上有機고무 藥品이란 2次物性에 依한 性能을 實物로 하여 少量으로서 큰 効果를 보이는點 他에서 볼수 없는 特徵을 갖는 副資材이다.

어느 老鍊한 고무 技術者の 말에 依하면 고무란 多種多樣의 異物을 區別없이 마셔버리고서도 꿈쩍도 않는 怪物과 같은 物質이란 것인데 고무藥品은 그 怪物을 操縱하는 보이지 않는 실과 같은 存在라고도 할수 있다.

타이어 業界의 最近의 課題로서 生產性의 向上 性能의 改良이 重要한 地位를 占하고 있으나 고무藥品도 이 目的達成에 크게 貢獻해 왔음을 事實이다.


2 有機고무藥品의 歷史와 現狀

天然고무이전 合成고무이전 加硫工程을 받지 않는 未加硫狀態인 채로는 고무製品으로서 實用的 價値가 缺한 것이며 1839年 굳이어가 고무와 硫黃과를 加熱함으로써 發見한 加硫고무가 오늘날의 고무工業의 基礎가 되었다는 것은 새삼 말할 必要조차 없다.

그러나 고무와 硫黃만으로서는 加硫速度가 너무 느리기 때문에 第3의 物質의 添加에 依한 加硫速度向上의 工業化를 爲한 必須條件이며 當時 이미 鹽基性炭酸鉛等効果가 있다는것이 發見되었다.

그러나 最初의 有機加硫促進劑는 썩 뒤에 1906年 오온스페에거어에 依한 아니린과 그 誘導體치오카아바나리도 이미 이것이 有機고무藥品의 最初일것이다. 이것을 契機로해서 아니린과 脂肪族 아민을 배에쓰로하는 促進劑의 開發이 進展하여 지체닐구아니진(促進劑 D)를 經해서 1921年 멜카 푸토엔소지아 솔(促進劑 M)이 發見되었다.

以來 이미 50年
을 經過하여 各種
誘導體의 開發이
行해졌으나 現在
에도 멜카 푸토엔
조치아졸과 그 誘



導體가 加硫促進剤의主流이며 이에 대하는 세로운 基本構造는 發見되어있지 않다. 老化防止剤는 若干늦어서 1908年 아니린誘導體 1911年 훼늘系化合物이 効果가 있다는 것이 認定되어 1928年 N 훼널-β-나후칠아민(老防 D)가 發見된 以來 아니린을 原料로 하는 優秀한 老防剤가 연이어 있다.

다시 고무工業의 發展에 따라서 發生한 세로운 要求를 充滿시키기 위해 防燒剤, 素練促進剤, 增粘剤가 有

機고무藥品의 範疇에 添加되었다. 日本에 있어서의 고무藥品의 製造는 1931年 促進劑 D가 最初로 되어있으나 以來戰後의 타이어를 包含한 고무加工業界의 發展과 더불어 生產量도 飛躍的으로 增加하고 있다.




圖 1 加硫促進劑의 加硫 테스트

表 2는 新고무消費量과 加硫促進劑, 老化防止劑의 生產量의 關係를 表示한것으로서 이 表로부터 고무藥品의 生產量(거의 消費量에 가까운것으로 推定된다)이 新고무消費量과 密接한 相關關係를 가지고 있음이 明白하다. 또한 老防劑의 生產量의 新고무消費量에 對한 比率이 年年漸增하고 있는 것은 老防劑가 고무加工業界 以外에 プラ스틱스나 合成고무의 製造工程에서 使用되고 있기 때문이라고 推定된다. 海外의 고무藥品과 比較해도 1部의例外적인 品目을 除外하면 全部의 品種이 國產品으로 카버되어 品質面에서도 比等한 狀態에 있으며 輸入量은 國產品과 比해서 問題가 안될 程度로 적은것 같다. 有機고무藥品의 製造方法으로서 特徵의 事實은 加硫促進劑나 老防劑가 共히 아니킴으로부터 發生하는 것이 많다는 것이며 이것은 고무약품의 起源이 아니킴이 였다는 것과 關係가 있는지도 모른다.

如何間 從來有機고무藥品은 탈系誘導製品으로되어 있었으나 오늘날에는 아니킴은 오히려 石油化學製品이며 고무藥品도 今後는 石油化學誘導製品이라고 할수

表 2. 加硫促進劑와 老化防止劑의 生產量(單位: 吨)

年	新고무消費量	加硫促進劑 (新고무消費量 에 對한 比%)	老化防止劑 (新고무消費量 에 對한 比%)
1965	377,000	5,445 (1.45)	6,252 (1.66)
66	438,000	6,344 (1.45)	7,832 (1.78)
67	516,000	7,377 (1.45)	10,187 (1.97)
68	603,000	7,934 (1.31)	12,900 (2.14)
69	694,000	9,500 (1.37)	17,850 (2.62)

있을 것 같다.

3 加硫促進劑의 性能과 特徵


고무의 加硫法의 原理는 굳이 어의 發明后百數十年 經過한 오늘날에도 本質의 으로는 全然不變하고 있다.

그러나 加硫促進劑는 오오엔스레에게 어의 發見后 70年未滿의 사이에 製造工程으로부터 오는 要求에 따라서 빛나는 發展이 보였다.

現在 50種에 이르는 加硫促進劑가 포리머의 種類 製造加工條件, 製品의 品質等에 응해서 區分使用되고 있다.

그 中에서 가장 눈부신 業績을 올리고 있는 것이 邊効性促進劑이다.

一般的으로 加硫促進劑의 性能은 다음의 2個의 因子



<老化防止劑製造設備>

(1) ス코오치性(加硫가始作되기 까지의 時間)

(2) 加硫速度(加硫가 끝날때까지의 時間)

에 依해서 나타나며 ス코오치하기 어려우며 加硫速度의 큐이 邊効性促進劑의 資格이다 이 關係를 模型의 으로 表現하면 圖 1 과 같이 되며 ス코오치時間, t_s 가 길며 加硫時間 t_c 의 짧은것, 即 (C)가 가장 理想에 가까운 加硫促進劑의 形이다. 但, 가장正確하게 말하면 加工成型溫度에서의 t_s 가 길고 加硫溫度에서의 t_c 의 짧을 것이 바람직스럽다.

여기서 스코오치란 加硫以前의 工程例를 들면 混練이나 押出成型工程 또는 練生地의 保存中에 加硫가 일어나기始作하는 現象으로서 燒라고도 일컬어지며 製品의 品質不良의 原因이나 練生地가 못쓰게끔 되기 때문에 極度로 忌避되고 있다.

普通, 溫度가 높을 수록 t_s 가 짧게 된다. 타이어의 生產性을 向上시키기 為해선 각工程에서의 타임사이를의 短縮이 當然必然하지며 混練押出工程의 溫度가 上昇해서 스코오치의 危險性이 增加한다.

한便 加硫時間短縮을 為해 加硫速度는 크지 않으면 안된다.

邊効性促進劑는 이 2個의 條件을 充足시키는 것으로서 그 出現이 生產性의 향상에 크게 이바지하고 있는 것이다.

初期의 促進劑 C.D.M 等의 性能은 어느것이나 (a) (b)型일 것이다.

스코오치의 긴것은 加硫가 늦고 加硫가 速한것은 스

加硫促進剤




図2 加硫促進剤와老化防止剤의系統図

코오치가 짧아서 理想型과는相反하는 경향을 보였다.

그리나 1940年頃 벤조치아졸 슬훼나미드類가 圖1의 (C)型의 성능을 갖고 있음이 發見되어 遅效性促進劑란 슬훼나미드類를 意味하기에 까지 이르렀다.

現在日本서 實用化되고 있는 것은 CZ, NS 와 NBC의 3品種에 不過하나 그수요량은 近年增加 一路에 있으며 가장 使用量이 많은 促進劑의 하나이다.

参考로 加硫促進劑의 進步를 圖2에 表示한다. 遅效性促進劑의 紹介가 먼저되었으므로 順序는 逆으로 되나 現在 使用되고 있는 多種多樣의 加硫促進劑의 特徵을 簡單히 說明코자 大別하면

- (1) 치아졸系
- (2) 구아니진系
- (3) 치우람系
- (4) 지치오酸鹽系

의 4種으로 分類된다.

치아졸系는 1902年에 發見된 멜카푸토벤 조치아졸을 母體로하는 그룹으로서前述한 슬훼나미드類도 이에 屬한다.

강한 加硫促進力을 가지며 모든 포리미어에 대해 넓게 使用되기 때문에 全促進劑 使用量의 60%~70%를 占하고 있다.

모든 加硫系가 치아졸系를 베이스로 해서 組立되어 있다고 해도 過言은 아니다. 슬훼나미드以外에선 지벤 조치아질치슬피드(促進劑 DM)가 代表的이다.

구아니진系는 지훼닐구아니진에 依해서 代表되는 그룹으로서 單獨으로는 加硫促進力은 弱한 데도 不拘하고 치아졸系 促進劑와 併用해서 그 作用을 活性화하고 스코오치時間을 길게 加硫時間을 짧게하는 特異한性能을 갖고 있다.

使用量은 치아졸系에 다음 해서 많다. 치우람系는 태토라 메칠헤우람치슬피드로 代表되는 促進劑로서 加硫速度가 极히 速한 특징이 있으며 他促進劑와 併用해서 加硫速度를 調整하든가 加硫速度의 느린 부침고무나 EPDM의 加硫에 使用된다. 지치오酸鹽系는 지치오칼바민酸의 各種 金屬鹽으로 된 그룹으로서 치우람系보다 더욱 加硫促進力이 크다 스코오치하기 쉽기 때문에 汎用고무에 使用되는 일은 적고 加硫의 느린 特殊고무나 라텍스에 쓰이는 일이 많다.

스코오치가 길고 加硫의 速한것이 理想의 促進劑로서 要望되는 한便 이 條件을 不充足하는 促進劑도 多數存在하고 있는 理由는 實際의 경우 스코오치나 加硫速度를 任意로 콘트롤 하는 技術이 必要하며 배에 쓰는 理想의 促進劑라 하더라도 細部의 條件을 調整하기 때문에 各種의 促進劑가 使用되는 것으로 解釋된다. 타이어의 경우에도 트랫트와 같이 肉厚의 部分을 同

一加硫條件으로 他의 部分과 같은 加硫狀態로 하기 위해서는 加硫系를 變化시키는 것이 當然할것이다.

이처럼 加硫促進劑는 細分된 使用을 必要로 하는 곳에 他의 原料와는 判異한 큰 特徵이 있다.

4

老化防止劑의 性能과 特徵

加硫 고무製品은 日常使用되고 있는 材料中에서 가장 光이나 熱에 대해서 感受性이 높고 變質이나 劣化를 일으키기 쉬운 것이다. 특히 타이어등은 그자



<制御系老化防止劑製造設備
의 콘트롤실>

용조건이 가혹하기 때문에 劣化도 심하다.

劣化란 強度低下, 크랙發生, 硬度變化등의 現象으로서 老化防止劑는 이 劣化現象을 防止 또는 늦춤으로써 타이어의 品質향상에 效果를 올리고 있다.

같은고무藥品이면서 加硫促進劑가 加工時의 性能(프로세스 파포오만스)를 實物로하고 있는데 대해 老防劑가 製品使用時의 性能(서어비스파포오만스)를 對象으로하고 있는 點이 對照的이다. 또 加硫促進劑를 使用하지 않으면 고무製品은 製造가 안되나 老防劑는 꼭 必要한 것은 아닌 點에도 大差가 있다. 이 差違가 老防劑의 遷刻으로서 나타나 本格의 檢托가始作된 것은 第2次大戰後 이였다. 그러나 그 價值가 認識됨에 따라서 使用量은 急激히 增加하여 이미 加硫促進劑를 追越하고 말았다.

老防劑의 發見은 天然고무中에 포함되는 蛋白質成分의 效果에 基因한다고도 하고 아니면으로 加硫된 고무의 耐老化性의 優秀함에 由來한다고도 일컬어지나 어느것을 勿論하고 아민系와 헤놀系化合物에 注目이 되며 특히 고무用 老防劑의 分野에선 아니면 誘導體가 中心이 되어서 進展했다. 그 過程에서 性能의 우수한 것에로의 方向은 當然히 加工工程에서의 쓰기 쉬움, 相溶性, 分散性등이 選別의 基準이되어 있음은 注目할 價值가 있다.

例를들면 老防性能은 뛰어 나 있어도 相溶性이 나쁜 것은 브롬하기 쉽기 때문에 使用量은 伸張되어있지 않다.

또 固體의 경우 融點의 높은 것은 고무中의 分散이 어렵기 때문에 70~150°C程度의 것이 壓倒的으로 많다. 製品形態는 分散性에 影響이 없는限 微粉末보다는 粒狀 후례에크狀처럼 ヘンドリング의 容易한 타일에의 移行이 눈에 띈다. 老防剤의 分野에 있어서의 注目할만한 進

步는 耐候性, 耐오존性에 效果가 있는 약품의 開發이며 이 老防劑에 의해서 타이어의 耐老化性이 현저히 향상했다. 即 從來타이어에는 훼닐 β 나 후칠아민(老防 D) 지 훼닐 p 훼니렌지아민(老防 p), 아미케톤 縮合物(老防 RD, AW, BLE) 등이 主로 사용되어 왔으나 走行時의 荷重이나 速度의 增大 局地의 오존濃度의 增加 때문에 더우기高性能의 老防劑가 必要해졌다. 이요 땅에 응답한 것이 N 훼닐 N' 알킬 p 훼니렌지아민系(老防 3C)로서 타이어트랙트 사이드월에의 使用이 急增하여 問題를 一舉에 解決했다. 現在 이系列의 性能으로 피아크의 地位를 占하고 있다.

加硫고무의 劣化는 使用條件에 따라서 热, 動的疲勞 오존, 日光폭露등이 原因이라고 생각되며 타이어의 경우 트랙트에서는 오존과 日光폭로가 사이드월은 動的피로 오존과 日光폭로가 카아카스에서는 热과 動的피로가 손꼽힌다. 한편 老化防止劑도 品種에 따라서 特定한 劣化에 對해서 特히 有効한것이 있음이 알려져 있으므로 그 組合을 고려해서 老防劑를 選擇하는 것이合理的인 使用法이다.

例를 들면 트랙트에는 老防 3C, AW 가 카아카스에는 R. D. D. BLE 가 쓰이는 경우가 많다.

또 타이어에선 카아본블랙配合이 보통이므로 着色汚染性이 있는 아민系老防이 使用가능하나 화이트사이드월에는 無着色非汚染性의 老化防止劑밖에 使用할수가 없다.

耐오존性, 耐候性을 주기 위해 EPDM을 老防劑로서 브랜드할 경우도 있다. 以上 老防劑의 特징과 區分使用法을 簡單히 記述했으나 이외에 가격도 고려해서 必要하고도 充分한 선택이 行해지고 있음을 말할 것도 없다.

参考로 主要老防劑의 化學構造를 圖 2에 表示한다.

5 其他의 有機 고무藥品

加硫促進劑와 老防劑外에 加硫劑, 素練의 促進劑, 스크오치리타아다아, 增粘劑등이 有機고무藥品의 範圍에 들어 가나 使用量, 價值共히 작고 前 2者에 비하여 현저히 比重이 輕하다.

(1) 加硫劑

特殊고무用에 2-3의 것, 例를 들면 부칠고무의 樹脂加硫劑등이 알려져 있으나 問題가 안된다. 然이나 最近 硫黃加硫에 依해서 耐老化性이 우수한 고무를 일기 위해 新規加硫劑가 試圖되고 있다.

(2) 素練의 促進劑

天然 고무의 素練時間을 短縮하고 所要動力を 작게

하는 生產性향상을 目的으로 하는것이나 混練機의 改良을 하는 便이 빠른것 같기도 하다.

芳香族alkali 훼니렌지아민, 지슬피이드類가 알려져 있다.

(3) 스크오치리타아다아

스크오치리時間을 길게 하여 混練, 押出工程등의 生產性향상에 效果가 있으며 遲効性 促進劑와 같은 目的을 갖는 것으로서 無水후탈酸等 酸性物質이 有効하다.

(4) 增粘劑

合成고무 練生地는 粘着性이 떨어지므로 발라부쳐서 맞추는 加工性의 改良을 為해서 使用된다. 알킬 훼놀樹脂가 主體이다.

6 今後의 動向

高速道路의 建設이 진척되어 日

本서도 歐美처럼


高速 連續走行이

可能해지는 한 便

製造코스트合理化

를 為한 生產性향

상의 要求가 날로



<고무藥品의 試驗設備>

강해지는 것도 實確하며 이것이 가류축진제와 老防劑의 性能향상을 促進함은 必然之勢일것으로豫想된다.

然이나 고무藥品의 現狀을 理想의이라고 까지는 말 못해도 하나의 頂點에 達해 있다고 生覺되므로 가까운 將來에 劃期의 高性能의 新製品이 開發될 展望은 적다.

勿論部分의 進步 例를 들면 遲効性促進劑의 改良, 非汚染性오존劣化防止劑의 開發, 現在의 製品의 基本構造의 範圍에서의 改良은 可能할 것이다.

그러나 從來의 基本구조로부터 떨어진 새로운 系列의 製品의 開發은 大端히 困難하다. 그 근거로서 美國 유니로이양사가 새로운 오존劣化防止劑를 1種開發하는데 基礎研究로부터 타이어 走行 테스트까지 200萬ドル의 研究費와 15年을 消費했다고 전해지는 事實을 參考로 해주기 바란다. 타이어의 性能향상에 對處하기 為해서는 고무藥品보다도 오히려 고무 그自體의 再檢討야 말로 捷徑이 되지 않을까?

그 하나는 새로운 加硫方法의 開發이다 現在의 硫黃에 依한 加硫를 계속하는 限 아무리 老防劑를 검토해도 어느 限度以上的 性能은 기대할 수 없다. 새로운 加硫法에 依해서 本質의 耐老化性이 큰 구조로 갈것이 더욱 根本의 解決策이다.

다음으로 生產性의 향상에 대해서도 亦時同様으로 原

수한 性能을 損傷시킴이 없이 問題의 乘車感性能을 向上시키는 것이 였습니다. 이에는 乘車感對策을 為해 設計, 試驗, 材料의 各部署의 メンバー로 프로젝트팀이 組織되었습니다.

形狀, 構材로 갈았을 때의 타이어의 振動傳達特性을 아는 計算에는 電子計算機를, 또 乘車感에 關한 形狀의 設計要素를 生覺했을 때의 타이어 몰드 形狀을 定하는 데는 自動製圖機를 푸울로 活用했습니다.

그래서 우리들은 10餘種의 몰드를 만드려 타이어의 試作에着手했습니다.

2年半의 歲月을 消費해서 샤크이 다이나모, 加振機 등 最新의 試驗機를 驅使해서의 振動特性의 檢討, 實車에 依한 振動, 驟音試驗, 그에 테스트드라이버에 依한 필링테스트를 反復했습니다.

(6 page에서 계속)

충전제는 가능한 고무의 점착력을 해치지 않는 그러한 충전제를 사용할 필요가 있다. 즉 Calcium Carbonate 와 Clay 는 점착을 떨어뜨리지 않는다 그러나 보강성이 적은 카아본 블랙일수록 점착력을 저하시키는 그러한 경향이 다소있다.

지방산, Paraffinic oil 그리고 Wax 류는 점착력에 상당한 영향을 준다.

Aromatic oil은 오염성이 있기는 하나 점착에는 효과가 있다고 본다.

7. 결 언

금년도 4월 말 현재 타이어 부문의 합성 고무 사용실적은 작년도 4월 실적의 33%가 증가한 720톤에 달하

(12 page에서 계속)

料고무 그 自體를 새로운形으로 가(變)는 便이 所望스럽다.

現在와 같이 高粘度의 소릿드를 加工하는 것으로서는 아무리改良했다고 하더라도 限度가 있다.

本事리즈에서도 每號指摘되고 있는 液狀고무의 注入

그間의 試作 타이어本數는 말하자면 千本을 넘었읍니다. 이렇게 만들어낸 新벨트플렉스(BFA)는 從來의 5本 리브(BF)는 7本 리브로 되며 보다 와이드 하며 모난 外觀으로 되며 또한 乘車感性能의 向上은 말할 것도 없이 操縱性, 安定性도 一層向上하고 今年봄 國內에 上市했읍니다.

以上 바이어스밸티드에 대해서 拙筆이나마 말씀했읍니다. 마는 이 特殊한 構造를 갖는 이 타이어는 꽤 멋이 있다고 確信하고 있습니다.

라디알이나 바이어스 타이어에 不滿足하여 소프트로 安定시킨 드라이브를 즐기고자 하는이는 「아롱든 브릴지 스톤의 그拉斯바이어스 벨티드, 即 벨티드플렉스에 타보십시오!」라고 若干 열없이 말씀드리는 바입니다.

(1972. 12. 日本月刊타이어誌)

고 있다.

이와 같은 타이어 부문에 있어서 합성 고무의 사용량의 증가는 생산량의 증가에도 기인 하겠지만 타이어 배합 처방에 있어서 합성 고무의 사용 비율이 높아진 데에도 원인이 있다고 보겠다.

따라서 배합 원가의 절하내지는 합성 고무의 우수한 물리적 특성이 타이어의 성능에 기여하는 정도가 크게 증가하였다고 평가되며 앞으로도 계속적인 기술 개발이 기대되고 있다. (끝)

<참고문헌>

1. sumitomo SBR Tech. Manual
2. 합성고무와 배합 (이현오 저)
3. ゴム年鑑 (昭和 48 年度版)
4. 月報 (日本 ゴム工業會 刊 昭和 48 年 1 月號)

成型法에 의한 새로운 타이어가 그 가장 典型的인 방향의 하나이며 우리들 有機고무藥品 메이커의 立場에서도 그 동향을 注目함과 同時 새로운 고무와 加工法에 適用되는 새로운 고무약품의 開發에用心해야겠다고 生覺하고 있다. (끝)

(72年 1月號 日本月刊타이어誌에서)