

材料의 難燃化 및 發煙性에 관한 考察

李鍾律

<點檢部>

1. 머릿말

人間의 불(火)의 發見과 使用은 本來文化의 根源이라고 말하나, 이로 인한 人命 및 財產의 被害도 看過할 수 없다. 또 文明의 所產인 各種材料는 우리의 日常生活을 한층 더 便利하게 해 주었으나, 이들이 可燃性일 경우 燃燒時 發生하는 煙(Gas)은 우리의 生命을 노리고 있으며 延燒로 인한 大火災를 起起하므로 이들 材料의 難燃化는 큰 課題로 되어 있으며 이에 대한 꾸준한 研究도 계속되고 있다.

우리 나라에서도 近 一 decade 最大火災事件 以後 건축물 内裝材에 대한 防炎處理가 法制化된 바 있다. 이에 관해 고찰해 보기로 하자.

2. 歷史的 背景과 國內外 規制概況

가. 歷史的 背景

難燃化的 歷史는 BC 4世紀頃當時 「트로이」(Troy) 木馬”에 「트로이」戰爭의 勇士 Aeneas가 酒를 먹여 연소를 防止한 것이 最初라고 알려져 있으며 그 후 BC 83年에 Piraeus 거리의 木城을 명반[K₂SO₄·A I₂(SO₄)₃·24H₂O]으로 處理해서 戰火를 防止한 記도 있으나 이들은 그 뒤 石材를 利用하게 됨으로써 이상의 發展은 없었다.

그 후 二次大戰時 軍服의 難燃處理가 研究되어 天然物質인 素材料의 Cellulose系材料의 後處理에 의한 材料의 難燃化가始作된 후 오늘날의 合成樹脂의 發

見은 이들의 本格的인 研究의 기틀이 되었으며 지금이 순간에도 不斷한 努力を 하고 있으나 이의 合理的인 理論은 아직도 宿題로 남아 있다.

나. 國內外에 있어서의 規制

우리도 最近 高層建物의 增加와 이로 인한 大火의 危險問題 등에 對處하기 위해 關係法令을 補強하였다. 그 내용을 살펴 보면 建築法에 의한 特殊用途建物의 內裝材 制限과 消防法에 의한 防炎處理의 義務化가 同法 第11條에 삽입되었으며 이들에 대한 性能基準을 規則을 通해 規定하고 있다.

隣接國인 日本은 約 4年前 建設省告示 第 3415號로 難燃材料를 指定했고 또 防火材料에 대한 認定要令을 公布했다. 또 消防法을 改正하여 工事用「커어튼」 및 展示用合板까지도 難燃性을 要求하고 있으며 自動車, 電車, 鐵道車輪 등의 內裝材도 規制하고 있다.

美國의 경우 州, 市別로 다른 建築關係는 International Conference of Building Officials (ICBO)과 Uniform Building Code 등으로 強制 規定하고, 또 自動車는 Docket 3-3로 其他 航空機, 鐵道船舶 등에도 規制하고 있다. 특히 섬유류는 Flammable Fabric Act로 難燃化를 要求하고 있다.

美國의 各種規制概況을 表 1-1을 通해 살펴 보기로 하자.

表 1-1 美國에 있어서 各種規制狀況





用 途	規 制 處	規 制 狀 況	對 象 品 目
航 空 機	運 輸 省	1968年 10月 24日 發効	全內裝材(布地 foam, film床材) 및 Cargo Compartment의 材料
自 動 車	"	1972年 9月 1日 發効	全內狀材(布地 film, foam plastic 부품)
毛 布	商 務 省	1970年 6月 10日 告示	全品目(天然 및 合成纖維)
카 퍼 트	"	1971年 4月 16日 發効	天然 및 合成纖維
아기용 잠옷	"	1973年 7月 28日 發効	羊毛 및 木綿, 縫-Polyethylene nylon 잠옷
電氣 및 電子제품	UL 推薦基準	實 施 中	全電氣 電子製品裝置 및 絶緣材料
病院 및 치료소	保健教育厚生省	"	建造物 및 設備의 全內裝材(布地, film, foam, 木材 Plastics)
매 트 리 스	商 務 省	1971年 9月 9日 規制告示	매트리스 foam rubber Urethane foam, Cover, 木綿
建 造 物	地方自治團體 및 州政府	建築基準法	各 種

3. 燃燒理論

樹脂等의 燃燒理論을 말하는 데는 그 基本이 되는 有機物質의 燃燒過程을 考察하는 것이 重要하다.

그러나 人間과 깊은 關係를 맺고 있는 燃燒現象은相當히 復雜하고 그 理論을 詳細하게 解明하는데는 어려움이 많다. 한 마디로 말해 燃燒한 化學變化에 隨伴되는 發熱에 의한 溫度上昇과 物質의 移動擴散, 熱의 移動 등이 包括的으로 進行된다. 또 燃燒形態는 氣體의 境遇, 炎을 生成하고 液體는 「알콜 램프」와 같은 蒸發 연소를 하며 固體의 境遇는 木炭과 같은 表面燃燒와 木材의 分解燃燒이다. 有機物質의 경우는 이들 形態의 두 가지 以上이 同시에 일어난다고 볼 수 있다

Schmidt의 Ethane의 燃燒反應研究를 引用해 보면 燃燒速度는 反應性이 높은 HO Radical의 生成에 관係이 있고 이 Radical에 영향을 줄 수 있는 藥劑가 難燃劑로서 能力を 나타낸다고 한다. 또 M.B.Neimann에 의하면 樹脂의 酸化는 다음 樣式으로 進行한다고 한다.



Hilado는 合成樹脂의 熱分解, 火災傳播過程을 다음 세 가지의 過程으로 考察했다. 즉 分子의 움직임으로 보면 加熱에 의한 溫度上昇에서 Glass 轉移點에 이르면 고무狀으로 轉移하여 解重合段階를 거쳐 分解되어 「가스」를 發生하고 불꽃과 熱을 發生하는 과정과 材料의 一定單位重量을 基準으로 살펴 보면 加熱, 轉移, 解重合, 分解, 酸化의 五段階로 나누며, 또 構造物全體의 燃燒過程을 初期發火, 火災增大 flash-over, 火災, 연소의 段階로 나누어서 說明하고 있다.

4. 難燃化的 機構

앞서도 말한 바와 같이 難燃化的 그간 꾸준히 研究되고 있으나 아직 完全한 理論的, 定量的解明이 되지 않고 있으며 지금까지의 難燃劑는 經驗的인 施行誤差의 方法이 使用되고, 또 이를 土臺로 한 理論만이 發表되고 있다. 이중 지금까지 發見된 P, Br, Cl의 세 元素내지는 두 종 以上의 混合物과 그 外 Sb, As, B, N等의 원소가 어느 程度 能力を 갖고 있는 것으로 나

타나고 있으나 앞의 P, Br, Cl에 비해 그能力은 微弱하다.

이제 이들元素의作用에 대해 알아보기로 하자.

가. 燐의作用


燐은 固狀 및 液相, 특히 固狀의 경우 그機能을發揮하여 分解段階의 化學反應을 炭素가 되도록促進하는 方向으로進行시키며, CO 및 CO₂가 되는 것을防止하고 炭素가 表面膜을形成해서 物理的으로酸素를遮斷하고 可燃性「ガス」의擴散을 막고 炭素의氣化를防止한다.

Lyons는 磷(P)이 酸을生成시키고 또 이들이 加熱로重合해서 Poly酸이 되어 他分子를 Proton化하며 또 이強酸은 脱水劑로서 炭化物의生成을促進한다고 한다. 物理的效果로서는 不揮發性燐의 酸化物이生成되어서 炭素殘渣를 溶融하므로遮斷效果를 나타낸다고 한다. 또 이는 火災初期段階에 그效果를發揮하므로 早期燃燒를防止해서 發火를防止해 준다고 한다.



나. Br의作用

Br은 燐과는 달리 氣體로서 그機能을發揮하며 그作用은 燃燒反應의 方向을 바꾸거나 Br化合物의氣體를發生해서 热과 酸素를遮斷한다고 한다.

Br의作用에 대해 Rosser氏의研究를引用해 보면



즉 炭化水素와 空氣의反應에서 反應(A)에서, 생긴 水素가 反應(B)에 사용되며 HO^{*}는 反應(B)에서 생겨 反應(A)에서 使用되므로 이를 連鎖反應이始作된다. 이反應을抑制하기 위해서는 H^{*}와 HO^{*}의濃度를 떨어뜨릴必要가 있다. 이반응에서 Halogen中 Br化合物에서 HBr이生成되어 反應성이 큰HO^{*}Radical과反應한다.



즉 HBr는 HO^{*} 대신 反應성이 낮은 Br^{*}내지는 R^{*}이 되어 連鎖反應이停止하여 有機化合物인 RH와反應하여 再生된다고 한다.

다. Cl의作用

주로 氣相에서 ability을 나타내며 그機構는 Br와 비슷하지만 그能力은 Br보다는 낮다.

라. 燐과 Halogen等의 상승效果

燐은 Halogenen과併用될 때 氣相, 固相等으로作用하고 單獨보다는 큰效果를 나타낸다. 즉 이는 單獨의 경우와는 달리 PBr₃, PBr₅, POBr等의化合物을生成해서 HBr보다는 무거워 氣化되지 않으므로 큰能力을 나타내며, 燐과 Cl도 同一한效果를 나타내나 Br에비해 낮다고 한다.

以外 難燃助剤로서 Sb₂O₃는燃燒時難燃剤의分解溫度를 낮추어 주어 그效果를發揮케한다고 알려지고 있다.

5. 難燃剤

가. 作用과 條件

前項에서記述한 難燃剤의作用을一括해서 써보면

① 不燃性「ガス」를 發生하거나 分解燃燒反應을 不燃性「ガス」發生의 方向으로進行시킨다.

② 燃燒「ガス」와 空氣와의 交換을妨害하는 무거운「ガス」를 發生한다.

③ 燃燒熱을 減少시켜 分解燃燒反應을抑制한다.

④ 炭素殘渣의形成을促進시킨다.

⑤ 酸素와 热을 받아 들이기 어려운材料의形狀狀態를保持한다.

⑥ 材料의比熱, 热傳導度를 증가시켜放熱 및吸熱을促進한다.

⑦ 着火, 分解溫度를 上昇시킨다.

⑧ Radical連鎖反應을妨害한다.

나. 條件

實用的인面에서 難燃剤로서要求되어지는 條件을 보면

① 少量으로 難燃效果가 를 것.

② 添加 및 加工이 쉬울 것.

③ 材料의 物性을 阻害하지 않을 것.

④ 安定性이 좋을 것.

⑤ 價格이 저렴할 것 等이다.

다. 種類

크게 나누면材料의生產過程에反應시켜改質하는 경우와混合시키는 경우의 두 가지를 들 수 있는데前者를反應型難燃剤, 後者를添加型難燃剤라고 한다.

① 添加型難燃剤

現在主流를 이루고 있는 것으로 그種類를 보면,
① 無機系 Sb_2O_3 , 봉사, 봉산 아연
② 有機系; 磷酸 Ester류 (Halogen 未包含)

- Tri-Cresyl-phosphate
- Tri-phenyl-phosphate
- Tri-Butyl-phosphate
- 磷酸 Ester류 (Halogen 包含)
- β -Chloro-Ethyl-phosphate
- Di-Chloro-propyl- "
- 2·3-Di-Bromo-propyl- "
- Bromo-Chloro-propyl- "
- Halogen 化合物
- 鹽素化 Paraffin
- 鹽素化 Poly-Ethylene 等

이 중 含 Halogen 磷酸 Ester系가 가장 效果가 크며 그중 2·3-Di-Bromo-propyl-phosphate가 가장 대표적인 것이다.

② 反應型難燃劑

一般的合成樹脂의 重合時 使用되어지며 크게 나누어 볼 때 Vinyl 化合物에 Vinyl 付加重合體에 共重合시키는 方法과 酸基, 水酸基, Epoxy基 따위의 管能基를 가지고 縮合重合型의 高分子의 원료로 사용하는 것으로 나눌 수 있다.

① Vinyl系; Vinyl Chloride-ester

Bromo-styrene

② 縮合重合體型; Tetra-Chloro-phthalic-unhydride, Tetra-Bromo-phthalic-unhydride, Antimony-Glycol, Tetra-Bromo-Bisphenol-A

이 중 含磷 polyol은 poly-urethane 樹脂의 難燃剤로 많이 쓰이는 것으로 알려지고 있다.

③ 難燃助劑

反應, 또는 添加型難燃剤와 併用해서 그效果를 助長하는 藥劑를 말하며 다음은 그中代表적인 것이다.

① Sb系; Sb_2O_3 酒石酸 안티몬 카리

② 봉소系; 봉사, 봉산 아연.

③ Al系; 명반, $Al(OH)_3$

④ ZrO₂系; Sb_2O_3 (산화질 리코니움).

以上의 無機系와 有機過酸化物과 같은 有機化合物도 같은 作用을 가진 것이 많다. 以上 助剤 중 잘 알

려진 Sb_2O_3 는 Poly-Acrylic-Nitrile系에서 10~12% Br 필요량을 2%의 Sb_2O_3 添加로 6%만의 Br로同一한效果를 보여 주었다고 하며 有機過酸化物은 free-Radical을 發生시켜 Br添加量을 4~5%에서 0.5%까지 減少시켜 준다고 한다.

6. 難燃化 方法

各種材料中 특히 合成樹脂의 難燃化는 그方法이 多樣하여 일일이 列舉하기 어려우므로 本稿에서는 木材, 섬유, 塗料, 고무 等에 대해서만 알아 볼까 한다.

가. 纖維의 難燃化

纖維를 燃燒性에 의해 分類해 보면 木綿, 麻와 같은 天然 Cellulose 系와 羊毛綿과 같은 蛋白纖維, 其他 化學合成纖維로 나누어지며 이중 Cellulose系 纖維가 難燃化 必要性이 가장 크다.

① Cellulose系 纖維의 難燃化

一時의인 方法으로는 水溶性難燃剤인 Ammonium Bromide, 磷酸 第2 암모니움 等으로 處理하는 것과 非水溶性難燃剤로 表面處理내지는 高壓 끼워로 浸漬시키는 方法이 있으나 주로 前者の 方法이 使用된다.

最近에는 hydroxy-methyl-phosphonium-Chloride와 같은 半永久的인 難燃剤도 나왔다.

以上은 添加型이며, 反應型難燃剤로서는 APO가 初期에는 耐洗濯性에 있어서 期待되었으나 그 후 毒性, 經濟問題로 使用되어지지 않고 最近 가장 注目되는 永久型으로서는 THPC가 있는데 單獨으로는 Cl_2 gas의 發生에 의해 纖維가 脆化되므로 APO, NH melamine 等과 併用해서 使用하고 있다.

② 合成纖維

合纖은 天然纖維와는 달리 燃燒하기 쉬운 것도 있고 比較的 難燃性의 것도 있으므로 參考로 各種纖維의 燃燒性을 알아 보면 다음 面表6-1과 같다.

以上 纖維를 難燃化하는 方法을 알아보면,

① 難燃成分을 共重合시키거나 polyblending하는 方法

② 難燃性 纖維를 混紡하거나 難燃剤를 工程에 添加하는 方法

③ 仕上加工하는 方法

이와 같은 여러 方法中 最近 가장 많이 研究되고 있는 Acryl系 纖維에 대해 例를 들어보면 ①의 方法으로는 Vinyl系와의 共重合시키는 方法을 들 수 있.

表6-1 纖維의 燃燒性

種類	着火溫度	燃燒性
Rayon	420°C	炭化, 쉽게 탄다
Acetate		燃燒, 着火前容融
Nylon	530	燃燒持續困難
Acryl	560	着火하기 어려우나 쉽게 탄다
Proly-este	450	응응, 煙를 발생하여燃燒
羊毛	600	燃燒가 계속되어 곤란하다

으며 ②의 方法으로 Di-Bromo-Propyl-phosphate를 添加하는 데 위가 사용된다.

나. 其他材料의 難燃化

木材의 難燃化에는 藥劑注入이一般的의 方法이며 以外 塗料를 表面에 塗裝해서 目的을 達成할 수 있다

① 塗料의 難燃化

塗料의 難燃化에 대해서는 앞서 말한 目的도 있지만, 塗膜自體의 保護에도 그目的이 있다.

難燃塗料는 크게 나누어 發泡·非發泡性의 두 가지로 나누어지며 後者는 加熱에 의해 膨張해서 細胞狀의 皮膜을 形成해서 下地材料를 保護하는데 그目的으로는 多價 Alcohol과 그의 脱水剤와의 混合物이 사용되어지며 脱水剤로는 보통 酸이 사용되고 代表의 인 것이 磷酸이다. 非發泡性 難燃塗料用 難燃剤로서는 磷酸「암모니움」($\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$), 鹽素化 paraffin, 봉소, 鹽素化 고무, 鹽素化 Alkyd, 樹脂, 水 Glass, 石綿等이 있다.

② 木材

一般的の 方法인 注入處理剤로서는 $\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$ 봉산, 규산「나트리움」, 명반, 염화 아연, 염화「칼시움」등 無機系의 水溶性藥剤를 使用하고 있다.

③ 고무

고무는 燃燒熱量도 크고 着火하기 쉬워, 한번燃燒가始作되면 消火가 困難하다. 그러나 고무는 鹽素와 쉽게 反應하여 鹽素化 고무가 되며 이것은 自消性을 가지고 있으나, 可塑剤, 安定剤, 充填剤等의 添加로 難燃化가 必要하다. 그方法으로는 Sb_2O_3 와 鹽素化 Diphenyl의 配合, 鹽化 Vinyl이나 Nitrile 고무의 Blending하는 方法 등이 있는데 한例로 Neopronce 고무는 $(\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4$ 2.8%, Urea樹脂 14%의 添加로 難燃化된다고 한다.

7. 發煙性

마지막으로 火災時 發生하는 煙氣는 退路遮斷 및 flash-over時의 酸素의 急激한 低下, 이에 따른 CO의 增加로 人命에被害를 준다는 것은 이미 알고 있는事實이다. 이제 여기서는 이에 관한 얘기를 자세히 알아 볼까 한다.

가. 發煙機構

煙의 發生機構는 明確하지 않은 点도 있지만 通常燃燒過程에서 完全燃燒되지 않은 炭素粒子 및 液滴粒子가 「ガス」體中에 浮遊,擴散하는 데서 생긴다고 한다.

또 煙粒子의 크기나 數에 대해서는 材料의 成分, 加熱溫度 및 酸素의 供給條件等에 의해 變하지만 $0.1 \sim 1.0\mu$ 의 徑을 가진 것이 大部分이다.

나. 煙濃度

煙의 濃度는 粒子의 徑數 및 光吸收 特性에 의해 左右되므로 表示方法으로는 透光率法, 重量法, 粒徑分布 따위의 여러 方法이 있으나 透視距離의 減少에 있는 點을 고려하면 減光係數의 方法이 使用되는데 減光係數(C_s)는 다음 式으로 나타낼 수 있다.

$$C_s = (1/L) \times \log_e(I_0/I) \quad (\text{單位는 } m^{-1})$$

I_0 : 煙이 없을 時의 밝기

I : 煙이 있을 時의 밝기

L : 光의 거리

다. 發煙係數

材料의 發煙特性을 나타내는 方法의 하나로 發煙係數(K_s)가 있다. 어떤 材料의 發煙量(C_s)와 燃燒重量(W)와의 관계는 온도가一定할 경우 다음의 關係로 나타낼 수 있다. $C_s = K_s \cdot W + A$ — (A)

여기서 C_s 는 溫度 t 에 있어서의 發煙量으로 $C_s = C_{s0} \times V$ 로 나타낸다.

여기서 C_{s0} 는 減光係數

V : 燃燒에 의한 煙의 體積

(A)式 中의 K_s 는 材料의 單位重量當의 發煙量을 말하며 發煙係數라고 부른다. 發煙係數는 各材料의 固有直이며 溫度에 따라 酸素供給條件에 의해 크게 變한다. 즉 同一材料에도 低溫의 燃燒狀態에는 K_s 의 값은 크고 反對로 高溫으로 發火燃燒時는 작다.

라. 發煙速度

火災時의 煙에 의한 人命危險을 考慮한 경우는 發煙係數보다 煙의 發生(放出)速度, 即 單位時間當의 發煙量($C = C_0 \times V$) 쪽이 重要하다고 보고 있다.

그런데 發煙速度는 材料의 熱分解速度(dw/dt)와 發煙係數(K_0)와의 積이므로 發煙速度를 Csk 라고 하면

$$C_{sk} = K_0 \times \frac{dw}{dt}, \text{ } Cw : \text{연소중량(g)} \text{ O}$$

와 같이 된다.

또 热分解速度는 反應速度에 關한 A,rhenins의 式 을 적용하면 다음과 같다.

表8-1 各種材料의 發煙速度(C_{sk})

材 料 名	溫 度 (C)	225	230	235	260	280	290	300	350	400	450	500	550
								0.72	0.80	0.71	0.38	0.17	0.17
松													
杉			0.17		0.25		0.28	0.61	0.72	0.71	0.53	0.13	0.13
보 통 합 판	0.03			0.19	0.25	0.26	0.93	1.08	1.10	1.07	0.31	0.24	
處 理 합 판	0.01		0.09	0.11	0.13	0.20	0.56	0.61	0.58	0.59	0.22	0.20	
하 아 드 보 오 드							0.76	1.22	1.19	0.19	0.26	0.27	
Particle-Board							0.63	0.76	0.85	0.19	0.15	0.12	
Styropol A								1.58	2.68	5.9	6.9	8.96	
Urethane										5.0	11.5	15.0	16.5
F R P										0.5	1.0	3.0	0.5
P V C										0.1	4.5	7.50	9.7
Styrene										1.0	4.95	—	2.97

마. 煙의 有害性

火災時 煙의 有害性에 대해 다음의 세 가지로 나누어 볼 수 있다.

첫째 視覺的面에서는 濃煙에 의해 前方을 볼 수 없으므로 誘導標識가 있어도 避難方向을 찾지 못해 生理의 害를 받아 死傷의 지경에 이른다.

둘째는 人間生理機能에 장애를 주는 CO에 의한 中毒, O₂의 缺乏에 의한 窒息을 볼 수 있다.

세째는 煙氣에 의한 恐怖心으로 인해 行動의 自由를 잃어 異常한 行動을 하는 心的障礙를 빼놓을 수 없다.

$$dw/dt = K_0 W_0 e^{-\frac{E}{RT}}$$

여기서 K_0 : 頻度係數

W_0 : 材料의 본래 重量

E : 活性 Energy

r : 氣體定數

T : 絶對溫度($t+273^{\circ}\text{C}$)

그리므로 發煙速度 [$Csk(m^3 \times m^{-1}/sec. g)$]는

$$C_{sk} = \frac{dc}{dt} = K_0 K_1 W_0 e^{-\frac{E}{RT}} \text{ 가 된다.}$$

다음은 溫度에 따른 各種材料의 發煙速度에 關한 資料이다.

① 有害成分의 計容限度

火災時 煙의 生理的害를 생기게 하는 有害成分에 대해서 現在에도 研究段階에 있는데 현재까지 밝혀진 것은 다음과 같다.

즉 有害「가스」中 Co는 無色, 無臭이며 极히 微量만 吸入해도 人體에 致命的影響을 준다. Co의 有害作用은 吸入에 의해 血液中의 「ヘモ글로빈」과 結合하여 CoHb 가 되어 血中 酸素運搬作用을 阻害해서 脳의 中樞神經이 酸素가 不足해서 失神死亡의 地境에 이르므로 Co濃度×吸入時間에 의해 左右된다. 보통 Co濃度 1%의 경우 2~3分으로 失神하며 10~20分지나면 死亡한다고 한다..

② 酸素不足

一般的으로 空氣中の 酸素의 濃度는 21%이나 物質의 燃燒時는 急激히 低下해서 特히 氣密室의 경우는 6% 以下로 된다고 알려지고 있다.

③ 其他 有害「ガス」

上記 두 要因에 比해 그 영향은 顯著하지는 않지만 物質의 種類 및 燃燒條件에 따라 HCl, HCN, Hosgen 같은 有害「ガス」를 發生하기도 하므로 各種材料의 燃燒「ガス」分析結果를 알아 본다:

表 8-2 各種材料의 燃燒에 의한 發生「ガス」

加熱條件	分解生成物	生 成 物 (시료 1g當)							
		P.E	Ethyl Cellulose	PVC	Poly Vinylidene	Poly Amide	Rayon	羊毛	木材
空氣中 800°C	Co ²	2.19	2.229	0.43	1.04	1.22	1.83	1.54	1.62
	Co	0.17	0.44	0.02	0.23	0.30	0.12	0.45	0.27
	Aldehyde	—	—	—	—	0.006	—	—	—
	Hosgen	—	—	0.0001	—	—	—	—	—
	HCN	—	—	—	—	0.0076	—	0.007	—
	NH ₃	—	—	—	—	0.032	—	—	—
	HCl	—	—	0.50	0.62	—	—	—	—
O ₂ 11.8% 中 800°C	Co ²	1.70	0.20	0.74	0.42	0.91	1.13	0.65	0.93
	Co	0.54	0.17	0.08	0.22	0.36	0.23	0.14	0.37
	Aldehyde	0.0003	0.012	—	—	0.006	—	—	—
	Hosgen	—	—	—	0.0098	—	—	—	—
	HCN	—	—	—	—	0.0008	—	—	—
	NH ₃	—	—	0.21	—	—	—	0.03	—
	HCl	—	—	0.47	0.77	—	—	—	—

8. 뜻말

아직도 이 分野는 많은 宿題를 안고 있으며 이에 대한 完全한 理論的, 定量的의 解明이 없으므로 關心을 가져볼 만하다고 한다.

지금 國內學校나 研究所에서도 研究中이며 우리 火保協會도 하루 속히 獨自의 研究所를 가지고 名

實共히 防災機關으로 우수한 두뇌를 利用할 날이 오기를 기대해 본다.

<参考資料>

- Herbert. W Eickmen; Fire Retardant Methods for Woods
- 小西; 平尾正一著; 難燃剤
- 堀内三郎著; 建築防火

