

&lt;技術資料&gt;

# 고무加黃體의 架橋理論 및 實際

慶熙大·工大·化工科 白 南 哲

## 1. 架橋劑 및 새로운 架橋形態

西紀 1839年에 美國의 C. Goodyear가 黃을 架橋劑로 하는 고무加黃方法을 發明한 以來 約 130餘年이 經過된 오늘날 새로운 架橋劑에 依한 加黃方法도 20餘가지에 達하며 架橋劑의 種類는 有機 및 無機化合物을 合하면 數10種에 이르고 있다.

加黃이라는 말은 元來 고무에 黃, 加黃促進劑 其他配合藥品을 混合하여 加熱함으로써 고무分子鎖間に 立體의 인 黃의 架橋를 生成시켜 塑性흐름을 減少시켜 彈性, 引張強度 또는 硬度등 모든 物理的 및 力學的性質을 增大시키거나 耐油性을 增大시키는 것을 뜻하였으나 近來에는 黃이 아닌 架橋劑를 써서 고무分子間に 化學結合을 가지게 하는 方法 또는 配合藥品을 쓰지 않고 γ線과 같은 放射線을 쏘이므로 因하여 고무分子間に 架橋가 生成되는 것도 廣義로 加黃이라고 부르게 되었다는 것은 周知의 事實이다.

加黃고무는 架橋의 構造 및 密度에 따라 物理的 및 力學的性質이 크게 달라지므로 우리가 特殊한 性質을 가진 加黃體를 만들려고 할 때에는 이 事實을 잘 緊안하여 彈性物質, 架橋系 및 加工條件를 選擇하여야 한다.

加黃고무는 긴 高分子鎖의 構造單位 100當 한個의 架橋가 있으면 最適의 物性을 나타낼 수가 있다고 한다.

黃一加黃系에서는 보통 모노오, 디이 및 폴리一黃化物架橋가 有機過酸化物 또는 放射線照射時에는 炭素一炭素結合이 생기게 된다.

즉 이와같은 架橋形態의 種類에 따라 引張特性, 圧縮永久률, 耐熱老化性등에 差異가 있게 된다는 것이다.

다음으로 現在까지 알려진 架橋劑의 種類 및 이들을 써서 만든 加黃體의 架橋構造의 종류를 紹介하고자 한다.

### a. 有機加黃劑

一般用고무 및 特殊用고무中에서 가장 多量으로 使

用되며 가장 오래된 고무는 天然고무를 비롯하여 디엔系의 合成고무들이다. 이들은 모두 黃에 依하여 加黃이 可能하나 黃으로 架橋가 이루어 지지 않는 고무가 있다. 如何間에 黃代身고무分子에 化學結合을 이르키게 하는 有機藥品 또는 黃으로 加黃이 안되는 고무에 架橋劑로서 効果를 나타내는 有機化合物을 有機加黃劑 또는 有機架橋劑라고 한다. 따라서 이것을 無黃架橋劑라고도 할수 있다.

在來式의 無黃加黃이라고 하면 元素인 黃을 쓰지 않고 TT 및 TS 등과 같이 黃原子를 含有하고 있는 化合物을 使用하여 反應過程에서 活性인 黃을 發生하여 架橋構造上 모노오, 또는 디이黃化物을 形成하는 것으로 알고 있으나 새로운 彈性體의 出現에 따라 完全히 새로운 概念으로 黃原子가 하나도 없는 二官能性, 또는 多官能性의 作用基를 가진 化合物을 單獨으로 또는 有機過酸化物과 함께 使用함으로써 새로운 架橋構造를 한加黃體를 얻을 수가 있는 것이다. 새로운 架橋子조란에 폭시架橋, 폴리아민, 니트로소, 우레탄, 에테르 및 메르캅탄架橋 등을 말하는 것이다.

作用基를 가지고 있는 架橋劑, 예를 들면 디옥심, 디니트로소化合物 또는 디아민등과 같은 것은 고무分子鎖에 二重結合을 가지고 있는것이 있어 여기에 附加하는 反應이 主로 이려 남으로써 架橋를 形成하게 된다. 이 外에 고무分子鎖에서 水素原子를 빼어내고 라데칼을 만들어 여기에 附加하는 形式的 架橋劑도 있다.

#### 1) 活性黃을 生成하는 架橋劑

여기에 屬하는 것들은 有機黃化合物이며 이들은 고무配合에서 粉末인 黃을 使用하는것 보다 스크워치 또는 부름에 對하여 安全하고 耐熱老化性인 고무加黃體를 만든다는 點에서 有利하나 嚴格한 뜻에 있어서는 無黃加黃劑는 아니다.

여기에 屬하는 것도 機能에 따라 두가지로 나누어진다. 즉 반드시 促進劑를 併用하여야만 되는 것과 單獨으로도 充分히 効果를 나타낼 수 있는 것의 두가지이다.

#### 2) 速進劑가 必要로 되는 것

##### i) morpholine disulfide

特性：灰黃白色粉末, sp. gr., 1.32~1.38, m.p.,

120°C 以上 부름하지 않는다. 非汚染性이다.

ii) alkylphenol disulfide

iii) organothioplasts

↳ 單獨으로 또는 併用하여 効果를 나타내는 것

i) 促進劑, TT, TET, TRA, TTSE, TTTE, MDB

以上 ↳)의 i)에 屬하는 것들은 모두 하나의 化合物 내에 두個 또는 그以上 黃原子를 含有하고 있는 化合物들이다.

이들의 加黃劑만을 써서 만든 加黃體는 一般的으로 耐熱老化性이 좋고 壓縮永久률率이 낮은 性質을 부여하나 耐屈曲性은 좋지 못하다.勿論 引張强度나 伸長率面에 있어서는 黃一促進劑 加黃體에는 떠리진다.

2) 有機過酸化物以外의 二官能性 및 多官能性作用基를 가지는 架橋劑


近來 EPM, EPDM, Hypalon, 또는 아크릴 고무등 디엔系고무와는 여러面에서 다른 새로운 고무彈性體가 出現함에 따라서 새로운 架橋系가 많이 研究되고 있고 또는 實用段階에 到達된 것도 있다.

이들은 有機過酸化物을 쓰는것과는 달리 作用基의 活性을 利用하여 고무分子鎖間에 架橋를 形成하는 것이다. 이들의 예를 들면 다음과 같다.



ㄱ) Trichloromethane Sulfonyl chloride



ㄴ) Trichloromelamine





ㄷ) Quinone-N-Chlorimide ㄹ) Octachlorocyclopentene




ㅁ) Hexachloro ethane ㅂ) N, N, N', N'-Tetrachloro-

benzoguanamine




ㅅ) Perchlorofluralene



ㅇ) Quinone dioxime



ㅈ) p, p'-Dibenzoyl quinone dioxime



3) 有機過酸化物과 同時에 使用하는 極助用 共架橋劑(Co-agents)

이 架橋系는 特히 分子鎖에 二重結合이 없는 彈性體의 架橋系이며 例를 들면 EPM에 있어서 이 共架橋劑를 使用함으로써 架橋效果가相當히 增大되며, 따라서 加黃體의 物理的性質이 改善된다.

ㄱ) 말례酸無水物 및 誘導體(maleic anhydride)

ㄴ) 퀴논디옥심 및 유도체(Quinone dioxime)

ㄷ) 디니트로소벤젠(dinitrosobenzene)

ㄹ) 디비닐벤젠(divinylbenzene)

ㅁ) 트리알릴씨아누레이트(triallylcyanurate)

ㅂ) 디비닐아디페이트(divinyladipate)

ㅅ) 디알릴프탈레이트(diallylpthalate)

ㅇ) 트리알릴아코나티트(triallylaconitate)

ㅈ) 디알릴멜라민(diallylmelamine)

ㅊ) 이타아코닉酸(Itaconic acid)

ㅋ) 에틸렌글라이콜아크릴레이트(Ethylene glycol acrylate)

上記한 化合物中에서 Oxime類에 屬하는 것으로 p-Quinone dioxime, p, p'-Dibenzoyl quinone dioxime 및 Tetrachloro-p-benzoquinone 등이 가장 많이 工業的으로 利用되며 이들은 金屬酸化物 또는 酸化性物質에 의하여 活性化되어 自體가 架橋에 關與한다. 酸化性物質로는 鉛丹( $\text{Pb}_3\text{O}_4$ ) 또는 促進劑 DM을 使用한다.

이 架橋剤로 加黃한 IIR 加黃體는 黃加黃系에 依하여 만들어진 加黃體에 比하여 引張强度는 떠리지나 耐熱性이나 耐オゾン性이 크게 좋아진다. 다만 着色性이 있는 것이 흄이다.

用法은 p-Quinone dioxime 2phr에 對하여 DM 4phr, 또는 p-Quinone dioxime 4phr에 對하여  $\text{Pb}_3\text{O}_4$  10phr이 두난한다.

이 경우에 少量의 黃을 併用하면 耐熱性, 耐候性 및 耐オゾン性이 좋아지며 또한 壓縮永久률率이 낮은 加黃體를 만들 수가 있다.

Dinitroso 化合物中에서 工業的으로 많이 利用되는 것은 有機過酸化物로는 N-methyl-N, 4-dinitrosoaniline 및 Poly-p-dinitrosobenzene이 있다. 이들은 主로 IIR에 使用되며 熱處理效果를 增大시키는 作用을 하나 架橋剤로서의 効

果는 弱하다.

이들을 使用하여 热處理한 IIR 은 引張强度, 引張應力이 높아지며 發熱性은 減少하며 耐寒성이 向上하는 性能의 改善을 기대 할수 있다. 添加量은 1~2phr 이다.

#### 4) 合成樹脂架橋劑

一般的으로 말하는 樹脂加黃에 使用되는 架橋劑이며 主로 IIR 에 適用된다.

메틸톨基를 7~10%含有하는 알킬페놀 또는 할로겐화페놀의 포름알데히드와의 縮合重合體로서 架橋劑以外에 粘着剤로도 使用된다.

製品으로는 日本住友化學의 Tackirol 201, Tackirol 250 및 251, 日立化成의 Hitanol 2501, 大日本印ク(株)의 스즈페베카사이트 OOF-100, 또는 美國 Rohm & Haas 社의 Amberol ST-137 등이 있다.

이들을 使用할 때에는 할로겐을 含有하는 重合體(CR, Hypalon 등) 또는 無機 할로겐化合物이 存在하여 약간 된다는 필수조건이 있다.


使用例로는 無機 할로겐化合物(鹽化錫) 2phr, 加黃溫度는 160°C 以上이 必要하다.

이와같이 하여 만든 IIR 加黃體는 앞서 말한 *p*-Quinone dioxime을 써서 만든 것에 比하여 耐熱老化性이 아주 좋고, 圧縮永久률率도 낮으며 作業性도 많이 改善된다고 한다.

여기에 폴리메틸톨페놀樹脂를 架橋劑로 使用하였을 때의 架橋機構를 考察하면 다음과 같다.

앞서도 이야기한 바 있지마는 *p*-Quinone dioxime 또는 樹脂를 부틸고무에 架橋劑로 少量添加하면 그의 加黃體의 耐熱 및 高溫特性이 顯著하게 좋아진다.

여기서 使用可能한 樹脂은 *di* 或은 polymethylol pheno이며 그의 基本型은 다음과 같다.



$n = 0, 1, 2$


$x = \text{OH, halogen}$


$y, y' = \text{H, hydrocarbon residue}$

$z = \text{hydrocarbon residue, halogen.}$


1947年に 發表된 한 論文을 보면 halogen methyl phenol 등의 여러 페놀類와 포름알데히드와의 縮合生成物은 天然고무 또는 合成고무(SBR, NBR)에 對하여 架橋劑로 作用하여 물分子를 떼어버리고 고무分子鎖를 結合시킨다고 하였다.

이 反應은 (b)式에서 보는 바와같은 中間生成體인 *o*-quinoid 구조를 거쳐 물分子를 떼어버리면서 架橋反應을 完成시킨다고 볼수가 있다((c)式).






(c)




上記한 것들은 부틸고무(IIR)를 加黃하는데 있어서의 하나의 方法을 提示하였을 뿐이며 實際面에 있어서는 加黃速度面에서 不完全하였다. 그리하여 加黃速度를 빠르게 하는 研究結果 polychloroprene(CR), Chloroufornated Polyethylene(Hypalon) 및 Chlorinated paraffin 등의 添加가 有効하다는 것을 發見하였다. 또한 亞鉛華 或 은 스태아르酸亞鉛이 存在할 때에는 特히 有効하다는 것을 알게 되었다. 그러나 이것亦是 完全한 方法은 못

되었고 다음과 같은 金屬의 鹽化物이 發見됨으로써 비로소 劇期的인 發展이 이루어지게 되었다. 즉 가장 有効한 鹽化物은  $\text{SnCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ,  $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$  및  $\text{HCl} + \text{sodium zeolite}$  등이다.



이들 活性劑들은 Friedel-Craft 反應에서의 촉매와 大端히 怡似하다. 따라서 다음 (d)에서 (g)式까지의 反應機構에서 보는바와 같이 그 反應이 Friedel-Craft 反應과 同一한 點이 많이 있다.




(d)





(e)





(a) 式은 (d)~(g) 式까지를 結果的으로 表現한 것이다. 여기서 보면 樹脂가 二重結合을 한 炭素原子 및  $\alpha$ -메틸렌基의 炭素原子 사이에서 架橋結合이 이루어질 것이라고 생각할 수 있다.

한 學說에 의하면 金屬鹽化物은 反應系에서 全體反應을 調整하는 役割을 하는 것이라고 提案하였다. 이에 關한 反應式을 다음에 나타내었다. (h, i)



$(x = \text{Halogen})$

## 5) 폴리아민類架橋劑

- ㄱ) 一級 또는 二級脂肪族 폴리아민
  - i) Ethylene diamine
  - ii) Hexamethylene diamine
  - iii) Triethylene tetramine
  - iv) Tetraethylene pentamine
  - v) Triethyl trimethylene triamine(Trimen Base)

## ㄴ) 기타의 폴리아민

- i) Hexamethylene diaminocarbamate
- ii) Ethylene daminocarbamate
- iii)  $N, N'$ -dicinamidene-1, 6-hexadiamine

以上에서 紹介한 藥品들은 主로 弗素고무 또는 아크릴고무에 使用되며 最近에는 할로겐化부틸, 鹽素화폴리에틸렌等에도 利用된다.

例를 들어 弗素고무, Kel-F 인 경우에는 前記한 (ㄱ)項의 아민을 1.5~6phr 만큼 使用하면 充分히 加黃할 수 있다.

Viton의 경우는 (ㄴ)項의 아민을 使用한다. 使用量은 (ㄴ)項 i)이 1phr, ii)는 0.8phr 이면 足하나 ii)쪽이 i)보다 加工安定性이 數倍높다고 한다. iii)은 i), ii)의 中間의 性質을 가지고 있다.

아크릴고무의 경우에는 1)의 아민을 使用하는데 使用量은 1.5~3phr이며 여기에 0.5phr 程度의 黃을 加하던 加黃고무의 耐熱性이 좋았다고 한다.

鹽素化폴리에틸렌의 경우에는 1) 및 ㄴ)項의 藥品을 모두 쓸수 있으나 ㄴ)에 依한 加黃體는 壓縮永久률이 크게 나타난다. 多官能性아민인 tetraethylene tetramine에 依한 加黃은 引張應力, 引張強度가 크며 壓縮永久률이 적은 우수한 加黃體를 만든다.

이 外에도 弗素고무, Kel-F 用 또는 우레탄고무用 架橋劑가 紹介되어 있으나 이들에 對하여는 文獻<sup>5)</sup>를 參照하여 주시기 바란다.

### b. 새로운 形態의 고무<sup>7)</sup>

既存고무들에 對한 架橋結合構造 및 反應機構에 關하여는 充分하지는 못하지만 韓國고무工學會誌 第10卷 第1號<sup>6)</sup>에 紹介한바 있으나 最近 세로운 고무로 登場한 몇 가지中에서 液狀고무의 架橋構造가 興味의 對象이 되고 있어 간단하게 紹介하고자 한다.

液狀고무(liquid rubber)에 對한 辭典의 定義를 찾았다면 “常溫에서 液狀인 比較的 分子量이 낮은 合成고무를 말하며 液狀인 우레탄고무를 비롯하여, 液狀티오플, 液狀셀리콘, 液狀NBR, 液狀CR, 液狀SBR, 液狀BR 등이 있고 特히 最近에는 分子末端에 카르복실基 또는 메르캅탄基等의 活性基가 붙은 液狀고무가 여러 가지의 製品을 만들수 있는 出發原料로서 注目되고 있다 그外에 天然고무를 解重合하여 만든 液狀NR도 있다.”로 되어 있다.

勿論 上記한 定義는 틀린것은 아니나 液狀고무의 特徵은 어디까지나 分子鎖의 末端官能性 作用基에 依한 架橋結合에 있다. 즉 至今까지의 概念으로는 진 고무 分子鎖의 中間에서, 特히 디엔系고무등에서는 二重結合이 있는 곳에 라디칼이 생겨서 여기서부터 隣接한 다른 分子鎖와 架橋가 이루어 졌었다. 그러나 液狀고무는 低分子鎖의 兩末端에 각各 作用基가 붙어 있어 加黃工程은 이를 末端基들의 附加反應에 의하여 架橋點이 마련된다는 것이다.

從來의 液狀고무는 天然고무를 解重合시킨 것이라든가 末端에 官能基를 가지고 있지 않는 低重合度의 디엔폴리머였었는데 이들에 對한 加黃은 高分子量의 고무彈性體와 마찬가지로 加黃에 依하여 分子內架橋가 생

成되므로 末端의 自由鎖가 많이 생겨 모듈러스가 낮은 加黃고무밖에는 만들수가 없었던 것이다.

이와같은 缺點을 補完하기 위하여는 固形고무 加黃體의 物性에 뭇지 않는 品質의 것을 만들어야 하기 때문에 分子鎖의 兩末端에 加黃劑와 反應할수 있는 作用基를 가지는 液狀고무 이어야 한다는 것이며 이 것을 英語로 telechelic rubber라고 한다.

우수한 加黃고무를 만들려면 架橋方法이 重要하다. 또한 分子末端作用基와 이것에 對應하는 鎮延長劑 및 加黃劑의 化學構造가 問題가 된다. 不飽和폴리에스테르樹脂의 경우와 마찬가지로 末端二重結合과 他모노머(單量體)와의 共重合에 依한 架橋도 생각할수 있으나 現在 쓰여지고 있는 官能性作用基의 組成은 다음에 例示하는 바와 같이 大端히 많다.

이들을 보면 水素供與基인 -OH, -SH, -NH<sub>2</sub>, -COOH, -COSH, -CONH<sub>2</sub>, -SO<sub>2</sub>NH<sub>2</sub> 등과 水素受容體인 -NCO, O, S, N, 等의 附加反應에 依한 加黃系가 있으나 緊縮反應을 利用하는 例는 거의 없다. 이들은 加黃反應中에 脫離되는 低分子化合物이 發泡의 原因이 된다고 생각하고 있다.

液狀고무에 對한 다른 하나의 定義를 瞥어보면 다음과 같다. 즉,

“室溫에서 流動性을 가지고 있는 重合體이며 適當한 化學處理에 依하여 三次元의 網狀구조를 形成하고 보통의 加黃고무와 完全히 同一한 物理的特性을 所有하는 物質”로 되어 있다.

說明이 반복되는 感이 있지는 分子量이 낮은 液狀고무가 固體고무가 되려면 架橋結合이 이루어져서 三次元網狀구조를 取하여야 한다. 液狀고무의 架橋點으로는 分子末端作用基와 分子內作用基가 있다.

分子末端에 作用基를 갖는 液狀고무는 앞에서도 말하였지만 telechelic 液狀고무라고 부른다. tele이란 作用基가 兩末端에 멀리 떨어져 있다는 뜻이며 Chelic(키릭)이란 바다개(蟹)의 가위보貌樣의 염지손가락을 말한다.

다음 그림 1.은 固體加黃고무 및 液狀고무의 網狀구조模型을 나타낸 것이다.

그림에서 (1)은 보통 加黃고무의 網狀구조를 나타내었으며 (2)는 teledchelic 液狀고무의 모형이며 (3)은 末端에 官能性作用基가 없는 低分子液狀고무의 網狀구조이다.

그림 1. (2)에서는 末端基가 서로 結合되어 架橋를 形成함으로써 網狀구조가 이루어지므로 높은 고무彈性를 가지게 된다. 한편 分子內에 作用基가 있고 分子末端에는 作用基를 가지고 있지 않는 低分子量의 液狀고무는一般的의 加黃方法에 따라 黃 또는 有機過酸化物에 의하여 架橋結合하지마는 이것은 고무分子 하나當 2개의 末端自由鎖를 남기기 때문에 이 自由鎖가 고




그림 1. 고무의 網狀架橋構造 모델

무彈性에 寄與하지 않는 까닭으로 加黃體가 脆弱체이며 또한 動的인 特性에 마이너스가 作用하는 것이라고 알려져 있다.

다음表는 液状고무의 末端作用基 및 加黃劑의 作用基를 나타낸 것이다.

表 1. 液状고무의 末端과 鎮延長剤 및 加黃剤의 官能基

液状고무末端官能基	鎮延長剤 및 加黃剤의 官能基
-OH	-N=C=O
-COOH	-CH=CH <sub>2</sub> , -N(CH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> R, 金屬酸化物, -OH, -NCO
-SH	HO-N=C=N-OH, 金屬酸化物, -NCO, 過酸化物
-NR <sub>2</sub>	多價 할로제化合物 (-Br)
	-COOH, 多價 할로제化合物
	-NH <sub>2</sub> , -OH, -COOH, 酸無水物
	-Si-OR, -Si-O-C(=O)-R
-NCO	-OH, -NH <sub>2</sub> , -NHR, -COOH, -SH
-CH=CH <sub>2</sub>	-SiH <sub>3</sub> , -SnH <sub>3</sub> (金屬水素化物)
-Br	-NR <sub>2</sub> , -NHR, -NH <sub>2</sub> , 金屬酸化物

### c. 架橋密度의 使用例

앞에서 言及한바 있자마는 架橋密度의 表示法은 아직 規格화되지 않았으나 大概의 경우 Moles Cross-links  $\times 10^5/g.$  rubber 라든가 Chemical Cross-links( $M_c \times 10^4$ ) 또는  $10^5/2M_c$  등으로 表示되고 있다. 結局 架橋點間의 鎮狀分子量,  $M_c$  가 적어질수록 그 逆數인 架橋密度가 커지며, 따라서 有効加黃度가 增大한다고 생각하면 된다. 有効加黃(Effective Vulcanization, EV)과 보통의 加黃을 比較할 때에 天然고무의 黃架橋가 폴리셀파이드,  $S_x$ 로부터 다이셀파이드,  $S_2$ 로 또 모노셀파이드, S로 加黃이 進行된다. 가장 安定된 것이 모노型이기 때문에 黃의 添加量을 0.4phr로 하여 最低量을 維持하고 代




그림 2 有効加黃의 黃架橋의 變化

身에 遅効性促進劑 CBS 를 6phr 만큼 多量 添加하면 热的安定성이 큰 加黃體가 마련된다. 즉 이것이 有効加黃法(EV)이라는 事實은 周知하는 바와 같다. 이것을

架橋密度單位를 써서 具體的으로 說明하고(그림 2.) 나아가 普通의 加黃고무의 경우와 比較하여 보기로 한다(그림 3.).




그림 3 普通加黃의 黃架橋의 變化

그림 2.의 有効架橋密度의 變化에 따르는 有効加黃의 特性(EV)을 考察하여 보면 다음과 같다.

- ㄱ) 縱軸의 表示單位로부터 膨潤法에 의한 架橋密度測定이라는 것을 알 수가 있다.
- ㄴ) 純고무配合으로 補強劑의 영향을 피하였다.
- ㄷ) Polysulfide, S<sub>x</sub>의 架橋는 1時間後에 分解消失 되었다.
- ㄹ) Disulfide, S<sub>2</sub>의 架橋는 30分加黃時에는 monosulfide, S 와 같은 程度의 架橋度, 1.5(10<sup>5</sup>/2Mc)를 나타내고 있으나 加黃時間의 經過에 따라 減少하였고 4時間後에는 0.2까지 떨어졌다.
- ㅁ) Monosulfide, S 는 時間에 따라 繼續增加하여 2時間後에 最高值 4.0을 나타내었고 그 以後에도 근소한 下降을 보일 따름이다.
- ㅂ) Total sulfur는 폴리, 디이 및 모노오 黃化物의 架橋密度를 合算한 것으로서 總有効密度의 加黃曲線인 셈이다. 이것을 보면 本 EV加黃系에서 140°C, 1시간에서는 最高 4.5의 架橋密度에 到達하며 極端의 過加黃으로 여겨지는 6시간後에도 4.0의 값을 維持하고 있다.
- 이) 有効加黃時의 경우에 比하여 普通加黃의 경우에 있어서는 :
  - ㄱ) Polysulfide型은 처음에는 壓倒的으로 高은 架橋密度를 가지고 있어 3.8의 位置에 있으나 加黃時間의 經過에 따라 急激하게 減少하고 있다.
  - ㄴ) S<sub>2</sub>型은 約 1시간까지는 약간의 減少를 보이나 그 以後부터는 減少率이 크게 나타나 6시간後에는 1.0程度의 架橋密度가 된다.
  - ㄷ) 모노오型은 처음에는 없던 架橋가 次次 增加(約

30분까지)하다가 그 以後부터는 디이型과 비슷한 거동을 보인다.

ㄹ) 全黃(total sulfur)曲線은 初期에는 架橋가 增加하다가 密度 5.3을 最高로 漸次降下한다. 즉 過加黃에 의한 低下가 急激하여져서 6時間後에는 3.0까지 떨어지는 것을 볼 수 있다.

다음에는 加黃溫度에 따르는 網狀結合鎖濃度의 變化를 생각하여 보기로 한다.

加黃溫度를 높이면 同一配合에서는 加黃速度는 빨라지는데 物性, 特히 耐熱性이 低下하고 極端의 in 경우에 있어서는 解重合이 併發하여 소위 "reversion" 現象이 이리나기도 한다. 이것에 對하여 架橋度測定法의 하나인 ボルリス法에 의하여 考察하여 보면 다음과 같다. 다음 그림은 加黃溫度에 따라 架橋가 어떻게 變化하는가를 알아보는데 重要한 役割을 한다고 생각된다.




그림 4 加黃濃度에 따른 架橋濃度의 變化

그림에서 보면 :

- ㄱ) 130°C에서는 增加速度는 느리지만 架橋는 明히 增加하고 있다.
- ㄴ) 150°C에서는 網目은 漸次減少한다.
- ㄷ) 170~190°C에서는 減少率은 더욱 急激하여져서 reversion의 傾向을 보일 것으로 생각된다.

一般的으로 고무加黃에 있어서는 溫度를 10°C 높이는 데 加黃時間이 半減되는 事實로부터 高溫短時間의 加黃으로 高度의 能率化를 期待하고 있는데 事實은 架橋密度面에서 보면 그림 4에서와 같이 架橋의 高熱에 의한 片과의 危險性이 增加한다는 것을 잘 認識하여 야 할 것이다.

高熱에 의한 安定性은 폴리머의 종류에 따라 同一하지 않으나 一般的으로 天然고무보다 合成고무쪽이 高溫加黃에 더 잘 견딜 수 있다.勿論 각고무의 加黃時의 有効加黃溫度가 있으나 이 溫度以上에서도 耐熱性配合

技術로 어느程度의 架橋密度의 低下를 防止할 수 있는 것이다. 다만 고무의 本質의 폴리미構造의 差異때문에 각각에 가장 알맞는 最適加黃溫度가 있다는 것을念頭에 두어야 할 것이다.

## 2. 架橋結合의 理論과 實例<sup>4)</sup>

고무彈性體를 말할 때에는 반드시 加黃이 어떻고, 加黃體의 架橋構造가 어떻게든 하는 말을 들 쓰게 된다. 結局 고무에 있어서는 加黃體의 力學的性質과 架橋構造 및 架橋度(架橋密度)사이에 密接한 關係가 있다는 것을 알게 된다.

事實上, 加黃工程이란 고무分子鎖를 化學結合으로 架橋를 만드는 것을 뜻하며 또한一般的으로 그렇게 認識되고 있지마는 이를 架橋結合의 本質의 問題에 對하여는 아직도 完明하여야 할 많은 問題點들이 남아있으며 廣範圍한 研究가 進行되고 있는 것이다. 고무彈性에 對한 統計的인 理論도 이 架橋結合에 바탕을 두고 있고 결국 線狀인 고무分子鎖가 架橋를 이루함으로써 고무分子全體의 움직임에 制限을 가져다 준다는 것이다. 따라서 架橋의 數에 따라 動的인 面에서 差異가 생기게 된다. 架橋의 수가 比較的 적은 동안은 다만分子全體가 흐름(flow)으로 因하여 移動하는 것을 防止하여 줄 때이다. 때문에 加黃고무는 긴 고무分子鎖가 몇몇 군데에서 架橋로 묶여져 있어 全體의 흐름은 금지되어 있으나 그래도 可撓性인 여리分子들로構成되어 있는 것이라고 말할수 있다. 따라서 加黃고무는 固體이며 架橋結合이 이루어짐과 同時에 一定한 모양을 지니게 되는 것이다.

이와같은 概念下에서 架橋結合의 強度와 測定可能한 平衡모듈러스 또는 弹性度의 物理的性質과의 關係를 數學적으로 나타내어 統計的인 理論을 成立시킬 수가 있는 것이다. 그리하여 加黃體의 스트레스—스트레인 및 弹性를 알아봄으로써 架橋結合度를 計算하여 方程式을 成立시켰다. 이 方程式이 고무科學 및 技術을 發展시키는데 크게貢獻하고 있다. 이것으로 因하여 物理的인 面에서 架橋構造를 定量的으로 알게 되었을 뿐더러 架橋工程의 化學的 및 物理的性質을 確立시키는 데에도 큰 도움이 되었다.

앞서 이야기 한바 있자마는 架橋度의 測定은 加黃體의 引張試驗을 通過한 스트레스—스트레인 曲線을 만들어서 計算하는 方法과 弹性法에 의하는 두가지가 있어 다음에 우선 架橋強度와 弹性과의 關係를 살펴 보기로 한다.

### a. 架橋結合強度 및 弹性

加黃體를 未加黃고무만을 完全히 녹이는 適當한 溶

劑에 넣으면相當히 弹性를 볼 수가 있다. 이때에는 용재가 渗透現象과 같은 工程으로 고무分子에 스며 드리가며 結局에 가서는 網狀으로連結되어 있는分子鎖가抵抗할수 있을 때까지 膨張된다고 보고 있다. 이 最高의 時點에서 溶劑를 吸收하는 speed가 膨潤變形된 網狀構造로부터 排出하는 speed와同一하여 지며 그以上 弹性은 더 나지 않게 되는 것이다. 이 狀態에서의 弹性의 程度를 “平衡膨潤”이라고 한다. 實際面에서는 弹性가 高度로 進行되면 酸化作用에 의하여分子鎖의 切斷이 더 나므로 “平衡膨潤” 狀態에 到達하기가 어렵지만 標準補外法(extrapolation)을 써서 이 복잡한 系를 손쉽게 計算할 수가 있다.

平衡膨潤은 網狀構造의 尺度와 깊은 關聯性이 있으며 다음式으로 나타낼 수가 있다.

$$-\ln(I-v_r)-v_r-\mu v_r^2=\rho V_0 \left( \frac{1}{M} - \frac{2}{M_c} \right) \left( v_r^{\frac{1}{3}} - \frac{v_r}{2} \right) \quad (1)$$

여기서  $v_r$ : 弹性系에서의 고무의 容積分率

$\mu$ : 重合體—溶媒間의 作用常數

$\rho$ : 非弹性的 密度

$V_0$ : 溶媒의 分子容

$M_c$ : 架橋點사이의 重合體의 平均分子量

$M$ : 加黃前의 고무의 平均分子量

이 式은 조건을 달리 함으로써 보다 간단하게 할 수가 있다. 즉 一次分子量 ( $M$ )이  $M_c$ 에 比하여 크다고 規定한다면 ( $M \sim 200,000$  및  $M_c \sim 10,000$ ) 正常의 “技術의 加黃” 조건下에서는 위의 式의  $(1/M_c - 2/M)$ 를  $1/M_c$ 로 할 수 있어 式 (1)은 다음과 같이 된다.

$$-\ln(I-v_r)-v_r-\mu v_r^2=\rho \frac{V_0}{M_c} \left( v_r^{\frac{1}{3}} - \frac{v_r}{2} \right) \quad (2)$$

만일 高度로 弹性되었을 때에는  $v_r$ 은 0.1에 가까워  $v_r/2$ 는  $v_r^{\frac{1}{3}}$ 에 比하여 적으므로 式 (2)를 다시 修正하면

$$-\ln(I-v_r)-v_r-\mu v_r^2=\rho \frac{V_0}{M_c} \cdot v_r^{\frac{1}{3}} \quad (3)$$

이 된다. 이 式 (3)이 一般에 널리 알려진 Flory-Rehner 方程式이다.

그런데 (2)式과 (3)式과의 差異는 다만  $-v_r/2$ 項뿐이며 實際로 이項은 式(1)에서의  $(1/M_c - 2/M)$ 보다 很重要하므로 어떤 사람은 (3)式보다 (4)式을 架橋의 數를 決定하는데 더 많이 利用한다.

$$-\ln(I-v_r)-v_r-\mu v_r^2=\rho V_0 \left( \frac{1}{M_c} - \frac{2}{M} \right) \cdot v_r^{\frac{1}{3}} \quad (4)$$

架橋結合強度, 즉, 架橋結合의 數는 架橋된 고무分子鎖의一部分으로 나타내며  $M_c$ 의 逆數가 된다. 다시 말하면 架橋數가 많으면  $M_c$ 의 무게는 적어지며  $M_c$ 가 크면 架橋의 數는 적어진다는 뜻이다.

다음의 그림에서 보는 바와 같이  $M_c$ 는 明確히兩쪽에 둘 사이에 있다. 그림에서 한복판의 데는 그점으로

부터 4개의 Segment(分子鎖의 部分)가 連結되어 있어 각각에 對하여  $1/2$  만큼 所有하고 있는 셈이 된다. 따라서 架橋密度는

$$1/2M_c \times 4 = 2M_c$$

의 斜線面積이 주어지며  $2M_c$ 에 對하여 1個의 架橋點이 存在하게 된다. 다르게 表現하면 1 gram Mol.의 加黃體는  $1/2M_c$ 에 해당하는 架橋를 가지고 있다.




그림 1. portion of cross-linked rubber.  $M_c$  is the molar weight of rubber between adjacent cross links

### b. 架橋強度 및 스트레스—스트레인性質

고무彈性體(加黃體)의 統計理論에 따르면 試料를 引張하였을 때에 所定伸長率  $\alpha$ 에서의 外力에 抗거하는 스트레스,  $f$ 는 다음 式과 같이 나타낼 수가 있다.

$$f = \rho RT A_0 \left( \frac{1}{M_c} - \frac{2}{M} \right) \left( \alpha - \frac{1}{\alpha^2} \right) \quad (5)$$

여기서  $A_0$ : 試料의 斷面積

$\alpha$ : 試料의 原기리에 對한伸張時의 기리의 比  
 $\rho$ : 고무의 密度

$M$ : 加黃前의 고무의 平均分子量

$M_c$ : 架橋點사이의 重合體의 平均分子量

$R$ : 가스恒數

$T$ : 絶對溫度

여기서 未加黃고무의 分子量이  $1$  때에는 式(5)는

$$f = \frac{\rho RT}{M_c} A_0 \left( \alpha - \frac{1}{\alpha^2} \right) \quad (6)$$

이와같은 關係는 嚴格히 말하여 热力學的으로 平衡이 이루어졌을 때에 限하여 適用可能하다. 또한 히스테리시스(hysteresis)効果가 存在하며 外力에 對한 引力도 伸長速度에 따라 많이 달라진다는 것은 잘 알려져 있다. 引張試驗時에 이와같은 히스테리시스効果를 克服하기 위하여 引張速度를 規定하는 것이 바람직하다. 그러나 이것이 架橋度를 決定하는데 있어서는 明白히 充分한 條件이라고는 할수가 없기 때문에 張應試料에 對하여 直接 스트레스를 測定하는 등의 方法도 取하고 있다.

所謂 영스모듈러스(Young's modulus)(E)의 架橋度와의 關係가 成立되는 程度의 약간의 伸長時,  $E$ 는  $f$ .  $A_0$ .  $l$ 로 定義할수 있으며  $l$ 는 試料의 原기리,  $l$ 는

느려난 기리이다. 이때에  $\alpha$ (伸長率)面에서 본  $E$ 는:

$$E = f/A_0(\alpha-1)$$

로 表現되며 (6)式에서의  $f$ 를 代置하면

$$E = \frac{\rho RT \left( \alpha - \frac{1}{\alpha^2} \right)}{M_c(\alpha-1)}$$

아주 적게 잡아당겼을 때에는  $\alpha$ 는 1에 가까워 지므로  $(\alpha-1/\alpha^2)/(\alpha-1)$ 은 3에 가까워진다. 따라서

$$E = 3\rho RT/M_c$$

架橋度의 計算에는 이 式을 많이 利用한다.

### c. 架橋強度 및 引張強度

加黃體를 評價하는데 있어서 技術的인 重要性을 지니고 있는 引張強度가 架橋度와 聯關性을 가지고 있다는 事實은 特 興味 있는 일이다. 이와같이 引張強度가 試料의 架橋度에 크게 依存하고 있기는 하나 다른 面에 있어서 고무를 잡아당겼을 때에 加黃고무分子鏈의 配合된 結晶性이 큰 影響을 미치게 한다는 事實을 그대로 넘겨서는 안된다.

引張強度와 架橋度와의 關係를 처음으로 実明한 人物은 Gee<sup>11</sup>이며 이분은 天然고무에 對한 黃一促進劑系의 効果를 研究하였다.

黃架橋系에서의 化學的性質을 実明하는 것은 事實上 복잡하기 때문에 Flory 등은<sup>4)</sup> 黃을 使用하지 않은 非黃架橋系의 加黃體에 對하여 먼저 생각하여 보기로 한다.

그림 2는 架橋系로서 decamethylene-bis-methyl azodicarboxylate,<sup>22</sup> bis-thioladipic acid,<sup>33</sup> 및 tertbutyl peroxide를 써서 만든 加黃體의 架橋度 및 引張強度의 關係를 나타낸 것이다.

여기서 bis-thioladipic acid 및 tert-butyl peroxide系는 벤젠에서의 膨潤測定法으로 架橋度를 決定하였고 azodicarboxylate系는 化學的演繹法에 依하여 決定하였다.

이 그림에서 보는바와 같이 모든 경우에 있어서 引張強度는 약  $5 \times 10^{-5}$  몰/g 까지 增加하였다. 다시 말하면 azodicarboxylate의 경우에는  $5 \times 10^{-5}$ 에서 最高值를, tert-butyl peroxide系에서는  $7 \times 10^{-5}$  몰/g에서 最高值를 나타내었다. 그런데 後者の 경우는 그 값을  $\mu = 0.395$ 를 써서 벤젠溶液속에서의 平衡膨潤時에 얻은 것이며, 폴리mer溶液相互作用時에 보다 바람직한 係數로 알려진  $\mu = 0.422$ 를 代入하면 架橋度의 值은  $5.2 \times 10^{-5}$ 가 되어 欲의 差異는 거의 없다고 볼수가 있다.

大概의 경우 架橋度가  $5 \times 10^{-5}$  또는  $7 \times 10^{-5}$ 에서 각各引張強度가 最高值를 나타내며 架橋가 그以上되어도 引張強度는 떠러지는 것을 볼 수가 있다. 그런데 bis-thioladipic acid의 경우에는 그림에서 보는바와 같이 그以上的 架橋度를 얻지 못하였기 때문에 引張強度의 下降을 볼 수가 없다.

架橋度가 증가함에도 不拘하고 引張强度는 一定한 紛에서 最高值를 나타내는 것은 加黃技術上 最高加黃이 最大의 架橋度를 가지지 않는다는 것을 나타내는 것이며 이 理由는 引張時 分子鎖의 配向에 依한 結晶性과 關係된다고 보고 있다




그림 2. Dependence of tensile Strength on cross-link intensity for natural rubber vulcanised by non-sulphur agents

그림 2.에서는 非黃一架橋系에서의 架橋度와 引張強度와의 關係를 나타낸 것이며 前述한 바와 같이 結晶性과의 關係를 檢討하기 前에 다음에 說明하는 黃一架橋系에서의 引張強度와 架橋度와의 關係를 살펴보기로 한다.

그림 3은 黃만의 架橋系, 黃-ZDC(zinc diethyldithiocarbamate)系 및 黃-MBT-DPG(MBT: mercaptobenzothiazole, DPG: diphenylgeranidine)系 架橋系에서의 架橋度와 引張強度와의 關係를 나타낸 것이다.

셋中 後者의 들은 促進系에서 亞鉛華(ZnO) 및 스테




그림 3. Dependence of tensile strength on Cross-link intensity for natural rubber vulcanised by sulphur System (Gee)

아트酸이 包含되었다.

이 그림에서 特히 눈에 띄는 것은 非促進系의 黃만의 加黃系는 最高引張强度가 다른 들에 比하여 顯著하게 떠러지고 있는 事實이다. 즉 黃만으로 加黃한 加黃體는 이와 같은 面에서 質의으로相當히 떠러진다는 것을 알 수가 있다. 또한 이들事實로 부터 加黃促進劑의役割은 단지 加黃速度를 빨리하여 준다는 것 뿐만 아니라 加黃體의 物理的强度를 附與한다는데 더 큰 意義를 가지고 있다. 즉, 促進劑는 하나의 觸媒로서만 作用하는 것이 아니고 化學的으로 架橋結合網狀組織에 直接 關與하고 있다는 것을 나타내는 것이며 이에 對하여는 보다 明確한 研究와 調査가 이루어져야 할것으로 生覺한다.

### d. 架橋密度의 表示

架橋密度(Cross-linking Density)는 架橋度(Degree of Crosslinking), 架橋強度(Crosslinking Intensity) 또는 加黃度(Vulcanization Index) 등으로 表現되고 있으나 結局 모두 마찬가지의 뜻을 가진 同意語이다. 卽 “고무分子鎖全體의 構造單位의 數에 對한 架橋를 한 分子鎖의 構造單位(架橋點)의 比”라고 定義할 수가 있다. 測定法으로는 溶劑에 依한 膨潤度法 및 모듈러스法의 두 가지가 있다.

架橋度와 關係되는 文獻에는 반드시 引張強度와의 相關關係를 나타내는 表가 있고 普通 x軸의 座標가 moles cross-links × 10³/g. rubber, Mc⁻¹ × 10⁴, 또는 ν₀ × 10⁻⁴(mol/cm³) 등으로 表示되어 있다.

그림 1에서 說明한 바를 反復하면  $1/2Mc \times 4 = 2Mc$  즉  $2Mc$ 에 對하여 1個의 架橋點이 存在하게 되며 1 gram mol.의 加黃體는  $1/2Mc$ 에 해당하는 架橋를 가지고 있다.

例를 들어  $M_w$ 가 20,000인 고무分子鎖로된 素練고무가 있다고 하자. 加黃後의 架橋點間의 鎮員分子量,  $Mc$ 가 1,000~10,000이라면 이 加黃고무의 架橋密度는 다음과 같이 하여서 求할 수가 있다.

$M_w/2Mc$ 이므로

最短  $Mc$  일 때;  $20,000 \div 2 \times 1,000 = 10$

最長  $Mc$  일 때;  $20,000 \div 2 \times 10,000 = 1$

그리고 이 때의 表示單位는  $10^5/2Mc$  이다.

모듈러스法에 依한 架橋密度는 膨潤法이 理論的인데 比하여 實際로 現場에서 引張試驗機로 測定이 可能하다. 다만 100%以下의 低伸長率로 彈性領域內에서 測定하여야 한다. (6)式에서

$$f = \frac{\rho R T A_0 \left( \alpha - \frac{1}{\alpha^2} \right)}{Mc}$$

로  $Mc$ 를 求할 수가 있다.

(31 p에 계속)

表 6 및 圖 5 카아카스코오드의 種類

(乘用車用타이어 만임)

品名	新車用		補修用	
	比率	本數	比率	本數
포리에스텔	88%	3,617萬本	67%	8,911萬本
레이온	11	452	24	3,192
나이Lon	1	41	9	1,197
計	100	4,110	100	13,300

圖 5-A 新車用





圖 6-A 新車用



&lt;75. 4 日本月刊 타이어誌&gt;

(13 p에서 계속)

그런데 여기에서의  $M_c$ 는 架橋密度가 아니고 網狀結合鎖濃度로 하여 單位도

$$\nu_0 \times 10^{-4} (\text{mol/cm}^3)$$

여기서  $\nu_0$ 는 crosslink 單位數를 나타내는 1 萬分의 1 單位이다.

이미 結局은 同一한 加黃度의 進行을 架橋密度代身에 같은 뜻의 網狀結合鎖( $M_c$ )濃度를 利用한 方法에 지나지 않는다.

그리면 어찌하여 같은 單位와 表現을 하지 않는가 하면 亦是 測定方法이 다르므로 해서 同一한 加黃에 對하여도 同一한 欲이 나오지 않기 때문이다.

一般的으로 모들러스法이 큰 數字를 나타내는 傾向이 있으나 配合方法에 따라서도 純고무配合인 境遇와 強剤를 含有한 二次架橋效果가 있는 實際配合인 경우

表 7 및 圖 6 벨트코오드의 種類

品名	新車用		補修用	
	比率	本數	比率	本數
화이버어글라스	53.2%	1,758萬本	66.6%	5,279萬本
스티일	44.8	1,480	21.1	1,673
레이온	2.0	66	11.4	904
아라미드	0.0	0	0.9	71
計	100.0	3,304	100.0	7,927

圖 5-B 補修用





圖 6-B 補修用



에 있어서 각者 다른데 前者일 때에는 膨潤法이 보다 正確하며 後者의 경우는 모들러스法이 適合하다고 한다.

### 文獻

- 1) Gee, G., J. Polymer Sci., 2, 451(1947)
- 2) Flory, P.J., J. Polymer Sci., 4, 435(1949)
- 3) Cuneen, J.I., J. Appl. Chem., 2, 353(1952)
- 4) The Applied Science of Rubber, W.J.S. Nauntoned. Edward Arnold, London(1961)
- 5) ゴム技術の ABC, p. 76(1973) 日本ゴム協會東海支部發行
- 6) 白南哲, 고무工學會誌 Vol. 10, No. 1(1975)
- 7) 箕浦有二, 日本ゴム協會誌, Vol. 48, No. 5, p. 257 (1975)
- 8) 金子秀男, Polymer Friends, Vol. 12, No. 1, p. 39 (1975)

編輯者註：本文中の 1), 2) 等番號는 引用文獻의 1), 2) 等을 引用했다는 뜻임.