

成形壓力对 Soil-Cement의 強度 及 耐久性에

미치는 影響에 關한 研究

A Study on the Effects of Molding Pressure on the Compressive Strength and Durability of Soil-Cement Mixture

徐 元 明* · 高 在 君**
Won Myung Suh , Chae Koon Koh

Summary

In order to investigate the effects of grain size distribution, cement content, and molding pressure on the strength and durability of soil-cement mixtures, a laboratory test of soil cement mixtures was performed at four levels of cement content, five levels of molding pressure, and four levels of normal curing periods.

The results are summarized as follows:

1. Optimum moisture contents in loam soil and maximum dry density in sand soil increased with the increase of cement content, but in others, both optimum moisture contents and maximum dry density were changed ununiformly.
2. When the specimens were molded with molding pressure, 50kg/cm², strength of soil cement mixture with cement content, 2 and 4 per cent, was lower than the strength of soil cement mixture without cement content by more than 40 to 50 per cent.
3. The strength of soil-cement molded with molding pressure, 100kg/cm², was higher than the strength of soil-cement molded with M.D.D. obtained from standard compaction test more than 40 per cent in sand loam cement and 50 per cent in loamy cement.
4. There was highly significant positive correlation among molding pressure, cement content and unconfined compressive strength and so the following multiple regression equations were obtained.

$$\text{Loam} : f_c = 1.9693C + 0.197P - 0.84$$

$$\text{Sandy loam} : f_c = 2.9065C + 0.235P - 0.77$$

5. When the specimens were molded with molding pressure, 20 to 100kg/cm², the regression equation between the 28-day and 7-day strength was obtained as follows.

$$\text{Loam} : q_{28} = 1.1050q_7 + 7.59 (r = 0.9147**)$$

$$\text{Sandy loam} : q_{28} = 1.3905q_7 + 3.17 (r = 0.9801**)$$

* 慶尚大學 農工科

** 서울大學校 農科大學

6. At the cement contents of above 50 per cent, the weight losses by freeze-thaw test were negligible. At the cement content of below 8 per cent the weight losses were significantly high under low molding pressure and remarkably decreased with the increase of molding pressure up to 80kg/cm².
7. Resistance to damage from water and to absorption of water were not improved by molding pressure alone, but when the soil was mixed with cement above 6 per cent, damage seldom occurred and absorbed less than 5 per cent of water.
8. There was highly significant inverse-correlation between the compressive strength of soil cement mixtures and their freeze-thaw loss as well as water absorption. By the regression equation methods, the relationships between them were expressed as followed

$$f_c = -7.3206W_a + 115.6 \quad (r=0.9871^{**})$$

$$\log f_c = -0.0174L + 1.59 \quad (r=0.7709^*)$$

where f_c = unconfined compressive strength after 28-days curing. kg/cm²

W_a : water absorption, %

L : freeze-thaw loss rate, %

I. 序論

近來에 와서 土木, 建築工事が 活潑하여짐에 따라 콘크리트의 基礎材料인 모래, 차갈等 良質의 骨材需要가 急增하고 있다.

따라서 現場에서는 直接 示方書에서 提示하는 條件에 맞는 骨材의 確保가 現實의 問題로 대두됨으로서, 自然狀態 그대로의 磚을 適切히 加工하여 骨材의 代替材料로서 利用하려는 努力이 活潑히 行進되어 왔다.

이러한 努力으로서, 磚의 粒度調節, 포틀랜드 시멘트處理, 石灰나 프롤링處理, 역청제處理, 電氣的處理, 化學的處理, 热處理 및 外力에 依한 다짐 等 所謂 磚의 安定處理工法이 多方面으로 開發되어 왔다.

그러나 經濟性이나 安定處理의 効率面에서 역청제나 포틀랜드 시멘트에 依한 安定處理工法이 餘他工法에 比해서 優秀하다고 認定되고 있으며, 특히 Soil-Cement는 磚의 物理, 化學的인 性質을 시멘트持有의 水和作用으로 改善보려 하는 工法으로서, 일찍이 貧配合의 시멘트콘크리트나, 貧配合의 시멘트물탈로서 認識되어 왔으나, 近來에는 磚의 特殊한 土質工學上の 問題로서 磚의 工學的인 長點과 시멘트의 獨特한 性質의 複合體로서 看做되고 있다. Soil-Cement의 利用은 主로 道路의 基層이나, 補

助基層, 堤防이나 高堤等의 비탈面 保護工, 用水路의 라이닝等 土木工事一般에 걸쳐 널리 利用되고 있음뿐만 아니라, 磚의 工學的인 長點을 利用하여 農家住宅을 비롯하여 中, 小規模의 建築壁體 材料로서 利用이 날로 增大되고 있다.

그러나 國內에서는 아직도 安全위주의 在來式 施工基準에 對한 盲目的인 踏襲과 磚材料에 對한 不信 때문에 一般土木工事에는 勿論 構造物의 利用目的上 性質이 다른 農村建築에 까지도 一律의 으로 一般建築 材料를 利用하므로서 建物의 機能을 제대로發揮하지 못함은 勿論, 經濟的인 負擔을 加重시키는 結果를 가져온다.

또한 產業構造의 變貌로 都市生活環境의 顯著한 發展에도 不拘하고 農村의 生活環境은 舊態依然한 狀態로 沈滯되어 있는 原因中의 하나로도 指摘되고 있다.

따라서 農村環境改善을 為한 經濟的인 建築材料의 開發이 要求되고 있다.

過去 農村建築等에 있어서, 磚에 시멘트 또는 石灰等을 添加해서 煉은 狀態의 磚을 木材를로 벽돌을 製作하거나 콘크리트 打設形式으로 施工된 壁體의 境遇 養生이나 乾燥過程에 있어서 甚한 體積變化 때문에 強度面이나 其他 龜裂現象等에 依한 耐久性的 缺如等으로 弱點이 많았다.

따라서 本實驗에서는 지금까지 國內, 外에서 研究되어온 Soil-Cement 工法을 바탕으로 하여 시멘

트添加와並行하여 強制로 成形壓力을 加하여 初期
密度를 增進시켜 줄 境遇
 (1) 시멘트含量—成形壓力—壓縮強度의 關係
 (2) 시멘트含量—成形壓力—凍結融解損失 關係
 (3) 시멘트含量—成形壓力—吸水率 關係
 等에서 成形壓力의 크기가 Soil-Cement의 強度와 耐
久性에 미치는 效果를 分析하여 앞으로 適用한 成
形壓力裝置를 開發할 境遇 Soil-Cement를 利用하여
在來式 시멘트 벽돌이나 부록의 形態로 規格화하여
量產하므로서 農村生活環境 改善에 利用할 수 있는
代替材料 開發을 為한 基礎資料로서 提供하고자 한
다.

II. 研究 史

Soil-Cement의 利用은 1920年代 美國에서 道路基
層 및 鋪裝工事에 利用하기 為하여 비롯된 것으로
알려져 있다²⁰⁾.

그러나, Proctor²⁰⁾⁽⁴⁸⁾(1929)의 흙다짐 室內試驗과
Filsofov¹⁴⁾(1931)에 依한 Portland 시멘트의 混合
에 依한 흙의 諸因子에 미치는 影響에 關한 研究의
發表로서 體系있는 發展의 嘴矢를 이루게 된 것이다.

그러나 Soil-Cement의 實用化는 1930年代 美國에
서 道路의 基層工事에서 活用하기 始作한 것으로서
現在까지 廣範圍하게 利用되고 있음이 報告되고 있
다¹⁵⁾.

國內에서도 1963年頃부터 利用하게⁴⁸⁾ 되어 各種
工事에서 그利用性에 對하여 相當한 關心을 갖고
있으나一般的으로 實用化되는 못한 實情이다.

Soil-Cement의 活用分野는 廣範圍하며 主로 道路
의 基層 및 補助基層 以外에도 滑走路¹⁶⁾, 住宅建設
²⁰⁾⁽²²⁾⁽⁵⁵⁾, Grouting,⁶⁾⁽¹¹⁾ 提防이나¹⁵⁾, 흙댐의 斜面保
護工, 用水路라이닝⁸⁾ 等에 使用한 結果 그 利用效果
가 널리 認定되고 있다.

한편 Soil-Cement의 建築材料로서의 利用價值는
現在까지 檢討되지 못하고 있으며, 그 理由로서는
建築材料自體는 一定한 所要強度를 가져야 함은勿
論이고 充分한 耐久性을 지녀야 利用이 可能한 것
으로서 이에 關한 研究資料나, 實用化에 對한 資料
는 찾아 보기가 힘들다. 다만 低廉한 建築材料로서
흙自體 또는 小量의 Cement나 石灰를 添加하여 壁
體材料로서 利用되고 있음을 發見할 수 있다.

Soil-Cement의 配合設計에 關한 研究結果는 括目
할만 하다.

Hveem (1960)⁴⁴⁾은 시멘트의 粒度改善效果를,
Dutrm¹⁸⁾(1961)은 흙의 種類에 따른 시멘트處理의
可能性을,鄭⁸⁸⁾(1967)은 흙의 粒度分布의 重要性
을 각各 發表하였다. 즉 흙의 粒度分布는 Soil-
Cement의 重要한 因子로서 考慮되고 있음을 찾
을 수가 있었다.

한편 이와 類似한 것으로서 Catton⁸⁾(1960), 金⁴⁰⁾
(1965) 等의 結果에서 찾아볼 수 있으며 Tyagi¹⁹⁾
(1973)의 結果 역시 시멘트의 作用을 圓滑히 할 수
있는 흙의 基準을 提示하고 있다.

흙에 시멘트를 添加할 境遇 흙의 物理的 性質은
改善된다. 曹⁸⁷⁾(1974)는 Soil-Cement의 力學的 性質
의 複雜性을 示唆하였고 金⁴¹⁾(1970) 역시 이에 對
한 綜合的인 考察을 찾아 볼 수 있으며, 시멘트에
依한 흙의 力學的 性質改善에 關하여 疑心 할 餘地
가 없는 것으로 생각된다.

한편 이와 類似한 文獻은 여려가지를 찾아볼 수
있었다. 흙과 混合한 시멘트의 化學的 性質에 關한
研究結果로 부터 시멘트의 複雜한 水和作用을 考察
할 수 있다.

Jack²¹⁾(1965)는 시멘트의 水和作用이 關する 言及
에서 粘土質의 化學的 反應現象을 說明하였고,
Chadda⁷⁾(1970)는 粘土粒子와의 結合性으로서 Tyagi²⁹⁾
(1977)는 結合作用後에 生成되는 化合物 等에 關한
報告를 들 수 있었다.

姜⁸⁹⁾, 崔⁴⁰⁾等은 흙에 對한 다짐 試驗結果에서 흙
의 乾燥密度, 間隔比, 水密性 等은 다짐과 密接한
關係를 갖는다고 함으로써 다짐의 顯著한 效果를 提
示하였고, Proctor⁴⁸⁾(1929)의 다짐試驗結果를 採擇
한 많은 實驗들이 이에 對하여 言及하고 있다.

흙材料에 시멘트를 添加함으로서 흙의 性質을 改
善할 수 있다는 研究는 曹⁸⁷⁾(1974)와 其他 많은 實
驗들에 依하여 이루어져 왔다. 이의 標準試驗은 이미
ASTM¹⁾(1945), AASHO²⁶⁾(1955)等에서 採擇하
고 있으며 國內에서도 K.S.F 2327~2332⁴⁷⁾(1970)로
採擇되어 있다.

흙의 加工處理를 為한 Soil-Cement의 配合은 다짐
試驗에서 얻은 最適含水比를 쳐용코자, 混合比를
最適含水比 보다 약간 乾燥한 狀態로 配合함이 適
當하다고 指摘하고 있다.

Soil-Cement의 工事材料로서의 適用은 主로 흙의
安定處理方法中 하나이다.

이러한 安定處理는 흙의 乾燥密度, 間隔比, 水密
性 等의 흙의 基本工學의 性質改善를 圖謀한 것

이며 특히 Soil-Cement의 壓縮強度에 關한 限 많은 實驗이 이루어졌다. 三木¹¹⁾(1961)은 Soil-Cement의 混合方法에 依한 影響을 Clare¹²⁾(1954)等은 養生溫度와 強度의 關係를 Dutron¹³⁾(1961)은 含水比와 強度의 關係를 각각 究明 하였으며 其他의 시멘트 混合量이나, 養生條件, 齋材料等 Soil-Cement의 強度에 關한 여러 報告를 찾아볼 수 있었다.

Soil-Cement의 成形에 關한 報告로는¹⁴⁾ Mysore Eng. Re. Station에 依한 부록形態의 成形을 찾아볼 수 있었으며 이는, 流速에 關する 바닥材料의 發掘을 為한 努力이었다. 즉 5%의 시멘트含量으로 $24 \times 18 \times 6''$ 規格의 부록을 使用한 結果를 提示하였다. 그러나 其他의 成形加工에 關해서는 齋料를 찾기 어려웠다.

Soil-Cement의 成形加工은 무엇보다도 材料의 強度나 耐久性이 向上되어야 한다. 自然狀態의 齋은 물이나, 凍結融解等에 對하여 比較的 自體形狀維持가 곤란함은 이미 잘 아는 事實로서 이를 為하여 Soil-Cement의 強度 및 耐久性增進을 為한 努力이 要求되는 것이다. George¹⁵⁾(1968), Bhandarl¹⁶⁾(1973) 等은 Soil-Cement의 龟裂에 關한 研究의 結果로서 시멘트含量, 養生條件, 다짐密度等을 龟裂發生의 主된 影響因子로서 言及했다.

唐¹⁷⁾(1974)는 Soil-Cement의 磨耗에 關한 試驗을 했고 金¹⁸⁾(1975)은 凍結融解試驗에서 시멘트含量이 損失率을 크게 左右한다고 하였다.

齋材料의 建築材料로서의 利用性이나, 그水密性的의 增大로서 成形加工狀態로 利用키 為한 研究는 찾아볼 수가 없었다.

여기에서 Soil-Cement로서 벽돌이나 부록形態의 加工을 為한 試圖로서 成形壓力을 加했을 時遇에 對한 考察로서 將來 農村等에서 低廉하고, 實情에 適合한 建築資材의 求得이 可能토록 試圖한 것이다.

III. 材料 및 方法

1. 試驗材料

本 試驗에 使用한 齋試料는 京畿道 始興郡 의 王門 포일리近郊의 國道建設 捨土場에서 採取한 Loam質 齋과, 漢江에서 採取한 Sand質 齋, 그리고 以上의 두 가지를 乾燥重量比로 50% 셰 配合한 Sandy-loam質 齋等 3種으로서 各試料 共히 No. 4체 通過分만을 使用했다.

各 齋試料의 物理的 性質을 分析한 結果는 Table. 1과 같으며 粒度分析에 依한 粒徑加積曲線은 Fig 1과 같다.

나. 시멘트 試料

本 試驗에 使用한 시멘트는 S會社產의 1種 普通포틀랜드 시멘트로서 K.S.L5101에 依한 物理, 化學的 性質分析結果 및 K.S.L 5401로 定한 基準值와의 比較結果는 Table. 2와 같이 規格品이었다.




Fig. 1. Grain Size Distribution Curves

Table-1. Physical Properties of Soils

Gradation(%)			Cu	Atterberg Limit			G.S	Classification
Clay 0.005 (mm) 0.005— 0.074— (mm)	Silt 0.005— 0.074— (mm)	Sand 0.074— 4.76(m m) (mm)	D_{10} D_{60}	L.L	P.L	P.I		
14.0	41.9	44.1	25.7	52.39	36.08	16.31	2.77	Loam
6.0	25.4	68.6	39.6	44.26	36.18	8.08	2.72	Sandy loam
—	2.5	97.5	3.3	—	N.P	—	2.63	Sand

Table-2. Physical and Chemical Analysis of Cement

Properties	Comparison		Results	K.S.L.	Properties	Comparison		Results	K.S.L.
	Gs					Ignition loss(%)			
Fineness(Blaine, cm ² /gr)		3.090	>2,600		SO ₃		2.3	<2.5	
Soundness		0.12	<0.80		MgO		2.2	<5.0	
Setting time	Initial Sett.	130min	>60		SiO ₃		21.7		
	Final Sett.	4.67hr	<10		Al ₂ O ₃		—		
Strength (kg/cm ²)	Compressive strength	7-day	128	>85	Fe ₂ O ₃		—		
		28-day	262	>2.5	OaO		67.8		
	Tensile strength	7-day	30	>20	S		—		
		28-day	35.5	>26	CaSO ₄		—		

2. 試驗方法

가.豫備壓縮強度試驗

本實驗設計를 為한 시멘트 添加量 및 成形壓力크기에 對한 範圍를 決定코자 시멘트含量을 0~18% 까지 2% 간격으로 增加시키고 成形壓力의 크기를 50kg/cm²로 하여 7日동안 常溫養生한 後에 壓縮強度試驗을 하고 이에 對한 確認試驗으로 28日養生 供試體에 對해서도 壓縮強度試驗을 하였다.

나. 다짐試驗

本試驗用 供試體製作에 利用한 最適合水比를 求하고자 다짐물드의 直徑 101.6mm, 內容積(V), 944cm³, 램마重量(W_L), 2.5kg, 落下高(H), 30cm로 하여 다짐層을 3層으로 나누어 每層의 다짐回數는 25回로 하였다. 이때의 다짐에너지(E)는 5.96kgcm/cm²였다.

다. 供試體製作 및 養生

다짐試驗에서 求한 最適合數比로서 Loam質과 Sandy-loam質 2種의 흙에 對해서만豫備試驗을 通해서 指한 시멘트含量 6~12%, 成形壓力의 크기 20~100kg/cm²로 하여 B.S.S(1924)에서 規定하고 있는 供試體의 最小規格인 5cm × 10cm 물드를 利用하여 C.B.R Testing Machine으로 成形後 供試體를 押出하였다. 이렇게 成形된 供試體는 24時間 동안 室內에서 常溫養生, 內部溫度 23°C, 相對溫度 100%의 養生室에 옮겨 所定日數까지 非水沈 濕潤養生하였다.

라. 壓縮強度試驗

7, 14, 21, 28日別로 所定日數까지 養生이 끝난 供試體에 對하여 各處理區에서 3個씩의 供試體를 指

하여 切斷機로서 10cm로 높이 均一하게 자른후 變形制御型 C.B.R Testing Machine으로 1mm/min의 荷重速度로 壓縮하면서 破壞時의 應力과 變位等을 測定하였다.

마. 凍結融解試驗

K.S.F 2332에 準하여 7日養生된 供試體에 對하여 各處理別로 2個씩을 指하여 冷凍機 內部溫度 -21 ± 2°C 狀態로서 24時間 冷凍시킨 후 23 ± 3°C의 試驗室內에서 물로 飽和된 5cm두께의 스푼지 위에 23時間동안 垂直으로 세워 融解過程에서 毛管吸收를 하였다.

이렇게 毛管吸收가 끝난 供試體는 Wire Brush로 供試體의 側面 16回, 兩端面 各各 4回, 總 24回 물고루 문질렀다.

以上과 같은 過程을 한 cycle로 하여 總 12回 反復한 後의 重量損失量을 測定하였다.

바. 吸收率試驗

28日養生이 끝난 供試體에 對해서 110 ± 5°C로 Drying Oven에서 24時間 乾燥後 常溫에서 6時間 동안 식히고 水深 2cm의 Plastic Pan에 垂直으로 세워 毛管吸水器 함으로서 150時間 동안의 重量變化를 一定時間 間隔으로 測定하였다.

IV. 結果 및 考察

1. 다짐試驗結果

3種의 各試料에 對하여 시멘트를 乾燥重量百分率로 0, 6, 8, 10, 12% 씩 添加하여 다짐試驗한 結果含水比-乾燥密度 關係는 Fig. 2와 같았다. 그림에서

Table-3.

Results of Compaction Test

cement contents	0 %		6 %		8 %		10 %		12 %	
Items	O.M.C (%)	M.D.D (g/cm³)								
Soil type										
LOAM	20.5	1.425	22.1	1.432	23.2	1.452	25.3	1.435	25.8	1.450
SANDY LOAM	17.2	1.620	17.8	1.732	18.1	1.725	17.6	1.726	17.8	1.742

* : Optimum Moisture Content

** : Maximum Dry Density

와 같이 각 시멘트 처리별로 含水比를 增加시킴에 따라 두 가지 흙 투수에 共히 乾燥密度의 增減이 뚜렷하게 나타났으며 適定含水比에서 最大의 乾燥密度가 存在함을 알 수 있었다.

특히 細粒質이 大量로 含有될 때에 比較 乾燥密度의 增減은 粗粒의 粒度에 있어서 細粒分이 大量인 흙일수록 含水比의 變化에 敏感하게 密度의 變化를 보이는 것으로 생각된다.

Table-3은 각 처리 투수에 最適含水比(O.M.C)의 關係를 表示한 것이다. 細粒質의 경우 시멘트含量의 增加에 따라 O.M.C는 20.4%에서 26%까지 점차 增加하는 경향을 보

이나 M.D.D는 1,425g/cm³~1,453g/cm³ 범위로서 뚜렷한 增減現象을 發見할 수 없다.

사질로움의 경우는 시멘트含量에 따라 M.D.D는 1.72g/cm³~1.75g/cm³, O.M.C는 17% 전후로서 시멘트含量에 의한 영향은 거의 없었다. 따라서 다짐 투수에 依한 O.M.C와 M.D.D의 關係는 흙 투수에 따라 變化樣相이 다르다는 것을 指摘할 수 있는 것으로서 内田⁴⁰, Wissa⁴¹, Ching⁴², 金³⁰ 等은 다짐 투수에서 시멘트含量의 增加에 따라 O.M.C는 增加하나 M.D.D는 一定한 傾向이 없었다고 했고, 曹²², Mers, Chin⁴³ 等은 시멘트含量과 O.M.C, M.D.D間에는 뚜렷한 關係가 없다고 했다. 反面에 金³⁰ 等은 저소성 Silt質 흙에 시멘트를 添加한 다짐 투수에서 시멘트의 添加는 O.M.C를 減少시켰다고 했다. 따라서 O.M.C와 M.D.D의 關係는 흙 투수에 따라 變化樣相이 相異함을 指摘할 수 있고, 特히 본 투수의 結果에서 細粒質에서 O.M.C의 增加現象은 시멘트가 添加됨으로서 細粒分이 增加된 結果라고 생각된다. 따라서 千差萬別의 흙에 對한 一律的인 傾向을 理論的으로 定立할 수는 없으므로 반드시 使用흙에 대한 투수이先行되어야 할 것이다.





Fig. 2. Relationship between Water Content and Dry Density

2. 圧縮強度의 變化

가. 시멘트含量이 圧縮強度에 미치는 影響

豫備 투수을 通하여 시멘트含量은 0%에서 18%까지 2% 간격으로 變化시키면서 成形壓力 50kg/cm²로서 加壓하여 재령 28日의 圧縮強度 투수 結果는 附錄 Table-A와 같다. Fig. 3은豫備 투수에서 시멘트含量에 따른 各種類別 圧縮強度의 變化와 Qwintero等이 發表한 시멘트물질 強度에 對한 實驗式을 對比하였다.

Fig. 3에서와 같이 시멘트含量이 6%미만인 2%, 4%에서 사질로움의 경우 약 5.5kg/cm² 11.8kg/cm²




Fig. 3. Relationship between Cement Content and Unconfined Compressive Strength of Soil-Cement Mixture when Molding Pressure, 50kg/cm²

로서 시멘트含量 0%의 경우에 比하여 44%, 51%의 強度에 불과하며 罗움質의 경우 역시 50%내외로서 시멘트를 添加하지 않은 경우보다 強度가 오히려 減少함을 볼 수 있었다. 이러한 現象은 흙과 시멘트의 混合에 있어서 少量의 시멘트는 흙과 不完全한 狀態로 結合劑의 役割을 하지 못하고 오히려 흙의 粘着力を 防害하며 特히 乾燥나 養生過程에 있어서 흙과 시멘트의 철저한 收縮比의 差異때문에 力學的으로 不利한 條件이 야기되는 結果라고 생각된다.

그러나 시멘트含量이 6%以上으로 增加됨에 따라 시멘트의 溶力한 水和作用으로 結合劑의 役割을 하게 되며 壓縮強度는 시멘트含量의 增加에 따라 增加하였으며 사질로움의 경우 $f_c = 4.137C - 4.80$, 罗움質의 경우 $f_c = 2.905C - 3.1$ 로 表示되고 흙의 粘着力만에 依한 強度以上으로 增加함을 알 수 있다. 특히 사질로움의 경우 시멘트含量이 10%미만에서는 물탈과 對等한 強度를 發揮할 수 있음을 살펴볼 수 있었다.

또한 시멘트含量이 增加함에 따라 壓縮強度의 增加가 罗움質이 사질로움質에 比하여 작은것은 同一한 體積에 있어서 細粒分이 많은 흙일수록 相對적으로 比表面積이 커지기 때문에 같은 시멘트含量에서 單位表面積當의 시멘트水和能力이 떨어지는 結果라고 생각된다.

한편 本試驗에서 成形壓力을 變化시킬 경우 養生日數別 시멘트含量-壓縮強度의 關係는 附錄 Table B와 같다.

Fig. 4는 시멘트含量과 材齡 28日의 壓縮強度와의 關係를 나타낸 것으로서 Fig. 3에서 이미 言及한 바와 같이 여기서도 시멘트含量의 增加에 따라 壓縮

Table-4. Relationship between Cements Contents and Comp: Strength in proportion to Molding Pressure

Soil	Loam	Sandy loam
20kg/cm ²	$f_c = 2.3515C - 4.19$	$f_c = 2.8250C + 1.61$
40kg/cm ²	$f_c = 3.4135C - 6.23$	$f_c = 3.3205C + 3.23$
60kg/cm ²	$f_c = 3.7725C - 4.14$	$f_c = 3.8960C + 4.09$
80kg/cm ²	$f_c = 3.8660C - 0.80$	$f_c = 4.8080C + 0.70$
100kg/cm ²	$f_c = 4.0480C + 1.78$	$f_c = 6.4040C - 5.65$

Were : C : Cement Content, %

f_c : Unconfined Compressive Strength, kg/cm²





Fig. 4. Relationship of Cement Contents to Unconfined Compressive Strength of Soil-Cement Mixture

強度도 增加하였으며 兩者間에는 直線的인 變化를 보였다. 따라서 各處理別로 回歸直線의 方程式을 求해본 結果는 Table-4와 같이 成形壓力이 클수록 시멘트含量增加에 依한 壓縮強度의 增進効率이 커진다는 事實을 發見할 수 있었다.

Fig. 5는 Fig. 4에 圖示한 各 成形壓力別 시멘트含量一壓縮強度 關係에 對한 全體의 倾向을 살펴보기 위해 同一 시멘트含量에 있어서 各 成形壓力 處理에 依한 壓縮強度의 平均值를 求하여 圖示한 것으로서 로움質의 경우 시멘트含量 6%에서 壓縮強度 18.19kg/cm², 12%에서 39.21kg/cm²이며 사질로




Fig. 5. Effect of Cement Content to the Unconfined Compressive Strength of Soil-Cement Mixture

의 경우는 각각 26.6, 52.59kg/cm²로서 시멘트含量 1%增加分에 對한 平均壓縮強度 增加는 로움과 사질로움 각각 3.48kg/cm², 4.30kg/cm²로서 사질로움이 로움質에 比해 시멘트添加에 依한 強度增進의 効率面에서 有利하다는 것을 알 수 있었다.

나. 成形壓力이 壓縮強度에 미치는 影響

Fig. 6은 두 가지 實試料에 對하여 시멘트含量別로 成形壓力의 크기와 재령 28日의 壓縮強度關係를 나타낸 것으로서 成形壓力의 크기가 增加할수록 壓縮強度는 거의 直線의으로 增加함을 알 수 있다. Table-5는 各 處理別로 成形壓力과 壓縮強度와의 關係를 回歸方程式으로 對比해본 것으로서 두 實試料 共히 시멘트含量이 클수록 成形壓力에 依한 強度增進効率이 크다는 것을 살펴볼 수 있었다. 이






Fig. 6. Relationship of Molding Pressure to the Unconfined Compressive Strength of Soil-Cement Mixture

의 現象은 Soil-Cement에 있어서 시멘트는 흙입자의 공극에서 水和作用을 일으키므로 시멘트含量이 一定할 경우 外力에 依해 密度가 增加되면 相對적으로 空隙率이 작아지기 때문에 시멘트의 水和能

成形壓力이 Soil-Cement의 強度 및 耐久性에 미치는 影響에 關한 研究

Table-6. Comparison of Unconfined Compressive Strength of Soil-cement Mixtures molded with Maximum Dry Density to those with Various Molding Pressures

Soil	Treatment M.D.D Condition	Molding Pressure(kg/cm ²)				
		20	40	60	80	100
Loam	33.3kg/cm ²	24.0 //	34.7 //	41.1 //	45.6 //	50.4 //
	100%	72%	104%	123%	137%	151%
Sandy-loam	51.0kg/cm ²	35.5 //	43.1 //	50.8 //	58.4 //	71.2 //
	100%	70%	85%	100%	115%	140%

力이 그만큼 커지는結果라고 생각된다. 金²⁷(1976)等이 最適含水比에 對한 最大乾燥密度로 成形된 供試體의 壓縮強度試驗에서 얻은 回歸方程式에 있어서 사질로움의 경우 $q_{18} = 4.79C - 6.91$, 토움의 경우 $q_{18} = 2.79C - 2.33$ 과 本 試驗結果를 시멘트含量 12%인 경우를 對比하여 보면 Table-6과 같다. 따라서 壓縮強度는 토움質의 경우에 있어서 成形壓力의 크기, 40kg/cm², 사질로움의 경우 60kg/cm²에서 最大乾燥密度로 成形된 경우와 거의 等值이며 이以上の 成形壓力에서는 그 效果가 認定되어 成形壓力이 100kg/cm² 일 때는 토움質의 경우 50%, 사질로움質의 경우 40%以上으로 強度를 增進시킬 수 있었다.

Fig. 7은 Fig. 6에 圖示한 시멘트含量別 成形壓力 壓縮強度에 對한 全體的인 傾向을 살펴 보고자 同一成形壓力에 있어서 각 시멘트含量處理에 依한 壓

縮強度의 平均值을 求하여 圖示한 것이다. 여기서 成形壓力과 壓縮強度間에는 거의 直線的인 關係로서 回歸方程式으로 表示하면 토움질의 경우 $f_c = 0.2599P + 13.10$, 사질로움質의 경우 $f_c = 0.2925P + 21.91$ 로서 사질로움이 토움에 比해 各成形壓力에 있어서 共히 10kg/cm²程度 높은 強度를 維持하였다.

다. 시멘트含量—成形壓力—壓縮強度關係

흙시멘트에 있어서 시멘트含量과 成形壓力에 壓縮強度와 거의 直線的인 含數關係를 갖고 있다는事實을 以上에서 살펴 볼 수 있었다. 따라서 壓縮強度를 從屬變數, 시멘트含量을 第一獨立變數, 成形壓力을 第二獨立變數로 假定한 $f_c = b_{1,2}X_1 + b_{2,1}X_2 + Q$ 의 多重回歸關係를 取해 본 結果 사질로움의 경우 $f_c = 2.9095C + 0.2346P - 0.77$ (단, C: 시멘트含量(%) P: 成形壓力크기(kg/cm²))의 回歸方程式으로 주어지며 係數 $b_{1,2}$, $b_{2,1}$,의 t값은 각각 11.4025, 6.5902로서 高度의 有意性이 認定되어 토움質의 경우는 $f_c = 1.9693C + 0.1968P - 0.84$ 로서 $b_{1,2}$, $b_{2,1}$ 의 t값은 각각 8.2257, 5.8880으로 역시 高度의 有意性이 認定되었다. 두回歸方程式을 對比하면 單位시멘트含量과 成形壓力의 增加에 依한 壓縮強度의 增進은 사질로움質이 토움質보다는 크다는事實을 알 수 있고 시멘트含量 1%增加에 依한 強度增加率은 成形壓力의 크기로 換算하면 사질로움은 13kg/cm², 토움은 10kg/cm²의 成形壓力効率에 該當하는 것으로 사질로움質보다는 토움質에 있어서 成形壓力에 依한 強度增加率이 30%程度 크다는 것을 알 수 있다.

以上의 두가지 多重回歸方程式에 依하여 所要壓縮強度를 確保하는데 必要한 成形壓力과 시멘트含量의 適正範圍를 決定할 수 있을 것으로 생각된다. 農家建築設計基準의 例로서 基準強度 21~25kg/cm²를 考慮할 때, 28kg/cm²를 發揮할 수 있는範圍에는 시멘트含量 6%의 경우 토움質은 100kg/cm², 사질




Fig. 7. Effect of Molding Pressure to the Unconfined Compressive Strength of Soil-Cement Mixture

로울은 60kg/cm^2 以上의 成形壓力을 加하여 주면 되겠다.

Fig. 8은 두가지 품질에 對한 재령 7日壓縮強度와 재령 28日壓縮強度와의 關係를 圖示한 것으로서 품질別로 재령 7日과 28日의 壓縮強度間에는 高度의 正相關을 보여주며 로울질의 경우 $q_{28} = 1.1050q_7 + 7.59$, 사질로울의 경우 $q_{28} = 1.3905q_7 + 3.19$ 였다. 따라서 7日强度로 부터 28日强度의 推定이 可能할 수 있겠다.




Fig. 8. Relationship of Unconfined Compressive Strength between 7-days and 28-days Curing.

3. 凍結融解試驗 結果

가. 成形壓力이 凍結融解損失率에 미치는 影響

A.S.T.M. D-560에 의거하여 凍結融解試驗을 實施한 結果(附錄 Table-C 參照) 시멘트含量에 따른 成形壓力과 凍結融解損失率과의 關係는 Fig. 9와 같다. 그림에서와 같이 凍結融解損失率은 각 시멘트含量에서 共히 成形壓力이 增加함에 따라 減少하

였으며 特히 시멘트含量 8% 以下에서는 成形壓力이 凍結融解에 依한 重量損失을 줄이는데 크게 作用함을 살펴 볼 수 있다. Cation(1959)等은 Soil-Cement에 있어서 凍結融解로 因한 重量損失은 품질에 따라 相異하다고 言及하였는데 이에 對한 許容範圍에 있어서 A-1-a, A-1-b, A-3, A-2-4, A-2-5群의 품질은 14% 以下 A-2-6, A-2-7, A-4, A-5群의 품질은 10% 以下, 그리고 A-6, A-7-5, A-7-6群에서는 7% 以下 이어야만 使用이 가능하며 過度한 損失은 餘他의 工學的 條件을 갖추었다고 할지라도 利用面에서 不利하다고 指摘한 바 있다.




Fig. 9. Relationship of Soil-Cement Brushing Loss to Molding Pressure

成形壓力이 Soil-Cement의 強度 및 耐久性에 미치는 影響에 關한 研究

따라서 本試驗에 使用한 토음質과 사질로움質은 A-6群에 該當하므로 사질로움質의 경우 시멘트含量 6%以上로 토음質의 경우 시멘트含量 8%以下에




Fig. 10. Relationship of Molding Pressure to percentage Brushing loss following 12 freeze-thaw cycles




Fig. 11. Relationship of Soil-Cement Brushing Loss in proportion to Cement Content

解損失率과의 關係를 圖示한 것이다. 이를보면 시멘트含量의 增加에 따라凍結融解損失率은 急激한 減少를 보이고 있음을 알 수 있다. 特히 토음質의 경우 시멘트含量 10%以上, 사질로움의 경우 시멘트含量 8%以上에서는 損失率이 各成形壓力에서 共히 5%以下로 떨어졌으며 시멘트含量 10%以上에서


서는 上記한 損失基準值을 超過하므로 80kg/cm²以上의 成形壓力이 必要함을 알 수 있다. Fig. 10은 成形壓力에 따른 凍結融解損失率의 全體的인 경향을 살펴보고자同一한 成形壓力에 있어서 시멘트含量處理別 凍結融解損失率의 平均值을 擇하여 成形壓力과 凍結融解 損失率의 關係를 圖示한 것이다.

여기서 成形壓力을 20kg/cm²에서 100kg/cm²까지增加 시킴에 따라 사질로움의 경우는 損失率이 7.96%에서 2.09%로, 토음질의 경우는 15.53%에서 1.58%로 각각 減少되었으며 成形壓力 20kg/cm²增加에 對한 損失率의 平均減少는 사질로움과 토음質에서 각각 1.47%, 3.49%로서 成形壓力에 依한 損失率의 減少効率은 토음이 사질로움質에 比하여 顯著하였다.

特히 60kg/cm²以上의 成形壓力에서는 토음質이 사질로움보다 損失率이 낮아짐을 알 수 있다.

나. 시멘트含量이 凍結融解損失率에 미치는 影響

Fig. 11은 成形壓力에 따른 시멘트含量과 凍結融



는 80kg/cm²以上의 成形壓力으로서 凍結融解에 依한 損失을 1%以下로 줄일 수 있음을 알 수 있다.

또한 시멘트含量에 따른 凍結融解損失率이 全體的인 傾向을 살펴보고자同一한 시멘트含量에 있어서의 成形壓力處理別 凍結融解損失率의 平均值을 擇하여 圖示한結果는 Fig. 12와 같다.

그림에서와 같이 사질로움의 경우 6%의 시멘트수
量에서는 14.09%의 損失率을 보이나 시멘트含量을
10%以上으로 增加시키면 損失率은 1%以下로 減少




Fig. 12. Relationship of Cement to percentage Brushing loss following 12 freeze-thaw cycles




Fig. 13-a. Relationship between immersion time and water absorption increase over dry density during 2cm immersion in proportion to Cement-Content and Molding Pressure

되었다.

한편 로움質의 경우 시멘트含量 6%에서는 16.17%의 損失率을 보이나 시멘트含量을 10%以上으로 增加시키면 2%以下로 損失率이 減少되었다. 特히 시멘트含量 1%增加分에 對한凍結融解損失率의 平均減少는 로움과 사질로움에 있어서 각각 2.58%, 2.33%로서 사질로움이 로움에 比해서 시멘트에 依한 抵抗性의增進効率이 약간 높다는 것을 알 수 있다.

4. 吸水率 試驗效果

Fig. 13은 水深 2cm의 plastic pan에 28일간 양생된 供試體를 세워두고 毛管吸水 토록 하여 150시간동안의 重量變化를 나타낸 것으로서 cement含量이 0%인 경우를 제외하고는 각 試料 共히沈水後 5시간까지는 吸水가 빠르게 일어난 후 점차 완만해짐을 알 수 있다. Cement含量이 0%인 경우 成形壓力의 크기에 상관없이 원래의 形상을 유지하지 못




Fig. 13-b. Relationship between immersion time and water absorption increase over dry density during 2cm immersion in proportion to Cement Content and Molding pressure

成形壓力이 Soil-Cement의 強度 및 耐久性에 미치는 影響에 關한 研究

하고 自體重量의 損失을 가져와 數分内에 沈水된 부분부터 吸水로 因한 體積膨脹으로 崩壊됨을 알 수 있었고 Sandy loam質이 loam質 보다는 약간 물에 對한 抵抗性面에서 有利하였다.

따라서 물에 對한抵抗性面에서는 시멘트의 添加가 반드시 先行되어야 할 것이다.

가. 成形壓力이 吸水率에 미치는 影響

Fig. 14는 各 Cement含量別 成形壓力과 吸水率間의 關係를 보여준다. 이를 보면 各 Cement含量

에서 共히 成形壓力이 增加함에 따라서 吸水率이 減少됨을 알 수 있었다.

특히 成形壓力에 對한 吸水率의 變化는 館試料에 따라 相異하며, Loam이 Sandy loam에 比하여 그 減少率이 大 것을 알 수 있었다.

soil-Cement의 吸水率에 對한 成形壓力의 影響을 分析교져 成形壓力別 館試料에 따른 吸水率의 平均值圖示한 結果는 Fig. 15와 같았다. Fig. 15와 같이 成形壓力이 增加하면 吸水率은 減少하였고 이,




Fig. 14. Relationship of Water Absorption of Soil-Cement Mixture to Molding Pressure

들사이의 關係는 다음과 같다.

$$\text{Loam : } W_a = -0.0645 P + 14.76$$

$$S-L : W_a = -0.0345 P + 13.47$$

단, W_a : 吸水率 (%)

P : 成形壓力 (kg/cm^2)

이와같이 Loam이 Sandy loam에 比하여 吸水率의 減少가 大 것은 成形壓力의 影響이 館試料에 따라서 相異하며 Loam이 더욱 大な 影響을 받음을 볼 수 있었다. 成形壓力 50 kg/cm^2 以上에서는 Loam이 Sandy loam보다 吸水率이 낮은 것을 알 수 있다.

一般的으로 館의 安定處理의 主된 目的是 물에 對한抵抗性을 增進시키고자 하는 것으로 成形壓力을 가하면 Soil-Cement의 空隔率이 減少되므로 吸水率을 경감할 수 있다고 생각된다.

나. 시멘트含量이 吸水率에 미치는 影響

Fig. 16은 各 成形壓力에 對하여 Cement含量과 吸水率의 關係를 圖示한 것으로서 各 成形壓力에서 共히 Cement含量增加에 따라 吸水率이 減少함을 살펴 볼 수 있다.




Fig. 15. Relationship of Water Absorption of Soil-Cement Mixture to Molding Pressure.




Fig. 16. Relationship of Water Absorption of Soil-Cement Mixture to Cement Content

또한 Fig. 17은 Fig. 16에 圖示한 Cement 含量과 吸水率間의 全體的인 傾向을 살펴보고자同一한 Cement含量에 있어서 成形壓力處理別 吸水率의 平均值로서 代表하여 圖示한 것으로서 시멘트含量(C)의增加에 따라서 吸水率(W_a)는 直線으로 減少하였다.

따라서 이들間의 關係를 回歸方程式으로 表示하면 Loam의 경우

$$W_a = -0.4985 C + 15.38$$

of Soil-Cement Mixture to Cement Content

Sandy loam의 경우 $W_a = -0.2510 C + 13.64$ 로서 Loam과 Sandy Loam에 比하여 Cement의 作用에 의한 吸水率의 減少効率이 顯著하게 높다는 것을 알 수 있었다.

이상에서 考察한 바와 같이 成形壓力과 시멘트含量의增加에 따라 吸水率의 減少가 起起되는 것은 自然狀態의 흙을 加壓하므로서 密度가 增大되면서 相對的으로 空隙率이 낮아지므로 시멘트의 水和能力이 改善되어 흙粒子間에 發達해 있는 毛細管을 차단시키는 結果라고 생각된다.

5. 壓縮強度와 吸水率 및 凍結融解損失率 과의 關係

以上에서 Cement含量과 成形壓力의 變化에 따른 壓縮強度와 凍結融解損失 및 吸水率의 變化 樣相을 살펴본 結果 上記한 세 가지 因子間에는 相互 密接한 關係를 갖고 있을 것으로 推定되어, 吸收率과 壓縮強度 關係 및 凍結融解損失率과 壓縮強度를 알아 보고자同一한 시멘트含量과 成形壓力別로 圖示한 結果는 Fig. 18 및 Fig. 19와 같았다.

Fig. 18에서와 같이 吸水率(W_a)과 材齡 28日의 壓縮強度(f_c)間에는 高度의 有意性을 보였으며 $f_c = -7.3206 W_a + 115.6$ 의 回歸方程式으로 表示할 수 있었다.

한편 凍結融解損失率(L)과 材齡 28日의 壓縮強度間에는 Fig. 19와 같이 曲線的인 回歸關係를 보여 주었다. 따라서 壓縮強度를 對數로 韓 할 경우 역시 高度의 有意性을 갖는 $\log P = -0.0174 L + 1.5892$ 의 曲線回歸方程式으로 表示할 수 있었다.




Fig. 17. Relationship of Water Absorption of Soil-Cement Mixture to Cement Content




Fig. 18. Relationship between Water Absorption and Compressive Strength




Fig. 19. Relationship between Freeze-Thaw Brashing Loss and Compressive Strength

V. 結論

成形壓力이 Soil Cement의 強度 및 耐久性에 미

치는 影響을 究明하기 為하여 두가지 흙에 對하여 시멘트含量과 成形壓力을 變化시키면서 室內에서 試驗한 結果를 要約하면 다음과 같다.

1. 시멘트含量의 增加에 따라 Loam質 흙의 경우 最適含水比는 약간 增加하였으나 最大乾燥密度는 뚜렷한 增減現象을 보이지 않았고, Sandy loam質에 있어서는 最大乾燥密度, 最適含水比 共히 一定한 傾向을 나타내지 않았다.

특히 Sand質 흙에 있어서는 顯著한 最大密度의 增加를 보였으나 最適含水比의 傾向에 對해서는 本試驗 處理區間 내에서는 알아 볼 수가 없었다.

2. 成形加壓된 Soil Cement에 있어서 시멘트含量이 6%以上에서는 시멘트量의 增加에 따라 거의 直線的인 強度 增加를 보였으나 시멘트含量 4%以下에서는 시멘트를 添加하지 않은 흙자체 단의 強度보다 40~50%의 낮은 強度를 나타냈다.

3. 成形壓力을 增加시킴에 따라 壓縮強度의 關係는 直線的인 變化를 보였으며 Loam, Sand質에서 각각 40, 60kg/cm²에서 最大乾燥密度로 成形된 경우의 強度에 達했으며 成形壓力이 100kg/cm²로 增加된 경우는 最大乾燥密度로 成形된 경우에 比해 Loam, Sandy loam質別로 각각 50%, 40%以上의 強度 增加를 나타냈다.

4. 成形壓力, 시멘트含量, 壓縮強度 之間에는 高度의 正相關이 認定되었으며 흙 試料別로 다음과 같은 多重回歸方程式이 成立되었다.

$$\text{Loam} : f_c = 1.9693C + 0.197P - 0.48$$

$$\text{Sandy loam} : f_c = 2.9065C + 0.235P - 0.77$$

여기서 f_c : 28日 壓縮強度(kg/cm²)

C : Cement含量(%)

P : 成形壓力(kg/cm²)

5. 成形壓力에 依한 Soil-Cement의 28日 壓縮強度(q_{28})와 7日 壓縮強度(q_7) 之間에는 흙 試料別로 같은 關係式이 成立되었다.

$$\text{Loam} : q_{28} = 1.1050q_7 + 7.57 (r=0.9147)$$

$$\text{Sandy loam} : q_{28} = 1.3905q_7^2 + 3.17 (r=0.9801)$$

6. 시멘트含量 10%以下에서는 成形壓力의 수준에 關係없이 동결용해손실이 顯著하며 成形壓力의 增加에 따라 損失率이 急速히 減少하는 傾向을 나타내었다.

7. 成形壓力만으로서는 흙의 親水力에 對한 改善이 뚜렷하지 않았으나, 시멘트含量 6%以上에서는 成形壓力 20kg/cm² 수준에서도 물에 對한 저항성이 顯著하게 改善되었고 시멘트含量 8%以上, 成形壓力 40kg/cm² 以上에서는 Loam質이 Sandy loam質

以下로 吸水率이 낮은 傾向을 보였다.

8. 壓縮強度와 凍結融解損失(L) 및 吸水率(W_a)

間에는 高度의 有意性을 가진 負相關이 成立되었으며 이들間의 回歸方程式은 다음과 같다.

$$f_c = -7.3206 W_a + 115.6 \quad (r=0.9871) \quad \text{**}$$

$$\log f_c = -0.0174L + 1.59 \quad (r=0.7709) \quad \text{**}$$

參 考 文 獻

1. American Society for Testing Materials, (1970), Standard Method of Freeze-Thaw Test and Wet-Dry Test in the Laboratory, D-560.
2. Baker, C.N. (1954), Strength of Soil-Cement as a Function of Degree of Mixing, H.R.R. Bull. 98.
3. Bhandarl, R.K.M. (1973), An Investigation into the Drying Shrinkage of Cement Treated Mixtures. Indian Geotech J. Vol.3, No. 1, pp. 26-37.
4. _____, (1975), Factors Influencing the Drying Shrinkage of Cement Stabilized Mixtures, Austr. Rd. Re. Vol. 5, No. 7, 'pp. 9-23.
5. Catton, M.D., (1940), Research on the Physical Relationship of Soil and Soil-Cement Mixtures, Proc. H.R.B., pp. 821-855.
6. _____, (1959), Early Soil-Cement Research and Development, J. of the High-way Div., ASCE 1899, pp. 1-15.
7. Chadda, L.R. (1970), Phenomenon of Aggregation in the Stabilization of Soils with Cement, Indian Conc. J. Vol. 44, No. 5.
8. Chin Fung Kee and Lee Kim Tak, (1971), Some Effect of Sugar as a Retarder in Soil-Cement Stabilization, Pre. 4th. Asian Reg. Conf SM & FE, Eng. Bangkok, pp. 361-365.
9. Ching, Y.C., and Y.S. Chase, (1972), Dynamic Properties of Cement Treated Soils, H.R. R. 379, pp. 39-51.
10. Circeo, L.T., D.T. Davidson, and H.T. David (1963), Abbreviated Freeze-Thaw Test Procedure for Soil-Cement Mix., Iowa State Univ. of Science and Tech., pp. 1-8.
11. Clark, B.E., (1961), Symposium on Grouding, ASCE, J. of SM FE, Civ., pp. 33-42.
12. Glare, A.E. and A.E. Pollard, (1954), The Effect of Curing Tem. on the Comp. Strength of Soil-Cement Mixtures, Geotech. 4, pp. 97-103.
13. Dutron, M.M. and P.R. Cloes, (1961), The influence of Moisture Content and Compaction on the Strength of Soil-Cement, Proc. of the 5th Int. conf. on SM FE 2. pp. 227-234.
14. Filsofov, A.V., (1931), Effect of Portland cement of Properties of Clays, J. Appl. Che., 4, pp. 773-776.
15. Fisher, H.O. and F.H. Newman, (1965), Houston Airport-a Study in Engineer Contractor Harmony, Civil Eng., ASCE, Sep., pp. 32-35.
16. George, K.P. (1968), Shrinkage Characteristics of Soil-Cement Mixtures, H.R.R. 255, pp. 42-58.
17. _____, (1969), Cracking in Cement treated Bases and Means for Minimizing it, H.R.R. 255, pp. 59-71.
18. Herzog, A. and J.K. Mitchell, (1963), Reaction Accompanying Stabilization of Clay with Cement, H.R.R. 36, pp. 146-150.
19. H.R.B., (1943), Use of Soil-Cement Mixtures for Base courses, Wartime Road Problems.
20. Ingles, O.G., (1969), Soil Stabilization in the Building Industry, CSIRO Soil-Mech. Sect., Tech. Memo. (9). p.19.
21. Jack, E.L., (1965), A Study of Cement Clay Interaction, univ. of Calif. Berkery, Eng. Civil 12, pp. 272-273.
22. Mehra, S.R., (1953), Soil Stabilization in Tropical Areas for Mass Construction of cheap permanent Housing, Proc. 3rd Int. conf. 1, pp. 272-278.
23. Minkov, M. and D. Evstatiev, (1970), Lining of Balance Reserves with Soil-Cement, Proc. 1 Int. Congr. Int. Assoc. eng. Geol. Paris 1, pp. 636-642.
24. Moh, Z.C., Y.P. Chin and S.C. Ng. (1967), Cement Stabilization of Lateric Soils, Proc. 3rd Asian Reg. conf. on SM EF, Bangkok, July 1, pp. 385-390.
25. Neubauer, L.W., (1964), Adobe Brick Construction, Agri. Eng. Year book, ASCE, st. Joseph, Mich.
26. Norling, L.T., (1963), Standard Laborator y

成形壓力의 Soil-Cement의 強度 및 耐久性에 미치는 影響에 關한 研究

- Test for Soil Cement Development, Purpose and History of Use, H.R.R. 36, pp. 1-5.
27. Pendola, H.J., T.W. Kennedy, and W.R. Hudson, (1969), Evaluation of Factors Affecting the Tensile Properties of Cement Treated Materials, Texas Univ. Austin Texas
28. Rallin.R. (1971), The Effect of Pretreatment Moisture Content on the Properties of Cement, and Lime Stabilized Clay Soils, Austr. Rd. Res. Vol. No. 4 pp. 10-31.
29. Tyagi, K.S., (1973), Soil-Cement Interaction Indian Geotech. J. Vol. No. 4, pp. 4-9.
30. Uppal, H.L., (1967), Research on Soils and Inferior Aggregation Towards Economizing Cost of const. Projects in India, Proc. S.E. Asian Reg. Conf. Soil Eng., Bangkok, pp. 461-470.
31. Wissa, A.E.Z., C.C. Ladd, and T.W. Lamb, (1965), Effective Stress Strength Parameter of Stabilized Soils, Proc. 6th Int. Conf SM& FE. 1, pp. 412-416.
32. Zwol, B. and F.A. Souis, (1969), Soil Cement Dumping Stone in closing Tidal Inlets, Proc. 7 Int. conf. SM FE, Mexico city, pp.397 -403.
33. 有川昌, (1974), Pozzolan 反應, 土と基礎22-1, (191). 4
34. 三木五三郎, 山内豊聰, (1961), 土質安定の理論と實際, オム社
35. 内田一郎, 松本鍊三, (1956), セメント及び石灰による 土質の改良, 土と基礎 Vol. 4. No. 4-9
36. 全夢角, (1970), Soil-Cement工法에 關한 研究 (1)(2), 연구보고서 제 1집, 建設部 國立建設研究所,
37. 曹鎮久, (1974), Soil-Cement의 物理的 性質에 關한 研究, 韓國農工學會誌, Vol. 16. No. 3, pp. 69-74.
38. 鄭寅旼, (1967), Soil-Cement에 關한 調査研 究, 科學技術處 E67~G13 R-17, pp. 1-21.
39. 姜父默, (1971), 磷의 粒度 分布가 다짐 効果 와 壓縮強度 및 透水係數에 주는 影響에 關한 研究, 忠南大 大學院
40. 金文基, (1965), 磷一시멘트의 混合物에 關한 基本的인 性質, 서울大學校 大學院 農工學科
41. 金恒吉, (1970), 磷의 Cement處理와 道路鋪裝 工事에의 適用.
42. 金在英, 姜父默, (1975), 시멘트含量 및 다짐 含水比가 Soil-Cement의 壓縮強度에 미치는 影響에 關한 研究, 韓國農工學會誌, Vol. 17, No. 1.
43. 金閑範, 朴完淳, 柳基松, 金成教, (1975), 低塑性 Silt質 磷의 磷一시멘트에 關한 研究, 韓國 農工學會誌, Vol. 17, No. 2. pp. 64-69.
44. 金在英, (1976), 지연재로서 전분이 Cement混 合土에 미치는 影響, 忠南大學校 大學院 農工學科.
45. _____, (1967), 含水比, 養生溫度 및 磷의 粒度가 Soil-Cement의 壓縮強度에 미치는 影響에 關한 研究, 韓國農工學會誌 Vol. 19. No. 4.
46. 李石貴, (1972), 磷의 다짐에 關한 研究, 韓國 農工學會誌 Vol. 14. No. 2. pp. 69-75.
47. K.S.F. 2327-2331, (1970), 磷 Cement의 室內試驗方法
48. 磷의 安定 處理法, (1969), 國立建設研究所, 技術指導所 24.
49. 崔洙明, (1975), 다짐回數가 磷一시멘트의 壓縮強度 및 透水係數에 미치는 影響에 關한 研究, 서울大學校 大學院