

酸腐蝕處理된齒牙表面에對한複合레진의浸透에關한 實驗的研究

서울大學校 大學院 齒醫學科 保存學專攻

(指導教授 金英海)
李昇鍾

一 目 次 -

- I. 緒論
- II. 實驗材料 및 實驗方法
- III. 實驗成績
- IV. 總括 및 考按
- V. 結論
- 參考文獻
- 英文抄錄
- 寫真附圖

I. 緒論

齒牙表面에對한 아크리틱레진의附着能力을增强시키기為한酸腐蝕方法이 1955年 Buonocore¹⁾에依해最初로紹介된以來附着性레진(Adhesive resin)은 Gwinnett와 Buonocore²⁾, Gwinnett와 Ripa³⁾, Taylor와 Gwinnett⁴⁾, Buonocore⁵⁾, Cueto와 Buonocore⁶⁾等의研究를通해齒牙齲蝕의予防을為한溝와裂溝의密封劑로써使用되어왔다. 最近에는 아크리틱레진의缺點을補完한複合레진이開發되어溝나裂溝를密封하여齲蝕을予防하는目的外에保存領域에서前齒部의破折된齒冠이나齲蝕齒牙의修復用으로도便利に使用되고있다. 腐蝕된齒牙表面과 레진의附着은機械的인結合으로알려져있으며實際臨床에서이러한機械的인結合效果를높이기為해齒牙의磁鄋質은酸에 의해미리處理된다. 이때使用되는酸의種類와이들의腐蝕效果 그리고齒牙表面에對한 레진의浸透程度에關한 많은研究報告가있다.

Gwinnett⁷⁾는數種酸의磁鄋質에對한腐蝕效果를比較觀察한그의實驗에서塩酸이가장좋은腐蝕效果를나타내었고다음이磷酸그리고枸櫞酸의順序로腐蝕이되었다고報告했다.

Jacobsen¹¹⁾은複合레진을腐蝕된齒牙表面에附着시킬때까지所要되는操作時間의長短에 따른 레진浸透의差異를報告했고 Buonocore와 Rochester¹²⁾, Pahl-

avan, Joseph, 그리고 Charbeneau⁸⁾, Voss, 와 Charbeneau⁹⁾, 等은粘度가각기 다른修復用레진의浸透에對해서, 그리고 Braennstroem과 Nordenwall¹⁰⁾等은腐蝕時間의差異에따라나타나는複合레진의浸透效果에對해發表했다. 또 Arana¹⁴⁾는臨床實驗에서腐蝕된齒牙表面의再石灰化(remineralization)는約96時間에서부터383時間內에이루어진다는것을報告하고있다.

著者는現在우리나라에서도複合레진의一種인 Hi-Pol이製造市販되고있고또많이使用되고있기에이들Hi-Pol과外國產인 Restodent를選擇하여酸腐蝕處理된齒牙表面에附着시켰을때그레진의浸透程度를比較觀察하기為해서走查電子顯微鏡을利用하여그때生成된레진突起의모양과길이를觀察한바있기에이에報告하는바이다.

II. 實驗材料 및 實驗方法

本實驗에서는拔去된上顎前齒를 實驗對象으로하였고齒牙를拔去한即時生理的食鹽水에保管한後 實驗時물로깨끗이씻어Pumice로研磨한後 다시 물로씻고壓縮된空氣로乾燥시켰다. 乾燥된齒牙는腐蝕時間과表面研磨(surface grinding)如否에따라 아래와같이3個群으로分類하여 實驗을行하였다.

- 第1群 正常齒牙表面을 1分間腐蝕시킨例.
- 第2群 正常齒牙表面을 2分間腐蝕시킨例.
- 第3群 研磨된齒牙表面을 2分間腐蝕시킨例.

齒牙表面의研磨(grinding)는Diamond Bur로齒牙의脣面을 0.5mm깊이로削除하고削除된面을고르게하기為해paper disk로문질러주었다.

正常齒牙의表面研磨를行한齒牙는모두同一하게齒牙의脣面을水平으로3等分하고各面사이에는Disk로裂溝를形成한後이裂溝에Wax를채워넣어隣接面끼리材料가流入될수없도록隔離시켰다.齒牙表面을1分 또는2分間酸으로腐蝕處理시킨후水銑(water spray)으로洗滌한후压縮된空氣로乾燥시키고各材料를製造會社의指示書에따라다음과같이

* 本論文의要旨는 1979年 11月 28日 大韓齒科醫師協會 綜合學術大會에서發表하였다.

齒牙面에 附着 시켰다.

切斷部脣面 : Enamel Bond 를 使用하는 Hi-Pol. (부영
화학 Co.)

中央部脣面 : Enamel Bond 를 使用하지 않는 Hi-Pol.
(부평화학 Co.)

齒頸部脣面 : Restodent. (Lee. Pharmaceuticals,
Co.)

各材料를 附着시킨 후 材料의 硬化를 確認하고 齒牙는 Carborundum disk로 冷却水를 使用하면서 齒牙長軸과 平行하게 縱斷하였고 試片은 가로, 세로, 높이가 모두 1 cm 以内가 되도록 했다. 그 뒤 600番 800番 1000番 研磨紙에 차례대로 切斷面을 조심스럽게 문지르고 Metalographic polishing wheel에서 過痕跡<scratch> 이 없어질 때까지 研磨했다. 이러한 過程中 齒牙試片이 乾燥되거나 热을 받지 않도록 充分한 水分을 供給해 주었다.

完成된 試片을 走査電子顯微鏡에서 觀察하기 直前에 래진突起(resin tag)와 엉키어 있는 琥珀質을 除去시킴으로써 래진突起의 三次元의인 構造를 明確히 觀察할 수 있도록 研磨된 面을 酸으로 다시 2分間 腐蝕시켰다. 그 후 齒牙試片을 물로 씻어 乾燥시킨 후 真空狀態에서 1分 30秒間 銀으로 被複시키고 走査電子顯微鏡(Scanning Electron Microscope J S M/35, resolution 70A°) 下에서 1000倍와 3000倍의 像으로 觀察했다.

III. 實驗成績

本 實驗의 結果는 아래와 같다.

第1群 : 正常齒牙表面에 1分間 酸 處理시킨 例.

① Enamel Bond 를 使用하는 Hi-Pol

不明確한 尖端을 가진 래진突起가 不規則한 모양과 길이를 보여주었다. (Fig. 1 參照)

② Enamel Bond 를 使用하지 않는 Hi-Pol.

무디고 둥근 尖端을 가진 래진突起의 모양을 나타냈다. (Fig. 2 參照)

③ Restodent.

比較的 明確한 針(Peg) 모양의 래진突起를 보였다. (Fig. 3 參照)

第2群 : 正常齒牙表面을 2分間 酸 處理시킨 例.

대체적으로 모든 材料에서 1分間 酸 腐蝕시킨 例와 거의 비슷한 모양의 래진突起를 보였으며 突起의 길이는 약 5μm~8μm 程度였다. (Fig. 4-6 參照)

第3群 : 齒牙表面을 研磨한 後 2分間 酸 處理시킨 例

역시 第1群이나 2群의 경우와 같이 비슷한 래진突起의 모양을 보이고 있으나 Enamel Bond 를 使用한

Hi-Po 에서는 상당히 不規則하게 浸透된 像을 보이며 곳도 있었으며 (Fig. 7 參照)

그중 긴 것은 15 μm에 달하는 것도 보였다. Restodent 에서는 比較的 規則의인 配列을 보이고 있었으며 길이도 平均 5μm~10μm 程度로써 研磨하지 않은 例와 거의 비슷하였다. (Fig. 8 參照)

複合材의 粒子는 대개 突起의 바로 아래까지에서 附着되었고 드물게 작은 粒子의 끝이 突起의 基部部位에서 發見되기도 하였다.

IV. 總括 및 考按

本 實驗에서는 酸 腐蝕處理된 齒牙表面에 複合材이 附着시킴으로써 浸透되는 래진의 程度를 알기위해 이가生成되는 래진突起의 모양과 길이를 觀察했다.

生成된 래진突起는 齒牙表面의 腐蝕된 狀態가 그대로複寫(replication)된 結果이며 試片을 走査電子顯微鏡에서 觀察하기 直前에 래진突起와 엉키어 있는 琥珀質을 除去시켜 줌으로써 래진突起의 三次元의인 形態를 이들의 二重乃至는 三重으로 配列된 像을 볼 수 있었다. 最近에 Charbeneau^{11, 12} 等은 래진의 粘度差異에 따라生成되는 래진突起의 形態와 琥珀柱(Enamel Rod)의 橫時와 縱斷時 切斷面에서 얻어지는 래진突起의 形態를 報告하였고 래진突起의 길이와 모양이 여러 가지 要즉 試片의 切斷時에 發生되는 機械的인 損傷과 銀을 複시킬 때 發生되는 热 또 顯微鏡內 試片반침대의 角이나 높이의 變化 等에 依해서 左右된다는 事實을 報告하였다.

本 實驗은 國產 Hi-Pol의 附着能力을 評價하기 為해 Enamel Bond 를 使用하는 Hi-Pol, Enamel Bond 를 使用하지 않는 Hi-Pol, Restodent 等 2種 3形態의 複合材을 實驗材料로 使用하여 縱斷面에서 얻어지는 래진突起의 形態를 觀察하였고 각 齒牙마다 그 表面의 狀態는 다른 事實을 考慮해서 하나의 齒牙表面에 3形態의 래진을 同時に 附着시켜 實驗을 行한 結果 三形態의 래진은 모두 齒牙表面의 琥珀柱 微細孔內로 浸透된 것을 수 있었다. 浸透된 래진突起의 形像은 部位에 따라 간식 다르지만 대체적으로 날카로운 針像과 둥근 尖을 가진 突起 모양으로 나타났다. Gwinnett¹³ 는 齒牙面이 腐蝕된 後 일어나는 組織의in 變化에 對한 研究에서 대부분의 경우 琥珀柱는 中心部位에서 많이 腐蝕되는 것으로 報告했고 드물게 琥珀柱의 边緣部位가 腐蝕된다고 했다.

Gwinnett와 Ripa¹⁴는 生體實驗에서 走査電子顯微鏡 偏光顯微鏡을 利用해서 平均 25μm의 突起길이를 報告

고 Gwinnett⁷⁾는 각기 다른 酸을 腐蝕液으로 使用한 實驗에서 枸橼酸 (Citric acid) 이 5μm 以下, 磷酸이 5μm~25μm, 塩酸의 경우는 25μm 以上 腐蝕된 結果를 報告했으나 本 實驗에서는 거의 均一하게 5μm~8μm 程度의 突起길이를 보여 이들의 報告와 相異하나 Charbeneau⁸⁾等의 實驗에서 報告된 5μm~10μm 突起길이와는 거의一致되었다. 이러한 相異한 結果는 한마디로 說明할 수 없지만 대체적으로 走查電子顯微鏡을 利用한 레진突起의 測定에서는 比較的 적은 數值가 報告되었고 光學顯微鏡에서 報告된 結果는 상당히 큰 數值의 突起길이가 報告된 것으로 보아 光學顯微鏡에서의 測定은 腐蝕時 생기는 琥珀柱의 組織變化를 讀讀한 것이 아닌가 생각된다. 또 레진의 粘度와 接着能力과의 關係를 비교한 實驗에서 Galan 과 Mondelli⁹⁾등은 낮은 粘度에서 边緣部漏出 (marginal leakage) 이 적었다고 報告했고 Jacobsen¹¹⁾은 混合된 레진을 形成된 窩洞내에 充填할 때 所要되는 時間의 差異에 따라 生成되는 突起의 길이와 接着力에 至大한 影響을 미치며 操作時間이 길면 길수록 穩洞面과 材料사이의 空隔은 크게 된다고 報告했다.

本 實驗에서는 混合에서부터 附着까지의 時間을 30秒 以内로 했고 温度는 室溫(18°C)에서 實施하였는데 3形態의 複合레진은 레진突起의 모양이나 길이에 있어서 별다른 差異가 없었고 이는 Charbeneau⁸⁾가 行한 實驗에서 粘度가 서로다른 Nuva-Seal, Conise Enamel Bond, Restodent 等의 材料들이 거의 비슷한 레진突起를 形成했다는 結果와一致하였다.

腐蝕時間의 差異 역시 突起의 形成에는 별 差異를 보여주지 않았다. 1分이나 2分間 腐蝕에서도 突起의 길이와 모양은 비슷한 結果였고 이것은 Braenn-stroem과 Nordenval¹⁰⁾의 實驗에서 15秒 腐蝕과 2分腐蝕사이에 아무런 差異가 없었다는 報告와 Charbeneau⁸⁾의 1分과 2分腐蝕의 사이에 別 差異가 없었다는 報告와一致한다. 本 實驗에서 齒牙表面을 研磨시켜준 例에서는 研磨시키지 않은 健全한 齒牙의 경우와 레진突起의 形成에 特別한 差異는 없었으나 部分的으로 不規則하고 非正常的으로 긴 突起가 나타나는 경우도 있었는데 이는 個個 齒牙表面의 形態差異에서 基因하는 것으로 料思된다.

V. 結論

著者는 正常 齒牙表面과 研磨된 齒牙表面을 1~2分間 50% 磷酸으로 腐蝕시킨 후 Enamel Bond가 있는 Hi-Pol, Enamel Bond가 없는 Hi-Pol, Restodent 等 3形態의 레진을 附着시킨 후 이들 레진들의 齒牙表面에 對한 浸透程度를 走查電子顯微鏡으로 觀察한 結果 다음과 같은 結論을 얻었다.

- ① 粘度가 서로다른 3形態의 레진은 모두 琥珀質의 琥珀柱 微細孔内에 5μm~8μm의 길이로 浸透된 레진突起를 形成시켰다.
- ② 2分間 腐蝕시킨 例와 1分間 腐蝕시킨 例에서 形成된 레진突起의 모양과 길이는 큰 差異가 없었다.
- ③ 酸腐蝕處理시키기 前에 齒牙表面을 研磨시킨 例와 研磨시키지 않은 例에서 生成된 레진突起의 모양과 크기는 類似하였다.
(本 實驗을 始終 指導해주신 金英海教授님과 校閱에 힘써주신 林成森教授님, 實驗에 協助해주신 教室員諸位 및 서울工大 金屬工學科 여러분께 深甚한 謝意를 表합니다.)

REFERENCES

1. Buonocore M.G.; A simple method of increasing the adhesion of acrylic filling materials to enamel surfaces. J. Dent Res, 34(12) p849 - 853. 1955.
2. Gwinnett, A.J. & Buonocore, M.G.; A scanning electron microscope study of pit & fissure surfaces conditioned for adhesive sealing. Arch. Oral. Biol. vol. 17. p415-423, 1972.
3. Gwinnett A.J. & Ripa. L.W.; Penetration of pit & fissure sealants into conditioned human enamel in vivo. Arch. Oral. Biol. vol. 18. p435-439, 1973.
4. Taylor C.L. & Gwinnett, A.J.; A study of the penetration of sealants into pits & fissures. JADA, vol. 87. November 1973. p 1181-1188.
5. Buonocore M.G.; Adhesive sealing of pits & fissure for caries prevention with the use of ultraviolet light. JADA vol. 80. Feb. 1970. p 324-328.
6. Cueto E.I. & Buonocore M.G.; Sealing of pits & fissures with an adhesive resin: It's use in caries prevention. JADA vol. 75 July, 1967. p121-128.
7. Gwinnett A.J. Histologic changes in human enamel following treatment with acidic adhesive conditioning agents. Arch. Oral. Biol. vol. 16. p 731-738, 1971.

8. Pahlavan A., Joseph B. Dennison, Charbeneau G.T.;Penetration of restorative resins into acid-etched human enamel. JADA. vol. 93. December, 1976. p 1170-1176.
9. Voss J.E. & Charbeneau G.T.;A scanning electron microscope comparison of three methods of bonding resin to enamel rod ends and longitudinally cut enamel. JADA. vol. 98. March, 1979. p 384-389.
10. Braennstroem M. & Nordenvall K.J.; The effect of acid etching on enamel, resin, and the inner surface of the resin restoration: A scanning electron micro-
- scope investigation. J. Dent. Res 56(8): 917-923. Aug., 1977.
11. Jacobsen P.H.; Working time of polymeric restorative materials. J. Dent. Res. 55 (2) 244-251, 1976.
12. Buonocore M.G. Rochester;Adhesive in the prevention of caries. JADA. 87 (5) 1000-1005, 1973.
13. Galan & Mondelli ;Marginal leakage of two composite restorative systems. J. Dent Res. Jan-Feb., 1976. p 74-76.
14. Arana E.M.; Clinical observations of enamel after acid-etch procedures. JADA. vol. 89. Nov., 1974. p 1102-1108.

AN EXPERIMENTAL STUDY ON THE PENETRATION OF RESTORATIVE RESINS INTO ACID-ETCHED HUMAN ENAMEL

Lee Seung Jong, D.D.S.

*Department of Operative Dentistry, Graduate School, Seoul National University
(Directed by Professor Yung Hai Kim, D.D.S., Ph. D.)*

→ ABSTRACT ←

After applying three types of composite resins

- Hi-Pol composite with Enamel bond,
- Hi-Pol composite without Enamel bond,
- Restodent —

to the intact and the ground surface of tooth that had been acid etched for one or two minutes, the author observed the penetration of these resins into the acid etched enamel surface with scanning electron microscope.

The results were as follows.

1. All the experimented materials showed the penetration into the acid etched enamel surface, and the average depth of penetration was 7 microns.
2. There was no significant difference in the penetration of these three resins despite different etching time.
3. The grinding of the Enamel surface before acid - etching was not effective in altering the depth of penetration of these materials.

ILLUSTRATION OF PHOTOGRAPHS

- Fig. 1.** Hi-Pol Enamel bond tag formation. intact tooth, 1 min. etching R: resin ; T: resin tags ; I enamel. Enamel has been relieved with acid to expose tags for three - dimensional observation
Left: original magnification X 1,000
Right: orginal magnification X 3,000
- Fig. 2.** Hi-Pol composite without Enamel bond. intact tooth, 1 min. etching. Notice process - shape appearance of tags. F: filler particles.
Left: original magnification X 1,000
Right: original magnification X 3,000
- Fig. 3.** Restodent tag formation. intact tooth, 1 min. etching. Notice cone-shaped appearance of tags.
Left: original magnification X 1,000
Right: original magnification X 3,000
- Fig. 4.** Hi-Pol Enamel bond. intact tooth, 2 min. etching, Notice large filler particles.
Left: original magnification X 1,000
Right: original magnification X 3,000
- Fig. 5.** Hi-Pol composite without Enamel bond. intact tooth, 2min. etching.
Left: original magnification X 1,000
Right: original magnification X 3,000
- Fig. 6.** Restodent tag formation. intact tooth, 2 min. etching. Notice blunt process-shaped tags.
Left: original magnification X 1,000
Right : original magnification X 3,000
- Fig. 7.** Hi-Pol composite tag formation. Ground tooth,2min. etching. Notice irregular shaped tag It shows exceptionally long resin tag measuring about $15 \mu\text{m}$.
Left: original magnification X 1,000
Right : original magnification X 3,000
- Fig. 8.** Restodent tag formation. Ground tooth, 2min. etching.
Left: original magnification X 1,000
Right : orginal magnification X 3,000