

建築物内 化工品의 防火対策

宋 石 圭

〈漢陽大學校 工科大學 教授〉

I 序 言

人口의 都市集中化에 依한 建物의 高層化 및 密集化地下街의 增加 및 構造物內에서의 可燃性 物質의 使用增加等 都市構造의 危險한 變化와 生活環境의 變化는 火災要因을 增加시켰으며 또한 火災一件當의 被害노大型化 시켰다 最近 百貨店이나 Hotel 또는 旅館等의 大火災는 많은 人命의 死亡과 財產上の 被害를 주기 때문에 防火對策은 크나큰 社會問題로 顯되고 있다

先述에 있어서는 이미 繸體製品을 비롯하여 여려 가지의 可燃性 製品에 對하여 火災規制가 實施되고 있는 것이다 建物火災의 原因으로서는 커튼, 장막 等의 室內裝飾物이 着火物이 되어 火焰을 전파시키기 때문에 消防法에 있어서도 커튼類에 對하여 可燃性이 規制되고 있다

美國에 있어서는 可燃性 纖維法이 改定된 以來各種 纖維製品의 可燃性에 關한 法의 規制가 擴大되어 가고 있으며, 特히 幼兒用 睡衣類는 50回의 洗濯後에도 防焰性이 維持될 수 있는 耐久性이 要求되고 있다 이와같이 各國에 있어서는 纖維製品의 可燃性이 크게 問題視되고 있으며 이에 따른 難燃性 纖維나 加工方法의 研究開發이 끈 關心事가 되고 있다

各國마다 消費者 人命保護施策은 오늘날에는 世界的인 潮流가 되어 가고 있기 때문에 纖維製品이라 하여例外일 수는 없으며, 모든 工產品은 消費者的 安全性

을 無視하고서는 그 存在가 許容되기 않는 方向으로 走直이고 있다

可燃性 材料와 關連하여 防火 と 災害에 關한 前几條件에 대하여 생각하여 본다면 다음 세가지 要件는 일거 하여 會 수 있다

첫째 建物本體 및 內裝材의 難燃化 및 不燃化

둘째 建物內에 散在하고 있는 着火源의 安全對策

세째 建物内에 限制限으로 搬入해 놓은 可燃性 製品을 中心으로 한 可燃性 物質의 難燃化

以上의 세가지 要件이 滿足스럽게 解決되지 않는 限り 불의 災害로부터 安全하게 벗어나기는 어려운 것이다

可燃性 高分子材料에 關한 對策은 세세項에 關係되는 것으로서, 高分子材料製品의 難燃化를 以要로 하는 경우를 본다면 다음에 열거하는 場所에 使用되는 製品들이다

① 一時에 多數人이 被災되는 경우(극장 百貨店等과 같이 不特足 多數人이 모이는 場所)

② 地理的 空間的으로 사람의 行動이 抑制되는 경우(高層建物, 地下街等)

③ 緊急停止, 避難이 不可能한 경우(高速車輛, 船舶, 航空機)

④ 사람의 竜吉에 依한 即刻的인 判斷 行動이 不可能한 경우(病者, 兒童, 老人, 眩暈時等)

1953年 美國은 可燃性 纖維法을 制定하였으며 이것이 導火性이 되어서 世界的으로 纖維의 難燃規制가 널리 採擇되었으며 이에 따라서 難燃化 技術도 遼遠하게

發展하였는데 現在로서는 美國에서의 規制가 第一 업격 할뿐 아니라 難燃化加工技術面에 있어서도 第一 앞서고 있다

오늘 이 자리에서 言及하고자하는 内容은 防炎規制內容, 纖維를 中心으로 하여, 燃燒性과 難燃化 技術方向에 대하여 소개하고자 한다

II 纖維製品의 防炎規制 背景

近年에 와서 纖維 プラス틱等의 高分子材料는 衣料, 室內裝飾建材, 電氣用品, 自動車, 船舶, 航空機等 우리生活各分野에 걸쳐서 널리 利用되어 社會 產業의 發展에 크게 财獻하고 있으나 이를 材料들이 燃燒性이크다는 點은 大災事故의 觀點에서 많은 關心을 일으키고 있다. 燃燒性으로 因한 火災時의 被害는 序言에서도 言及한 바와 같이 漸次大型화되고 있기 때문에 有機高分子材料의 難燃化問題는 漸次 關心이 높아져가고 있을뿐 아니라 學界를 비롯하여 關係機關 및 業界等에서 많은 研究가 행하여지고 있으며 防炎化意義의 向上啓蒙運動도 活潑하게 행하여지고 있는 實情이다. 그러나 防炎加工技術은 實際의 으로 어립고 一般消費者的 認識度도 낮을 뿐 아니라 關係業界에 있어서도 付加價值打算性 및 實際의 功用等에 關하여 많은 疑問을 가지고 있는 實情이다.

그러나 亦土壤可燃性材料가 火災發生과 어떤 相關性을 가지고 있느냐를 살펴보면 規制의 必要性을 認定하지 않을 수 없는 것이다

最近의 火災統計에 依하면 力炎可能한 着火物(例를 들면 커튼, 衣類, 合板, 종이 등)로 부터의 出火件數는 全體火災件數의 30%以上을 차지하고 있음을 볼 때 그 比重이 아주 무겁다고 하지 않을 수 없다

1 建築物 火災의 特徵

最近의 建築物은 高層化 大規模화의 傾向일뿐 아니라 工業化의 進步에 따라서 建築物에 使用되고 있는 建築材料나 內裝材 및 其他物品은 合成高分子材料를 材料로 한 合成纖維 또는 プラ스틱을 主體로 하는 工業製品인 可燃性 物質이 多量 使用되고 있는데 이러한 可燃性物質에 일단 着火되면 韋微하기 燃燒되며 또한 可燃物質의 热分解에 依하여 많은 煙氣가 發生하여 階級

이나 通氣口를 通하여 建築物 全體에擴散되기 때문에 이 煙氣로 因하여 初期避難이 困難할뿐 아니라 救助活動이나 消火作業이 一層 困難하게 되어 많은 懲牲者가 나오게 된다. 또한 建築物 火災의 延焼는 內裝材物品으로 부터 벽, 天井의 內裝材料에 着火되고 煙氣의擴散과 마찬가지로 階級 通氣口等을 通過하여 上層으로 계속 번져가는 경향이 많다

따라서 火災로 부터 人命을 지키는 手段으로서는 出火原因이 되는 「火氣」의 取扱에 注意하여야 할뿐 아니라 建築物의 構造規制, 防火規制는勿論 出火場所가 되는 居室이나 延焼回路가 되는 階段 낭하部分의 內裝材物品을 難燃化하고 벽이나 天井等을 不燃化시켜야 하며 室內의 可燃性 物品의 使用量을 輕減시켜 燃燒擴大를 阻止시켜야 한다

一般的으로 有機材料의 경우에 難燃處理하게 되면 挑化가 促進되거나 空氣와의 接觸이 遮斷되어 大災傳播를 阻止하는 効果가 나타나는데 大災發生時에는 酸化燃燒에 依하여 火灾이 傳播되기 때문에 發火初期에는 効果가 큰 것이다

家屋이나 빌딩의 構造는 密閉化되어 있어서 人災發生時에는 酸化燃燒에 依하여 傳播되나 露天供給이 不充分하게 되면 過熱源에 依한 過元燃燒가 되어 有機物 難燃處理劑等의 分解에 依한 可燃性 有機ガス가 多量發生하여 사람을窒息死시키게 되고 또한 이 過熱分解ガス가 酸素와 接觸하게 되면 爆發의 으로 燃燒하는 過程을 반복하면서 燃燒되기 때문에 火災時의 安全性을 完全하게 期하기 为해서는 不燃 難燃 無ガス인 材料를 使用하는 진밖에 없다고 하겠으나 이러한 材料는 없기 때문에 之政策으로 難燃性材料의 使用이 順暢되어지며, 建築法, 消防法等에서도 內裝材料에 對한 規制를 加하는 背�을 알 수 있다

2 火災로 因한 人命의 被害

防炎規制가 開拓하여 火災로 因한 被害內容을 몇 가지 資料에서 살펴 보겠다. 1971年度의 統計에 依하면, 美國에서 1年에 發生하는 火災件數는 270萬件으로 火災에 依한 死亡者數는 11,850名, 負傷者數는 30萬名以上에 達하고 있다고 報告되고 있다. Department of Health, Education and Welfare의 1971年度 報告에 依하면 最近 年間 3,000名以上이 衣類의 着火에 依하여 死

亡하며, 15萬名以上이 衣類의 着火에 依하여 火傷을 입는다고 하는바 前記의 死亡者 11,850名에 對한 3,000名은 결코 적은 數라고는 볼 수 없다

日本의 消防白書에 依하면 1973年度의 日本에서의 火災件數는 73,072件으로 死亡者는 1,870名, 負傷者는 9,789名이라고 發表되고 있는데 死亡者는 建築物 火災에 依한 경우가 大部分을 占하고 있으며 建物火災에 있어 專用住宅火災에 의한 경우가 過半數以上을 占하고 있음을 볼 수 있다 또한 61歲以上의 高令者の 死亡率이 全體의 35%를 占하고 있음을 볼 때 老人 또는 高令者の 火災로 부터의 救濟가 보다 必要하다고 하겠다

美國의 경우는 死亡者の 1/4이 10歲以下의 어린이라고 報告되고 있다 火災로 부터 的生율이 가장 높은 연령층으로는 10歲以下의 어린이와 60歲以上의老人層임을 統計資料에서 엿 볼 수 있다

火災의 原因을 보면 美國의 경우에는 담배불, 부엌에서의 火氣의 失火, 어린이들의 불장난等이 大部分으로 나타나 있으며, 日本에 있어서도 火災原因의 83%가 火氣의 取扱不注意에 依하는데 그 가운데서도 담배불에 依한 경우가 15.4%, 부엌 아궁이에서의 失火가 11.3%, 어린이들의 불놀이가 10.3%라고 報告되어 있다

3 規制措置의 台頭

火災發生件數의 約 30% 以上이 커튼, 장막, 침탁材料等이 着火物이 되거나 火災擴大의 媒體가 되고 있으며, 火災로 因한 人事事故의 大部分이 廢死以前에 煙氣나 發生ガス에 依하여 室息死한다는 點에서 建築材內裝材를 不燃材料 또는 難燃材料를 使用하여야 한다는 要望이 높아지고 있다

急速하게 發展하여 가는 都市文明下에 있어서 生活樣式의 密閉化, 不特定多數의 過密化, 冷暖房 設備器具의 大型化, 內燃機關의 普及等에 依하여 不意의 火災事故發生의 確率이 높아져가고 있기 때문에 文明先進國은 一般消費者의 安全保護의 目的으로 防炎規制를 實施하게 되었으며 이에 따라서 建築材料 内裝材料를 비롯하여 包裝材料 運搬容器에 이르기 까지 防炎立法化를 하게 되었다

또한 衣類分野에 있어서도 品質表示, 特殊服에 對한 法規制를 비롯하여 어린이 옷에 있어서도 一部 國家에서는 法的規制를 하기에 이르렀다

消費者의 安全保護에 關한 以上과 같은 防炎規制 指向은 「衣와 住」에 對하여 잘 타지 않게, 煙氣나 가스가 보다 적게, 더 나가서 타지 않아야 한다는 ernaun社會的 要求에 依하여 이루어 졌다고 볼 수 있으며, 이러한 動向은漸次 消費者的 關心이 높아지고 또한 消費者保護의 視點에서 要求度가 높아진다면 規制對象과 內容은 더욱 擴大 업격화 되어지리라 評測되는 것이다

III 各國의 防炎規制內容과 動向

防炎規制 內容은 國家마다 規制對象品과 基準이 一定하지 않을뿐 아니라 採擇되고 있는 試驗方法도 서로 相異하다 防炎規制에 있어서 制度面에서 볼 때 美國이 第一 앞서 있을뿐 아니라 엄격한 面에서도 앞서 있으며 處理技術이나 研究面에 있어서도 第一 앞서 있는 實情이다 防炎規制를 實施하고 있는 國家의 規制內容을 살펴보면 다음과 같다

1 美 國

美國에 있어서 可燃性 織物에 對한 規制는 Flammable Fabric Act가 1953年에 制定되어 이에 의거하여 一般衣類品 織物에 對하여 cs-191-53으로 可燃性 試驗基準이 制定되면서 始作되었다 그後 1967年에 適用範圍을 擴大하는 改正案이 提出되어 改正되었다 이 改正에 依하여 衣料品에 限定되었던 適用範圍는 室內裝飾品을 包含하여 衣料品이나 室內裝飾品의 關連材料에 까지 擴大되었고 어린이用 衣料, 特히 童裝類에 對하여서도 基準이 엄격하게 設定되었다

1973年 7月부터 施行하고 있는 規制內容은 DOC-FF-3-71에 依하여 50回 洗濯後에 防炎性을 試驗하게 되어 있으며 對象品도 0~6X까지 었던 것이 7X~14X 까지 擴大되었다

現在 規制對象品으로서는 織物, 衣料, Interia, Carpet, Rug, Matress, Childreus Sleep Wear, Blanket, 완구, 커튼 등으로 되어 있으며 其他 航空機, 船舶 自動車等에 使用되는 内裝材料에 對하여서도 別途規程에 依하여 엄격하게 規制되고 있다

2 英 國

英國에 있어서는 消費者 保護法이 1961年에 制定되

어 1664年 10月부터 13歲以下의 어린이 잠옷 및 老人 환자의 잠옷에 對하여 規制하고 있으며 規格으로는 BS 3121 및 BS 2963이 制定되어 있다 試験은 洗濯을 11回한 다음에 垂直試験하도록 되어 있으나 溶融纖維製品에 對하여서는 45度下側接炎法에 依하여 試験하도록 規定하고 있다

3 카나다

카나다에서는 1969年に Hazardous Product Act가 制定되어 이에 依하여 規制되고 있는데 全纖維製品은 美國可燃性纖物法의 一般衣類와 同一하게 規制되어 實施하고 있다 그後 1971年に 어린이 잠옷 가운데가追加되었고 寢具에 使用되는 纖維製品도 包含되고 있다 試験方法은 ASTM D 1230—61에 依하고 있으며 燃燒速度가 最少 7秒以下가 되어야 한다고 規定되어 있다

4 호주

호주에 있어서는 1972年に 自主的으로 難燃 Label을 表示하도록 되어 있으며 着火性 燃燒速度, 表面燃燒 및 melt性等을 表示하도록 되어 있다 호주는 英國의 어린이 잠옷 規制영향을 받아 英規準을 基準으로 하고 있다

5 불란서

1957年 12月 法令 第9號에 依하여 火災에 關係되는 構造材料의 分類를 規定하였고 1963年 2月 法令第6361號로 전등선 cable의 試験方法을 規定하였으며 1965年 月 法令第23號로 建築關係를 規制하였는데 試験方法

表 3-1 各國의 纖維製品防炎規制의 動向

國名	對象品	發効 또는 告示	施行日	規格	試驗方法
미국	일반의료 카페트 rug	가연성물질법(1963 1967개정) 시험기준의 고시(1970)	1954 1971 5	CS-191 DOC FF-1-70 FF-2-70	45도 상측 接炎 수평법
	아동잠옷	시험기준의 고시(171) 1973 7 28까지 유예기간	1973 7 29	DOC FF 3-70	수직 3초接炎(50회洗濯)
	메트레스	시험기준의 고시(1972)	1973 5 31	DOC FF 4-72	담배 法
	毛 布	검토 中			
	아동복	〃			
	紳士샤츠	〃			
	가구, 실내장식품	〃			
	카펫	각주, 市法으로 규제			카리푸리아法, 보스톤法 수직接炎

으로서는 알코올炎, 輻射熱法等을 採用하고 있다

6 스위스

美國의 例와 併行하여 極히 易燃材料를 使用한 衣料의 製造를 禁止하기 為하여 1967年 1月 SNV Recommendation 98896이 制定되고 美國의 CS-191을 基準하여 一般衣料의 불에 對한 彙害를 最低限으로 하고 있다

7 스웨덴

纖維製品에 關하여 性能表示를 實施하고 그 中에서도 可燃性 表示가 規制되고 있다 可燃性的 程度에 따라서 高, 中, 低의 四分 表示方法이 採用되고 있으며 試験方法은 英國基準을 基準으로 하고 있다

8 日本

日本에 있어서는 카펫, carpet等의 規制에 이어 여의 가지 規制方案이 檢討되고 있으나 아직까지는 衣料分野에 對하여서는 具體的인 法的規制가 되어 있지 않다 日本에 있어서는 建築法, 消防法, 家庭用品品質表示法 其他 關係法令 및 規則에 依하여 規制가 實施되고 있다

以上에서 代表的인 몇個國의 防炎規制內容을 간단하게 살펴 보았다 各國마다 規制內容과 程度에 많은 差異點이 있음을 엿 볼 수 있는데 그 理由는 各國의 社會的 與件과 消費者の 要求等에 依한 結果라고 料되며 앞으로는 더욱 強化되는 方向으로 움직일 것이 豫測되는 것이다

이상의 규제 내용을 종합하여 보면 표3-1과 같다

자동차용품 항공기용품 선박용품 원구	FHA시험기준의 고시(1971) FAA시험기준의 고시(1961) Coast guard(1969) 업계독자 기준	1972 9 1 1961 9 1969 2 9	MVSS 302 FSSR 453 Mattel社法	수평 측면 15조接炎 수평 및 수직접염 수평 측면 5조접염
캐나다 일반의료 아동잠옷	위험물 취급법(1970)	1970 3 1971 11		미국 CS 191과 동
영국 아동 및 老人집의 항공기용품	소비자 보호법(1961) 시험기준발표(1956)	1964 10 1 1956	BS 3121 BS 2963 ARB	수직(先濯11回) 및 45 度하증접염
오스트 랄리아 아동잠옷	시험기준발표(1969)	1969	SAA 1340	영국기준과 同
스웨스 일반의료	시험기준발표(1964)	1964		미국 CS 191과 同
스웨덴 일반의료	法規制			영국시험法으로
불란서 建材用品	내무성 政令(1957)	1959	법령 59191	燃燒窯法 輻射熱法
일본 차량용품	ORE 시험기준(1968)		OREB 68 IPP 21E	수직하증접염
카 텐 카 페 트 壁裝材 본선박(carfree) 용품	소방법개정(1968 6) 그후주가개 정 동경도조령(1972 6 15) 건축기준법개정(1971 1 1) 선박국 통달(1971 12)	1969 4 1 1972 7 1 1971 8 25 1972 4 1	방염성능기준(政令) 동경소방정 고시 제12호 건설성고시 3415호 TCL-1003-69통달	JISL 1091A法 D法 45도하증접염 JIS L 1091 B法 45도법 연발열량 JIS L 1091 A法, B法, D法 45도하증 알콜 접염 미국 FSSR 453과 同
차량용품 항공기용품 자동차용품	철도감독국통달(1969 5) 항공국내공심사요령(1969 3 7 개정) JIS 안 검토중	1969 5 1969 3 7	운수성 연소시험 TCL-1003-69통달	
消費者 保護會 議	難燃表示 가정용품품질표시법 1972 8 24 1972 9 1			JISL 691A法, D法, B法,
防炎製品 防炎劑 建材用品 玩 具	첨유제 품안전대책회의(通產省) 방염제품이 일체에 미치는 영향 가정용품 안전문제조사회(厚生省) 방염기공제의 약물 劇物의 검토 연소시험 검토중(건설성) 연소시의 연 gas의 독성검토 시험기준검토 중 (plastic 검사협회)			

9 今後의 動向

海外의 狀況은 美國의 可燃性 織物法의 動向을 알아 그 方向을 把握할 수 있는데, 그 理由는 美國이 可燃性織物에 關하여 關心이 第一 높을뿐 아니라 技術面에 있어서도 第一 앞서 있기 때문이다

現在 美國에 있어서는 漸次 規制對象品目을 擴大하기 為한 檢討가 具體化되어 가고 있으며, 防炎加工技
術이 向上됨에 따라서 品目擴大는 明確한 事實이라고
豫測되는 것이다

從來의 諸般規制는 主로 炭化長이나 燃燒速度 불꽃
의 規制에 重點이 두어졌으나 實際의 火災時에 있어서
는 有毒ガス 煙氣等이 大量 發生하여 人事事故의 原因
이 되기 때문에 今後의 規制方向은 이러한 問題點에 對
한 規制로 轉換되어 가리라고 본다

따라서 이러한 點은 滿足시킬수 있는 新素材뿐만아
니라 新加工技術의 開發이 뒤따라야 하며 既に 開發
된 難燃素材가운데서 防炎性 防煙性이 우수한 有毒ガ
스가 적은 難燃素材를 使用하여 製品化하는 것이 必要
하다고 하겠다

IV 難燃性의 要求度와 製品의 開發

纖維의 難燃化는 製品의 最終用途에 따라서 그 程度가 다르나 어느 程度의 難燃性이어야 그 製品이 火災時에 安全性이 保障되느냐 하는 基準은 明確히 設定하기가 不可能한 것이다

現在 各種規制의 內容에서 設定되고 있는 基準은 火災時에 安全性이 完全하게 保障되는 水準이 아니라 現在의 工業技術에 依하여 達成시킬 수 있는 最高基準이 아닌가 생각되는 것이다 一般的으로 볼 때 纖維製品의 難燃性能의 要求度를 等級區分하여 使用하고자 하는 製品에 對하여서는 向後 그 難燃化 對策에 對하여 充분히 研究하여야 할 것이다

表 4-1 難燃性이 要求되는 纖維製品

用 途	對 象 物 品
衣 朴 用	<ul style="list-style-type: none"> ○ 特殊作業服 ○ 어린이 老人用服(감옷포함)
室內裝飾用	<ul style="list-style-type: none"> ○ 壁裝材 ○ 커튼類 ○ 의자 커버 ○ 카페트 類 ○ 家具 및 玩具
寢 具 用	<ul style="list-style-type: none"> ○ 이불 메트레스 ○ 毛布 시트 스프레드 ○ 시트 타올게트 ○ 各種 커버類
運輸機器用	<ul style="list-style-type: none"> ○ 自動車, 車輛用品 ○ 航空機用品 ○ 船舶用品
資 材 用	<ul style="list-style-type: none"> ○ 工事用 시트 텐트 ○ 其他(電線被覆)

몇 가지 品目에 對하여 難燃化動向을 살펴보면 다음과 같다

1 어린이用 難燃性감옷類의 開發條件

어린이用 감옷類에 對한 防炎性規制는 美國 英國을

비롯하여 카나다 等의 先進國에서 規制되고 있으며, 다른 國家에서도 規制案이 檢討되고 있기 때문에 漸次擴大되리라豫測되는데 그 가운데서도 美國의 規制內容이 第一 엄격한 것이다

DOC-FF-3-71의 基準에 合格한다고 하더라도 難燃性 감옷類의 資材는 安全性面에서 보다 充分한 檢討가 앞서야 한다는 點이 지적되고 있는데 그 理由로서는 難燃處理가 後加工에 依하여 行하여기고 있으며 各種難燃剤를 使用하므로서 加工藥品에 依한 困局에 문제를 비롯하여 經口毒性等의 문제가 뒤 따르기 때문이다. 이러한 問題는 特히 어린이들이 使用하는 衣類라는 面에서 更多重要性이 높아지고 있으며 安全性의 追求 및 認可를 為한 留意가 要望되고 있다. 여타가지種類의 難燃性 資材가 開發되고 있으며 이것에 使用한 藥劑가 오랜동안 皮膚에 接觸될 때에도 절대 安全하나하는 問題點에 對해서는 消費者立場에서 많은 의문을 가지고 있는 것이다

理想的인 難燃衣料는 무엇이냐를 볼 때 資材條件으로는 一般的으로 紹을 基礎로한 것으로서 과자마, 가운等을 들수 있다. 紹은 着用性面에서 볼 때 皮膚에 接觸되는 觸感이 좋고 吸湿性, 耐洗滌性等의 機能性이 우수할 뿐 아니라 價格도 저렴하기 때문에 紹 資材는 과자마를 비롯한 감옷類에 있어서 使用量面에서 比重이 크며 難燃用 資材로서의 重要性이 認定되고 있다.

現在 難燃加工法의 技術開發이 主로 纖維中 纖維 특히 紹纖維를 對象으로 하여 發展되고 있는 點도 이러한 理由에서 비롯되었다고 볼 수 있다

2 寢具類의 難燃化動向

寢具類에 對하여서는 現在 法의으로 難燃性을 規制하고 있지는 않으나 難燃性基準을 設定하여 권장하고 있으며 基準合格品에 對하여서는 品質表示토록 하고 있고 앞으로는 規制가 強化되리라 諸見되는 것이다

寢具類가 大災의 犬體가 되어 많은 庵死者를 내는 경우가 많으며 特히 高令者나 어린이들의 歲生율이 많은 데, 이는 身體가 不自由하거나 能力이 不足하여 불이 났을 때 自力으로 消火할 수 없기 때문이다. 따라서 人命安全의 觀點에서 老幼身體弱者를 收容하는 施設에 있어서는 積極的으로 難燃性寢具類의 使用을 권장하고 있는 것이다

寢具類는 '커튼', '壁材', '카피트'와는 달리直接皮膚에 接觸되어야 하기 때문에 Sheet cover 等은 耐火性이 具備되어 있어야 하며 寢具로서는 保溫性能 및衛生的特性等의 機能은 充分하게 具備하여야 하고 부풀성 弹性回復性이 풍부한 솜이나 콩진材를 使用하여야 한다.

따라서 難燃性 寢具의 商品化에 있어서의 基本條件으로서는

- ① 材自體가 難燃일 것
- ② 皮膚障害 經口毒性이 없을 것
- ③ 결감이나 안감에 使用하는 材는 可及的 非熔融性일 것

- ④ 煙氣나 '가스'의 發生이 적을 것
- ⑤ 寢具로서의 韻感과 適合한 吸濕性을 具備하고 있을 것
- ⑥ 染色加工等의 高次加工上에 問題點이 없을 것

等의 여러條件를 열거할 수 있으며 이러한 要求를 滿足시킬 수 있는 材의 開發과 이의 活用에 依하여 難燃寢具의 開發 및 商品화가 이루어져야 한것이다.

寢具類의 防炎性試基準은 日本防炎協會에서 檢討作成한 寢具類의 防炎性試驗基準이 代表的이라고 보며 完成品의 試驗方法으로서 담배불 插入法을 打用하고 있다.

담배불 插入法은 美國에서는 '메트레스'의 試驗方法으로서도 打用되고 있는데 이는 寢具의 引火는 잠자리에서의 담배불이 큰 原因이 되기 때문이다. 美國에서는 이 담배불法이 聯邦規格으로 採用되므로 寢具類에 대한 難燃化가 具體化되었고, 寢具類에는 특히 '메트레스'에 "우레탄 포움"이 많이 使用되고 있는데 1975年度까지 거의 難燃品으로 代替되었다.

表 4-2는 美國에서는 "우레탄 포움"의 消費量을 比較한 것이다.

3 "카피트"의 難燃化動向

"카피트"에 對하여서는 美國에서는 DOC-FF-1-70 및 DOC-FF-2-70으로 規制가 實施되고 있으며 日本에 있어서도 表 4-3과 같이 그 規制가 엄격화 되었다.

이러한 規格에 合格하기 为하여서는 어떤 防炎한 方法에 依하여 加工을 하지 않으면 않되는데 이때 使用하는 藥品은 人體에 有害한 것은 使用되지 못한다. 美

表 4-2 難燃性 '우레탄 포움'의 消費量
(單位 1,000ton)

年 度	1970		1972		1973		1975		
	區 分	非難燃	難燃	非難燃	難燃	非難燃	難燃	非難燃	
軟質家屋敷物	寢具	31	2	40	2	20	26	—	55
	家具	87	1	107	2	125	3	72	49
	衣料用	12	—	—	13	—	14	—	18
	車輛用	27	2	16	2	16	2	22	5
	其他	81	4	83	48	—	140	—	170
	計	14	—	15	1	16	1	20	3
		252	9	261	68	177	186	114	300
硬質工業用車輛用其他	器材用	24	1	27	2	30	2	35	4
	建築用	3	31	5	41	5	50	7	75
	浮揚用	—	5	—	7	—	8	—	10
	車輛用	3	—	4	—	4	1	—	7
	其他	2	19	1	22	1	24	—	32
	計	6	—	7	—	7	1	9	5
		38	56	44	72	47	86	51	133

國에 있어서는 APO 防火化안지문等과 같은 防火剤는 使用이 禁止되고 있다.

表 4-3 "카피트"의 難燃規制動向(日本)

對象品目	法令 및 規格	施行日	試驗方法
○ 一般 Carpet	家庭用品 品質表示法(通產省)	1972.9.1	JIS-L 1091 B (45 폐션아민法)
○ 階段用 Carpet	東京都大災豫防條例	1972.7.1	JIS-L-1091 B 法
○ 航空機用 Capret	運輸省航空省審查要領	1969.3.7	개스버너接炎, 垂直水平法
○ 카페리用 Carpet	運輸省船舶局長通達	1973.7.10 改正	JIS-L-1091 B 法
○ 鐵道車輛用 Carpet	運輸省鐵道監督局通達	1969.5	運輸省法(45 알론)
〃	日本國有鐵道規格	1968.12	JIS-Z-2150(45 폐션버너) 運輸省法(45 알론)
○ 自動車用 Carpet	自動車 폐이카規格	1972.9	MVSS 302에 準合 水燃燒过度法

素材面에서 檢討하여 보면 "카피트"의 表面素材가 많을 경우에는 纖維自體의 自己消火性 때문에 合格이 되나 表面素材가 "나일론"等과 같이 熱熔融性 纖維로構成되었을 경우에 pile하는 比較的 燃燒되기 어려

-우나 Tufted carpet 等의 경우와 같이 backing材를 Latex等으로 coating하게 되면 Latex가 燃燒되어一般的으로 不合格이 되는 경우가 많다 따라서 水酸化 "알미늄"等을 Latex에 넣어 難燃化하는 方法이 洄用되고 있다

Rayon이나 "아크릴"等의 경우에는 pile自體가 타서大部分의 경우 不合格이 된다

用途別에 따라 檢討하여 보면 航空機用 "카퍼트"의 경우가 規制가 가장 엄격하며 그 基準을 보면 "카퍼트"를 垂直으로 把持하고 12秒間 "가스 버너"로 接炎시킨 다음 10秒 以內에 自己消火되는 것을 合格으로 하고 있기 때문에 pile 材料로서는 羊毛나 難燃性 纖維만이 使用可能하며 바닥도 麻나 羊毛等을 使用하여 難燃 backing을 하여야 한다

鐵道用 車輛carpet의 경우에는 羊毛를 使用한다 하더라도 難燃加工을 하여야 合格할 수 있다

自動車用 carpet에 있어서는 水平燃燒速度를 規制하고 있으며, 一部에서는 flashing(pile의 잔털에 着火되어 불꽃이 빨리 번지는 現象)도 規制하고 있기 때문에 rayon pile의 경우에는 防炎加工을 해서 flashing이 일어나지 않도록 하여야 한다

V “프라스틱”製品의 難燃化에 關한 最近의 動向

1 “프라스틱”工業의 現況

世界的으로 볼 때 第2次 世界大戰以後 緊密하게 發展한 石油化學工業에 의거하여 合成樹脂產業은 飛躍의 으로伸長 發展하였다 生產製品의 多樣化 用途의 多樣化에 따라 需要도 폭발적으로 增大되어 “프라스틱”文化를 이룩하였던 것이다

이와 같이 “프라스틱”的 需要가 增大된 데에는 各方面에 있어서의 天然資源의 供給難 一例를 들면 木材資源의 不足을 해결하고 生活 및 產業材料로서 有用하게 活用할 수 있기 때문이었다

“프라스틱”은 今後 建材 構造材를 指向하는 以上 諸般物성이 用途에 合致하는 것이 必要하게 되었고 이에 따라 “프라스틱”的 難燃化는 必須條件이 되었다

電氣部品 自動車 船舶 航空機 等에 있어서도 ‘프

라스틱”的 使用量은 年年 增加되는 傾向이며, 自動車나 船舶에 있어 몸체를 “프라스틱”으로 製作하는데 까지 이르게 되었다

以上과 같이 “프라스틱”은 現在 機械類 建築材料, 包裝材料 家具材料 玩具材料, 其他 器具材料로서 多樣하게 使用되고 있으며 그 需要量도 增加되고 있을뿐 아니라 物性의 改善에도 많은 進展이 이루어지고 있다

2 難燃化에 關한 最近의 動向

“프라스틱”은 訓월한 物理的 化學的性質 때문에 前述한 바와 같이 各分野에서 多量 使用되고 있으나 그 大部分이 主로 炭素와 水素로 이루어진 有機化合物이기 때문에 若干의例外를 防外하고는 可燃性임을 피할 수 없다 이 黙이 構造材料로서의 物性上の 缺點이 되어 大量消費를 奮氣시킬 수 있는 建築分野에의 “프라스틱”的 用途擴大를 防害하는 큰 要因이 되고 있다

또한 防火에 關連된 法規制가 強化됨에 따라서 “프라스틱”도 難燃化를 하지 않을 수 없게 되었다

1970년代부터 ‘프라스틱’은 難燃材料로 移行하게 되었고 構造材料로서 그 消費量은 鐵鋼을 능가하게 되었다

이러한 方面에서 앞서 있는 美國의 狀況을 보면 難燃化를 要하는 “프라스틱”으로서 “폴리에틸렌” ‘폴리스틸렌” “염화비닐” 等이 建築 電氣 家具 等 分野에서 伸長되고 있다 한다

美國에 있어서 用途別 要難化 樹脂를 보면 表 5-1과 같다

表 5-1 難燃化가 要求되는 ‘프라스틱’

用途	種類	用途	種類
器具 機械類	• 폴리스틸렌 • ABS樹脂 • 페놀樹脂 • 우레탄포음	包裝 關係	• 폴리에틸렌 • 폴리스틸렌 • 鹽化비닐樹脂 (軟質) • 폴리우로필렌
建築 關係	• 鹽化비닐(軟質) • 페놀樹脂 • 폴리에틸렌 • 폴리스틸렌	家具類 玩具類	• 酢酸비닐樹脂 • 우레탄포음 • 페놀樹脂 • 폴리스틸렌 • 폴리스틸렌 • 폴리에틸렌

用途別로 보면 航空宇宙, 電氣 輪胎關係 分野에서

는 모든材料가 難燃化되며 建築, 船舶, pipe, tank 類에서는 적어도 1/3~1/2 程度가 難燃化 될 것으로 推測하고 있다

以上과 같이 ‘프라스틱’ 分野에서 難燃化製品이 增加되고 있는 것은 法規制의 強化와 保險料率低減의 經濟的理由때문이라고 평가되고 있다 法規制를 보면 航空關係는 FAA 自動車는 MVSS 電氣關係는 NEMA, UL 等이 施行되고 있다

3 “프라스틱”의 應用分野

1) 建築材料 및 內裝材

1968年에는 880,000ton/年の “프라스틱”이 建材市場에서 消費되었다고 하며 1978年度에는 6,800,000 ton/年이 消費되었을 것으로豫想하고 있는데 이터한 量은 ‘프라스틱’의 用途로서는 最大的 市場이라 하겠다

“프라스틱”的 建築材料로서의 用途는 斷熱材 沥板 비물 자양 및 흠통 等의 什屬部品에서 부터 導入되었으나 앞으로는 一般住宅 中高層 “빌딩” 等에서 그 使用量이 더욱 많아질 것으로 보고 있다 合成樹脂成形物인 合成木材는 天然木材에는 그 性質이 미치지 못하고 있으나 性能 價格面에서 競合할 수 있게 開發이 된다면 木材에의 代替가 驟速하게 이루어질 것으로 보고 있다

美國에 있어서 “프라스틱”的 建築市場에서의 用途를 보면 表 5-2와 같다

表 5-2 美國에서의 建材로서의 プラスチック의 用途

樹脂	用途	樹脂	用途
鹽化ビニル	파이프 接續 材料, 床材, 側壁, 固定昭 明, 壁材	아크릴 폴리에스테 페	材料 固定昭明 壁材파anel 합板接着, 斷 熱材接着
폴리에틸렌	파이프, 蒸氣 障壁	스틸렌포음	斷熱材
폴리스틸렌	排水管 固定 昭明	우레탄포음	斷熱材
ABS	파이프 接續 材料	鹽化비닐포음	斷熱材
		尿素-메라민	木材接着

“이태리”에서는 全“프라스틱”消費量의 23%가 建築關係市場에 나가며 獨일에서는 30%가 이에 나가고 全유럽 平均으로 보면 25% 即 56億“파운드”가 이 市

場에 나간다고 한다(1970年度)

鹽化“비닐”은 窓材料, 配管, 床材, 壁材고 쓰이며 強化“프라스틱”은 大部分이 유리強化 ‘폴리에스테르’ 인데 約 2億“파운드”가 유럽에서 쓰였다고 본다(1970年度)

發泡‘프라스틱’은 約 10億平方‘피트’가 全유럽에 서 使用되고 있으며 大部分은 “폴리스틸렌”지만 이는 美國이 “폴리우레탄”이며 且과 대조적이다 유럽에 있어서 建築市場에서의 “폴리스틸렌”使用量은 約 1億 9,000萬“파운드”가 된다고 推定하고 있다

2) 自動車 部品資材

自動車產業의 驅速한 伸長과 1臺當 ‘프라스틱’ 使用量의 增加는 이 分野에서의 ‘프라스틱’의 使用을 增大시키고 있다

1967年度 기준 美國에서의 乘用車 1臺當의 重合體使用量은 150kg였다고 한다

自動車의 “프라스틱”을 使用하는 것은 ‘프라스틱’의 物性과 特性를 利用함과 同時に 車體重量의 重量化에 크게 공헌하고 있다

美國에 있어서 自動車用 “프라스틱”的 使用量은 約 20億“파운드”(1975年 推定)로 보고 있으며 ABS와 強化‘프라스틱’의 使用은 더욱 增大될 것으로 보고 있다

3) 電氣機器

電氣產業에 있어서 ‘프라스틱’의 利用은 電線의 被覆을 비롯하여 1c回路 ‘푸린트’回路의 基板, 各種部品의 ‘케이싱’, ‘하우징’을 비롯하여 家具用에 가까운 家庭用電子機器의 ‘캐비넷’에 이르기 까지 廣範하게 使用되고 있다

美國에 있어서 電氣關係에 使用되고 있는 “폴리에틸렌”的 70~75%가 通信用 電線에, 2%가 電力用電線에 使用되고 있다

鹽化“비닐”은 電線關係에 2億2,500萬“파운드”가 使用되는데 그중 半以上이 建築用電線에 使用되고 20%가 通信用으로 使用되고 있다 其他 自動車에 10%, 日用品에 10%, 司燒“코오드”에 5%가 使用되고 있다

Bell電話은 高密度“폴리에틸렌”을 年間 9,000萬~1億“파운드” 사용하고 있다

4) 船舶, 航空機 車輛

① 航空機

超音速機가一般화되고 있는現在, 航空機에 使用되는 “프라스틱”의 燃燒性이나 發煙性에 對하여 主要한 問題가 提起되고 있다

現在商業用 “제트”機는 “프라스틱”으로 重裝備되어 있는데 例를 들면 “아크릴”樹脂의 空, ABS의 “서비스 코오드”, “비닐”壁 “파넬” 등이다 많은 航空機事故에서 이것들의 燃燒性이 問題가 되었으며, 美國의 Federal Aviation Administration(FAA)은 燃燒性規制案을 作成하였다

美國에 있어서의 強化‘프라스틱’의 航空機分野에서의 使用量은 4,500萬‘파운드’로 알려져 있다

② 船舶

船舶에서의 “프라스틱”的 使用은 大型船舶의 內裝材로 부터 小型船舶의 全構造까지 미치고 있다 特히 小型船舶의 “프라스틱”化는 왕성하며, 유리強化‘폴리에스테르’나 其他 各種의 “프라스틱 포음”이 使用되고 있다

美國에 있어서 1970年度의 海洋用途에의 유리纖維의 使用量은 1億9,500萬‘파운드’에 達하며, ABS는 1 800萬‘파운드’가 使用되었다고 한다

5) 家具工業

美國에 있어서 家庭用 및 事務用에 使用된 “프라스틱”은 6億550萬‘파운드’에 달하였다고 본다(1969年度) 또한 앞으로의 推定을 보면 1980年度에는 30億‘파운드’가 使用될 것으로 보고 있다

6) 其他

玩具에 있어서 ‘프라스틱’은 成熟期에 도달하였다고 보며, 今後 새로운 新素材의 使用이나 加工의 進歩가 이룩될 것으로 보고 있다 美國에 있어서 材料로는 “폴리에틸렌”과 “폴리스틸렌”이 大部分을 차지하고 있으며 玩具分野에서의 “프라스틱”的 使用量은 4億1,700萬‘파운드’에 達하고 있다(1967年度)

VI 有機高分子 材料의 燃燒舉動 과 燃燒性

1 高分子의 燃燒過程

纖維의 燃燒性은 熱分解舉動 燃燒에 依한 發熱性收縮, 溶融性 等과 같은 纖維固有의 性質을 비롯하여

重量, 組織, 密度 等과 같은 纖維集合體의 狀態 또는 火源, 酸素의 供給狀態, 周圍의 温度, 熱의 傳導性과 같은 外界條件에 依하여 左右되기 때문에 各種 纖維의 燃燒機構를 밝혀 내고 燃燒性을 評價한다는 것은 그리 容易한 것은 아니다

纖維素系 纖維에 對하여서는 일찍 부터 研究가始作되어 그 燃燒機構와 難燃化理論이 明確하게 되었으며 最近에는 改良된 技術도 많이 갖추 볼 수 있으나 合成纖維나 “프라스틱”에 對하여서는 燃燒機構가 微雜하여 不明確한 點이 많을 뿐 아니라 難燃化의 理論의 根據도 결여되어 그리 進展되고 있지 못하다

高分子物質 特히 纖維類는 容易하게 불이 붙는데 例으로 보기에는 固體가 그대로 燃燒하고 있는 듯이 보이나 결코 그렇지는 않다 特히 特殊한 경우를 防外하고는一般的으로 모든 有機物質은 일단 氣體가 되고 이것이 空氣와 混合하여 爆發性(或은 燃燒性) 混合氣體가 되고 여기에 적당한 火源이 存在하거나 또는 混合氣體 그 自體가 發火溫度까지 加熱되므로서 비로소 燃燒하게 되는 것이다

氣體의 경우에는 混合條件만 갖으면 그대로 引火되지만 液體의 경우에는 燃燒前에 蒸發過程이 있어야 하며 固體인 경우에는 融解와 蒸發 또는 熱分解의 過程이 必不可少한 것이다

纖維의 燃燒機構를 論함에 있어서는 固體의 燃燒機構 特히 高分子物質의 燃燒機構를 살펴 보아야 할 것이다

高分子物質은 外部로 부터 熱[에너지]를 받으면 分解되어 生成된 「gas」가 空氣와 混合해서 爆發界限에 들어 갈 때 비로소 燃燒하게 된다 따라서 高分子 物質의 燃燒는 氣相과 固相의 兩相이 共有하는 典型의 不均一系의 燃燒로서 氣相만의 均一 燃燒에 比하여 월등하게 複雜한 樣相을 나타낸다

氣相에 있어서의 燃燒는 化學的의 現象이 重要하나 不均一系 燃燒에 있어서는 化學的의 現象以外에도 物質의 形이나 配置, 空氣나 熱分解 生成物의 流動 및擴散 또는 熱傳達等의 物理的의 要素도 主要한 役割을 하고 있다

燃燒의 形態를 보면 氣體의 경우에는 불꽃을 내는 것이 一般的이며 固體의 경우 木炭과 같은 表面燃燒를 하고 木材는 分解燃燒를 하며 液體의 경우에는 “알코

을”燈에서 볼 수 있는 바와 같이 蒸發燃燒를 하니 一般의 으로 볼 때 有機高分子物質의 燃燒는 이들 現象 2 가지 以上이 同時に 일어난다고 볼 수 있다

高分子 物質의 燃燒 過程의 model의 例를 図示하면 그림 6-1과 같다




그림 6-1 高分子 物質의 燃燒過程

2 高分子 物質의 熱分解

高分子 物質은 燃燒하기에 앞서 반드시 熱分解를 하며 또한 熱分解는 溫度에 密接한 關係가 있다

纖維素系 物質의 代表적인 木材에 關하여 보면 1. 熱分解의 溫度依存性이 얼마나複雜한가를 볼 수 있기 때문에 소개하겠다

第一領域($<200^{\circ}\text{C}$) 이 溫度에서는 不燃性ガス가 發生한다 最初로 水蒸氣와 粒子 정도의 二酸化炭素, 蛹酸, 酢酸 glyoxal 等이 나오며 吸着水의 脫水가 完了된다

第2領域($200\sim280^{\circ}\text{C}$) 이 溫度範圍에서도 第一領域에서와 마찬가지의 “가스”가 나오는데 水蒸氣와 一酸化炭素의 量은 훨씬 減少된다 生成物의 거의가 完全히 不燃性이다 이 過程에서의 反應은 吸熱이 많으며 一部는 一次發熱을 하나 發火는 하지 않는다

第3領域($280\sim500^{\circ}\text{C}$) 이 溫度에 達하면 發熱條件下에서 活潑하게 热分解가 일어나며 二次의으로 生成物間에서도 反應이 일어난다 主로 可燃性 生成物은 一酸化炭素 methane, 水蒸氣, 酢酸, 蛹酸 aldehyde, ketone 等이며 燃粒子의 形으로 可燃性의 tan을 生成시킨다 따라서 “가스”에 引火되면 불꽃燃燒가 氣相에서 일어난다 그러나 만일 이때 發火되지 않으면 불꽃은 热分解의 終了點 부근까지 일어나지 않을 것이다 塵化部의 灼熱(glow)이 일어난다

第4領域($>500^{\circ}\text{C}$) 主로 塵化物로 된 残渣가 남는다 이것은 灼熱의 形으로 燃燒되어 消失된다 1000°C 以上이 되면 水蒸氣 및 一酸化炭素의 燃燒에 의하여 火炎이 일어난다

以上에서 본 바와 같이 여리 단계의 領域이 存在한다는 것은 Cellulose 物質의 燃燒 process의 複雜性을 입증하는 사실이라 하겠다 實際에 있어서는 여러 가지의 溫度가 混存하고 있으며 또한 热分解 生成物뿐 아니라 燃燒 生成物도 生成되는데 이것을 図示하여 보면 그림 6-2와 같다

合成 高分子物 即 「프라스틱」이나 合成纖維에 있어서도 거의 비슷한 形態와 機構로 热分解가 일어난다고 생각되고 있으며 溫度領域은 物質에 따라 cellulose系와는 다르다

合成 高分子物質이 cellulose系 物質과 다른 點은 加熱에 依하여 軟化 溶融한다는 點이며 이하하기 때문에 合成高分子物質을 室內에 使用한다는 것은 重油를 室內에 두는 것과 같다고 보는 意見도 있는 것이다

合成 高分子物質이 热分解를 하게 되면 polyethylene과 같이 random하게 分解하는 것과 polymethyl methacrylate와 같이 解重合을 해서 元來의 monomer로 돌아가는 2가지 種類가 있다는 것은 잘 알려져 있는事實이다

合成高分子物質은 構成分子 組成에 따라 差異가 있으나一般的으로 加熱에 依하여 먼저 溶融 또는 半溶




그림 6-2 Cellulose系 物質의 热分解 및 원소의 흐름

inch 收縮된 다음 分解 가스 를 發生하고 이때의 可燃性 “가스”가 燃燒된다고 보나 아직까지는 燃燒機構에 封한 理論的 的根據는 不充分한 형편이다

合成高分子物質의 燃燒를 論하려면 먼저 이 物質을 構成하고 있는 polymer分子의 燃燒에서 始作하여 最終的으로 이 物質을 構成하는 構造物 全體의 動작까지 考察할 必要가 있으며 또한 各段階에 있어서의 物理的 化學的 또는 熱的 變化를 주적하여야 하는바 이에 대한 細部의 內容을 考察함에 있어서는 「Hulado」氏의 考察이 理解하기 쉽기 때문에 그 内容의 一部를 소개하여 보겠다

同氏에 依하면 燃燒 및 火災傳播의 過程을 「micro」, 「macro」 및 「mass」의 단계로 고찰되고 있으며 「macro scale」에서는 材料의 一定單位의 動作을 「mass scale」에서는 構造物 全體의 動作을 論하고 있는데 여기에서는 「mass scale」을 소개하겠다

mass scale의 燃燒過程

mass scale의 燃燒는 mass scale의 것인 大規模의 으로 또는 세롭게 複合된 型으로 일어난다고 보면 좋으며 이 경우 여러가지의 條件을 집과 같은 system으로 생각하면 좋을 것이다

① 第一段階 初期引火

火源이 必要하나 火源으로서는 성냥불, 담배불 電氣 spark, 인접火災에 依한 引火 等을 열거할 수 있는데 이段階에서 영향을 미치는 合成分子物質의 特性으로서는 分解溫度 分解運動, 引火性 表面의 露出度 物質의 存在量이 關係되고 있다

② 第2段階 火炎의 增進

初期引火에 依한 發熱은 이 system 가운데 축적되어 system中の 材料의 溫度를 上昇시켜서 人災도 커진다 이段階에서는 引火性 表面燃燒性 熱의 分布 燃燒表面露出度 物質의 存在量, 燃燒‘가스’ 等이다

③ 第3段階 閃光 發火 (flash over)

system中의 可燃性 物質의 大部分이 거의 同時에 引

火溫度에 達하는 現象이다 이 段階에서는 可燃物은 거의 순간적으로 火炎에 휩싸이게 된다 이 段階에서는 引火性, 表面燃燒性, 表面露出度 物質의 存在量等이 영향을 미친다

④ 第4段階 大火

system中의 可燃物의 거의 全部가 燃燒한다 또한 그 영향은 system中의 全 材料에 미치며, 여기에서는 全 材料의 總熱量이 重要하다 이 때에는 物質의 存在量, 熱量 燃燒 가스가 關係되고 있으며 表面燃燒性은 關係가 없다

⑤ 第5段階 延焼

system中의 全 可燃物의 燃燒歟에서 이 段階까지 오는 데 要한 热量을 뺀 것이 인접 system의 初期 火源이 되는 것을 말한다 이 때에는 有機合成 高分子 物質의 耐火性 存在量, 热量, 燃燒生成‘ガス’가 關係된다

以上의 說明은前述한 Hilado氏의 論述을 引用한 것

인바 燃燒機構를 理解하는 데 많은 參考가 되리라고 본다

合成高分子 物質의 热分解의 흐름은 보면 그림 6-3과 같다 여기에서 보면 微粒素質 物質과는 相異한點이 많이 있음을 알 수 있다

3 高分子의 發火

高分子 物質의 热分解에 關하여서는 이미 살펴 보았다 热分解의 다음 段階로 일어나는 것은 發火인데 發火には 形式으로서 2가지 种類가 있다

그 하나는 火源이 있는 發火 또는 引火(piloted ignition)인데 이것은 高分子 物質의 表面근처에 火源을 놓고 加熱表而附近에 生成된 爆發界限內의 混合氣體에 引火시키는 것이고 또 하나의 形式은 爆發界限內의 混合氣體를 다른 人源의 도움없이 自發して 爆發시키는 것이다 이兩者的 差異은 前者の 경우는 加熱시




그림 6-3 合成高分子의 热分解 및 元素의 흐름

킨 表面근처에 爆發性 混合氣體를 만들어 주면 충분하나 後者の 경우에는 이 混合氣體를 發火溫度까지 升溫시켜야 한다는 點이다

따라서 前者の 경우가 “에너지” 面에서 적은 것이다 發火에 영향을 미치는 因子는 크게 보면 外的인 것과 内의인 것 있다

外的인 것은 氣相部分에, 内의인 것은 固相部分에 關係되고 있는데, 外의 因子로서는 高分子 物質의 燃燒에 對한 露出面積, 露出의 均一性, 室內空氣의 促進露出時間, 加熱速度, ‘가스’ 相의 組成과 全體等을 열거할 수 있으며, 内의 因子로서는 高分子 物質의 表面의 燃燒吸收率, 燃燒溫度, 燃分解 特性 燃燒萃率, 比熱密度 含水率, 두께, 均質性 等을 열거할 수 있다

合成 高分子의 發火에 關係에서는 現象을 아주 舉純化해서 研究하고 있으나 燃燒에 수반되는 吸熱 内部生成 가스의 對流, 氮化物의 斷熱效果等은 考慮시켜 細緻的으로 考慮하여야 할 것이다

4 高分子의 火炎傳播

高分子 物質의 火炎傳播는 發火에 의해서 生成된 火炎으로 부터의 燃燒이 依접하는 未燃燒部分을 加熱시켜 發人시키는 過程을 반복하면서 일어나는 것이다

따라서 火炎傳播는 自己의 化學反應에 의해서 發生하는 「에너지」에 依하여 일어난다는 點이 外部로 부터 自由로 「에너지」를 얻으므로 일어나는 發火와 다르다

火炎에 依하여 燃燒部分을 加熱시키는 形式으로서는 氣相과 固相을 通한 熱傳導와 氣相中의 對流 및 火炎으로 부터의 輻射等을 들수 있는데 이 가운데서 氣相의 燃燒傳導와 火炎으로 부터의 輻射가 重要的한 役割을 한다고 생각되고 있다

火炎傳播速度는 火炎溫度 固體의 分解溫度 및 雾露氣溫度 固體의 두께, 熱傳導 比熱 密度에 의하여 영향을 받는다

研究結果를 보면 水平火炎 傳播速度는 試料가 窪을 경우에는 두께의 逆數와 溫度差의 一乘에 比例하며 두꺼울 경우에는 溫度差의 自乘에 比例한다고 한다

여러가지 研究結果를 紹合하여 보면 燃燒速度는 試料의 크기, 空氣의 壓力, 燃分解 生成物의 性質에 크

게 依存됨을 볼 수 있으며 또한 燃燒速度는 化學反應이나 輻射效果보다는 主로 對流나 物質의 移動에 依하여 크게 영향을 받음을 볼 수 있다

5 各種 材料의 熱的 特性

以上에서 有機高分子物質의 燃燒 機構에 關하여 説明한 面에서 살펴 보았다

여기에서는 各種 有機高分子 材料의 熱的 特性 및 燃燒性에 對하여 살펴 보고자 한다

各種材料의 燃燒學動은 이미 살펴본 바와 같이 微弱한 現象인 것이다

分子 材料의 燃燒性은 材料의 構造條件, 高分子物質의 組成, 含氣量, 水分率 等이 燃燒性을 支配하는 因子이며 또한 依加工條件도 크게 영향을 미친다

材料의 燃燒性을 不燃性, 可燃性, 易燃性 등으로 区分하고 있으며 이것들의 依價方法도 여러 가지 있으나 一般的으로 引火性(ease of ignition), 燃燒速度(burning rate), 自己消滅性, 自己消滅의 燃化長, 分解ガス의 引火性, 燃燒를 지속하는지 之要한 부위의 最低燃燒濃度, 分解 爆發 引火溫度 및 時間殘焰(after glow), 發火溫度 等은 測定하여 評價하고 있다

各種材料의 燃燒性을 比較하여 보면 表 6-1~6-7과 같다

表 6-1 燃燒性面에서 본 纖維의 分類

區 分	纖 維
不燃 纖維 (Fire-Proof fiber)	石棉 유리纖維 特殊金屬 纖維 等으로 代表되는 無機質 纖維
防焰 纖維(1) (flame-Proof fiber)	Phenol 紗(카이늘) 芳香族 Polyamide 紗(노ックス 데니스) Polybenzimidazol 紗(PBI섬유) 弗累爾(Teflon) 纖維
防焰 纖維(2) (flame Retardant) fiber	modacryl 纖維 鹽化 vinyl 纖維 Polocrol 纖維 鹽化 비니리렌 紗(羊毛)
可燃 纖維 易燃 纖維	Polyester Nylon 紗 木綿 Rayon acetate acrylic

表 6-2 各種 繊維의 燃燒特性

表 6-3 各種 纖維의 燃燒性

纖維	融點 (C)	開始溫度 화도	600°C 加熱後炭 化殘留物 (%)	分解火點 (C)	LOI (%)
			600°C 分解ガス 引火點		
木綿	—	341	20	361	180
Rayon	—	313	04	327	190
acetate	255	336	30	363	170
acryl	—	312	585	331	185
polyester	265	410	38	448	235
Nylon 6	215	416	15	459	220
絹	—	287	90	622	230
羊毛	—	243	128	7650	240
modacryl	—	265	345	7650	27~29
polycrol	—	234	03	7650	28~33
염파비닐	180~200	287	60	7650	37~40
염파리엔	200~210	244	45	7650	42~50
防焰加工	—	310	110	7650	30~35
木유리	850~1150	—	7990	—	100

表 6-1 各種 高分子材料의 引人 發人點

材 料	引火點(C)	發火點(C)
polyethylene	341	349
polytetrafluoroethylene	—	530
polyvinylchloride	391	454
polyvinylchloride- vinylacetate	320~340	435~557
polyvinylidene chloride	532	532
poly styrene	345~360	488~496
styrene acrylonitrile 共重合體	366	454
styrene-에 타크릴酸에 린 共重合體	329	485
polymethyl methacrylate	280~300	450~462
硝酸 cellulose	141	141
醋酸 cellulose	305	475
ethyl cellulose	291	296
phenol수지 (유리섬유 laminante)	520~540	571~580
melamine수지 (〃)	475~500	623~645
polyeterse (〃)	346~399	483~488
polyurethane(polyether 硬質 form)	310	416
silicon(유리섬유 laminante)	490~527	550~564

表 6-5 各種 材料의 限界酸素濃度

材 料	$nO_2/(nO_2+nN_2) \times 100$
polyethyline	17 4~17 5
polyethyline(50% Al ₂ O ₃ 充填)	19 6
polyethyline(60% Al ₂ O ₃ 3H ₂ O 充填)	30 2
polypropylone	17 4
polyprcdylone(ashertos 充填)	20 5
難燃 polypropylone	28 2
鹽素化 polyethyethylene	21 1
polytetrafluoroethylene	95
polyvinylchloride	45~49
polyvinylalcohol	22 5
poly 弗化 vinyl	22 6
polyvinylidene chloride(saran)	60
poly 弗化 vinylidene	43 7
polysytlene	18 1
polymethylmedacrylate	17 3
acetal homo polymer	15 0
acetal 共重合體	14 8~14 9
poly carbonate	26~28
poly phenylene oxide	28~29
鹽素化 poly ether	23 2
polyethylene oxide	15 0
epoxy(普通品)	19 8
epoxy(50% Al ₂ O ₃ 充填)	25 0
epoxy(60% Al ₂ O ₃ 3H ₂ O 充填)	40 8
cotton	18~18 5
Rayon	19~19 5
vinyolin	19 5
acetate	18
polyester	20~22
nylon	22~22 5
acrylic	18~19 5
wool	24 5~25
dynel	27
polycral	28
nomex	28
kynol	34
Rhovyl	37
modacryl	27

表 6-6 各種 Polymer의 表面燃燒性(水平)

polymer	燃燒速度 (in/min)
polyethyline	0 3~1 2
poly propy lone	0 7~1 6
poly buthy lone	1 1
poly tetra fluoro ethy lone	不燃性
弗素化 ethy lone propy lone	〃
poly chlor trifluoroe thy lone	〃
鹽素化 poly ethy lone	自己消火性
poly vinylch loride	〃
poly vinylidene chloride	〃
polystyrene	0 5~2 5
styrene acrylonitrile 共重合體	0 4~1 6
ABS	1 0~2 0
poly methyl methacry late	0 6~1 6
硝酸 cellulose	速燃
醋酸 cellulose	0 5~2 0
ethyl cellulose	1 1
acetal	0 5~1 1
poly carbonate	自己消火性
poly phenylene oxide	〃
poly sulfone	〃
鹽素化 polyether	〃
silicon	〃

VII 有機高分子材料의 難燃化

1 不燃燒의 要件

物質이 燃燒할 때는 그림 7-1에서 볼 수 있는 바와 같이 分解와 燃燒의 두 가지 化學變化가 熱의 feed back에 依하여 繼續된다. 따라서 燃燒가 어렵게 되는 條件으로서는 Q₁이 可及的 커야하고, Q₂가 可及的 적으며 T₁ 및 T₂가 可及的 높고 熱과 物質의 交換이 일어나는 面積이 적어야 한다. 또한 polymer 사슬의 主體가 芳香族 또는 異節環狀系로서 水素原子가 적을 때에는 炭化가 일어나기 쉬우며, 또한 發火後에 燃燒를持續하는데 必要로 하는 最小酸素量도 主要한 要素가 된다.

物質을 타지 않도록 하는 方法은 여터 가지가 있다. 即 燃燒條件를 파괴시키므로 不燃化시키는데 이리한

表 6-7 各種 材料의 發煙性 (NBS法)

材 料	두께 (in)	比光學密度 最 高 値		透視不能 時 間(分)	
		發炎	無炎	發炎	無炎
合板(船用)	0.25	62	285	5.4	2.7
合板(屋外用)	〃	112	287	4.7	4.6
合板(屋内用)	〃	96	350	5.3	3.4
polyethylene	〃	150	470	4.0	5.5
polypropylene 毛布	0.18	110	456	1.7	2.3
鹽素化 polyethylene form	1.0	32	22	0.8	5.3
poly tetrafluoroethyl lone	0.25	55	0	11.0	NR
polyvinylchloride	0.125	525	272	0.5	2.1
〃	0.25	535	470	0.6	2.1
〃	0.25	660	300	0.8	3.9
〃(充填付入)	0.25	530	490	0.5	1.6
vinyl布	0.026	198	261	0.3	1.4
modacryl布	0.024	79	54	0.5	0.5
polystyrene	0.25	660	372	1.3	7.3
〃	0.25	470	345	1.2	4.0
polystyrene form (難燃)	0.25	260	10	0.9	NR
ABS	0.046	660	71	0.6	4.8
acryl resin	0.219	107	156	2.6	9.2
acryl resin(難燃)	0.25	480	380	1.8	3.8
poly acrylonitrile 毛布	0.3	159	319	0.6	1.5
nylon 毛布	0.3	269	320	1.8	2.8
poly carbonate	0.125	174	12	2.1	NR
phenol Resin form	1.0	5	14	NR	NR
polyester(유리強化)	0.156	395	350	1.2	4.9
polyester(유리強化 真形)	0.156	618	361	0.9	2.7
polyurethane(真質 form)	0.5	20	156	0.5	0.5
polyurethane(硬質 form)	1.0	430	117	—	—
天 真 地	0.75	660	236	0.1	0.9
羊 毛 生 地	0.024	16	60	7.3	1.2
羊 毛 毛 布	0.3	178	215	2.0	1.1

方法은 可燃性 物質의 不燃化에 技術的으로 利用되고 있다.

可燃性 物質의 不燃化 대지 難燃化에 利用되고 있는 方法을 보면 다음과 같다.

① 機械的 方法으로서 難燃剤가 熱에 依하여 融解되




그림 7-1 燃燒의 model

어 一時的으로 物質의 表面을 空氣로 부터 遮斷시키는 方法

② 難燃剤가 分解되어 不燃性 “가스”를 發生시켜서 一時的으로 物質의 表面을 空氣로 부터 遮斷시키는 方法

③ 材料表面의 難燃剤가 接觸의 作用하여 炭化를 促進시키는 方法(例를 들면 酸化 + 伸下的 酸化物)

④ 難燃剤 또는 그 分解生成物의 反応을 通して 가는 方法(例를 들면 Halogen 特有 貢献가 燃燒反應에서 放出되는 OH基의 捕捉)

⑤ 難燃剤가 例를 들면 Halogen化合物와 結合하여 相乘效果를 나타내는 경우(例를 들면 Sb₂O₃로부터 Sboc₁이 生成되어 徒徐히 SbCl₃를 放出하여 吸熱效果에 依하여 分解速度를 낮추는 경우)

以上와 같은 燃燒阻止作用을 利用하여 材料의 難燃化目的을 成し킬 수 있는데 어떤 方法을 利用하는 것이 效果의 有無 하는 問題는 對象物質의 種類 用途 및 難燃化의 程度等은 考慮하여 選擇하여야 한다.

2 難燃化 技術

1) 纖維의 難燃化加工

纖維製品을 難燃化하는 方法은 大別하여 보면 다음과 같다.

가) 化學的 方法

④ 後加工에 依한 難燃化

⑤ 原綿의 改質에 依한 難燃化

나) 物理的 方法

⑥ 難燃 또는 不燃纖維과의 組合

⑦ 其他(施工 方法)

이와 같은 方法 가운데서 後加工에 依한 難燃化方法이 가장 널리 採用되고 있는 方法인데 그 理由로서는 加工法 自體가 比較的 容易하기 때문이다. 그러나 後

加工法에 의하면一般的으로洗濯等에對한耐久性이不足하며製品의强度低下,觸感의粗硬化,粘着化,染色物의色變化耐光堅度의低下等증지않은現象이發生하기때문에一部의例를除外하고서는滿足스러운結果를얻기가어려운實情이다

可燃性纖維에難燃性纖維를混紡하거나交織하는方法에있어서는一般的으로多量의難燃性纖維를使用하여야하기때문에纖維자체의特徵損失하는경우가많아증지않은方法이라고볼수있다

2) 合成纖維 및 プラスチック의 難燃化

合成纖維의難燃化에있어서는各纖維마다構成分子와燃燒運動이다르며難燃化機構와그對策에있어서도不明確한點이 많기때문에現在로서는滿足스러운解決을보지못하고있다

合成纖維에있어서難燃化技術의進前을阻害하고있는것은合成纖維의燃燒機構가cellulose系纖維와는달리加熱火災에의하여溶融,收縮dripping,發炎燃燒(flash over)하기때문에難燃性的評價가어려우며燃燒時間,殘炎時間,炭化距離等을測定하는cellulose系纖維에격응하는評價方法으로서는適正한評價가不可能하다

合成纖維에있어서는改質에의한方法을꾀하고있다改質에의한難燃化는製造工程中에서여러가지問題및制約로인하여利用可能한難燃剤는後加工用의것에比하여極이限定되고있다그러나여러가지技術上の問題를극복하고難燃纖維가製造된다면一般的으로보아加工工程이나若用中難燃性的低下가적으며耐久性도良好할것이기때문에앞으로많이期待되고있는method이라고하겠다

改質의方法에는다음2가지方法이고려되고있다
④結合型纖維製造時에難燃性를가진monomer나polymer를結合시키는方法으로서纖維를構成하고있는成分자체가難燃性으로된다

⑤Blend型纖維製造時에難燃剤또는難燃性polymer를混合하는것

이가운데서Blend型에있어서는添加混合하는難燃剤는耐久性을考慮할때可能한限高分子화하는것이必要한데그理由로서는難燃剤가低分子인경우에는Blending現象이依한表面特性的變化에의하여物性이저하되고難燃剤의脫落等이問題가되기때문

이다

3) 難燃剤

纖維의防炎加工의歴史는오래되었으며15세紀에粘土漆喰等에依하여극장의天幕이防炎加工되었고16세紀에는硫安,磷安,硼砂等을利用한防炎加工法이英國에서特許化되었으며科學的的研究도19세紀부터始作되었다그리고第一次大戰을격으면서이方面的研究가本格化되었고化學 특히有機磷化合物이急速하게進歩되어各種의化學物이合成되기에이르렀고反應型의防炎剤가各種提供되었다한편合成纖維,「プラスチック」의發展과이의防炎難燃化的研究도이루어져서含Halogen有機磷化合物等의複雜한構造의防炎剤도合成되기에이르렀다

이와같이여러가지의防炎剤가多様하게合成製造되고있는데이러한防炎剤가특히之加工剤로서使用되기위해서는다음의特性을갖고있어야한다

- ①難燃效果가우수할것
- ②纖維의物性低下가없을것
- ③毒性이없을것
- ④耐久성이우수한것
- ⑤實用性的阻害가없을것
- ⑥觸感의變化가없을것
- ⑦色相이나견피도에변화가없을것
- ⑧吸濕性이있어야하고發粉현상이없을것
- ⑨加工時發臭毒性廢液排水에問題가없을것
- ⑩各種加工剤와의併用이可能한것
- ⑪安定性이좋은것
- ⑫安價일것

一般的으로纖維에使用되고있는難燃剤는表7-1과같다

「プラスチック」用難燃剤는反應型難燃剤와添加型難燃剤가使用되고있는데美國에있어서는添加型이67%,反應型30%의比率인데앞으로는反應型이50%程度가될것으로豫想하고있다

添加型難燃剤로서는①磷酸에스테르(Halogen을包含하지않은것),②含Halogen磷酸에스테르,③Halogen化合物等이使用되고있으며反應型難燃剤에는①비닐化合物,②酸基를가지고있는것,③水酸基를가지고있는것等이使用되고있다

表 7-1 難燃剤의 種類

含 磷 系	水溶性 aminoplast 磷酸鹽	磷酸 melamine樹脂 磷酸 치오尿樹脂 磷酸 구의니친樹脂 磷酸 구아닐尿樹脂
	含磷有機物	THPC pyrovatex CP APO, MAPO, DBPP
含 Halogen 系	含Halogen 有機物	鹽化 과라핀 PCP, MAPCP
	含Halogen 高分子	PVC, 鹽化비니리벤
含 硫 黃 系	含硫黃化合物	NH ₄ SO ₃ NH ₂ 페놀 슬犟酸
	치오尿素系	치오尿素樹脂 環狀치오尿素, methylol 化物
無 機 物	암모니왕鹽	(NH ₄) ₃ PO ₄ , (NH ₄) ₂ PO ₄ (NH ₄) ₂ CO ₃ , NH ₄ HPO ₄ 等
	無機酸	H ₃ BO ₃ , H ₃ PO ₄ 等
	알카리金屬鹽	Na ₂ B ₄ O ₇ 10H ₂ O Na ₂ SiO ₃ 5H ₂ O 等
	金屬化合物	SbCl ₃ , TiCl ₄ , BiCl ₄ SnCl ₄ , Sb ₂ O ₅ Cl ₂ 等

VIII 結 言

有機高分子 材料에 對하여 防火對策에 關連되는 몇 가지 問題點을 살펴 보았다

이 問題는 그 內容이 너무나 광범하고 問題自體가複雜하기 때문에 本 seminar에서 짧은 時間內에 檢討한다는 것은 무리였다고 생각되나 重要한 要點에 대하여

여서는 大略 살펴 보았다고 생각된다

有機材料에 대한 難燃化는 아직도 研究段階에 있으며 이 技術이 一般化될 정도로 開發된다면 火災防止에 크게 공헌되리라고 기대되는 것이다

끝으로 有機材料에 대한 防火對策으로서는 難燃材料를 必要로 하는 用途에는 難燃性의 材料를 반드시 使用하는 것이 火災防止의 簡便이라고 결론을 내리면서 끝을 맺고자 한다

〈끝〉