

火害를 입은構造物의 檢査, 診斷 및 補修対策

鄭 日 栄

(서울大学校 工科大学教授)

1. 序論

鉄筋コンクリート構造物が火災に因る損傷を受けた場合、その建物を倒すか再建するか、または補修して再使用するかの判断は、火害程度、安全性、耐久性、經濟性などによって決定される。そこで火害調査と順序は、まず肉眼で観察して比較的簡単な検査を実施し、全体的に火害を把握した後、火害を 크게受けた構造耐力上、支障がある部分に対する火害温度がどの程度であるか、どの程度水熱を受け、強度がどの程度低下しているかを推定하거나試験を実施するなどの詳細な検査を実施し、構造物の安全性を判定する方法と診断を実施して、それに応じた補修対策を記述する。

2. 火害調査 및 觀察

肉眼で観察するか簡単な器具で観察するかにより、火災範囲内の主要部材、マガジン等に対する火害状態を調査する。現場観察結果は、構造物の平面図、立面図、天井図等に記録する。主要な観察事項は以下の通り。

(1) コンクリートの亀裂、爆破及び浮き

コンクリートが受けた火害の代表的なものとして、亀裂、爆破、浮き等は火害時に生じるコンクリートの表層と深層の温度差による表層部分の熱膨張が原因となる。仮令亀裂がある場合には、微細なところでは亀裂幅が数mmに達する場合もある。火害を受けたコンクリートの亀裂、爆破、浮きに関する調査順序は、最初に亀裂が発生した位置、幅と長さ等を図面に記入する。亀裂幅の測定はcrack scaleやmicro meter等で測定する。次に火害を受けたコンクリートの爆破は、その一部が剥落する現象であり、コンクリート構造体の表面に骨材部分が剥落する程度で鉄筋まで露出する場合、またバーティカルslab等の貫通する現象が発生する場合もある。コンクリートの爆破現象が発生する場合は、その面積、深度を測定して記録する。コンクリート表面に目立つ程度の顯著な亀裂や爆破現象がある場合は、


内部に剥離性亀裂がある場合がある。この際にはハンマーでコンクリート表面を叩いて健全な部分と比較して反響音の弱さや、音の変化を確認する。

(2) 鉄筋の露出・座屈

コンクリートの爆破や破碎等により露出される主筋が複数ある場合がある。この際には、鉄筋がコンクリートとの接着性が弱まると同時に水熱を直接受け、物性が劣化する可能性がある。また熱応力により圧縮力を受ける主筋が局部座屈を起こす場合もある。各部材に対する鉄筋露出面積を測定する際に、鉄筋状態を観察する。

(3) コンクリートの着色

コンクリート表面の色調、ペースト状態を観察することで、コンクリートの水害温度や、劣化程度を概ね推定することができる。表面が火害を受けた場合、色調が桃色を帯びると、コンクリートの火害温度は高くなる。また強度や弾性が著しく低下する。図1は、コンクリートの色調と火害温度との関係を示す。



(그림 1) 加熱後コンクリートの強度와 빛깔

(4) 部材の変形、破壊

火害温度が高くなると、バーティカルslabの強度や弾性が

低下로 因하여 主筋이 降伏하고 变形을 일으켜서 휨 破壞을 誘起하게 된다. 또한 热膨張에 의한 보의 밀여나옴이 生기면 기둥에 剪斷破壞을 일으킨다. 이와같은 部材의 变形이나 破壞는 火害가운데서도 가장 重大視되기 때문에 特히 注意하여 觀察하여야 한다. 이와같은 簡單한 推定方法은 여러가지 有力한 資料를 얻을수 있으며, 다음에 記述할 詳細한 檢查를 施行하는데 있어서 대단히 重要的参考資料가 될것으로 思料된다.

3. 火害의 詳細한 推定

3.1 火災荷重의 算出

火災 継続時間, 受熱溫度의 推定에 參考가 되기 때문에 建物管理者와 使用者에서 火災에 関한 情報를 얻어야 된다. 實際로 可燃物量은 可燃物의 癸熱量으로 바꾸어지기 때문에, 이것을 바탕으로 한 Fire load를 생각하여야 한다. 材料의 癸熱量은 種類에 따라 다르며, 木質系材料에서는 4,000~4,500 Kcal/kg程度, Polyethelen 等의 Plastic材料나, Gasoline等에서 基準材料로서, 木材를 對象으로하여 各種 可燃物量을 이것과 같은 癸熱量인 木材의 重量으로 나타내고 単位 바닥面積의 等価 木材重量을 火災荷重으로하여 다음式에서 算定한다.

$$w : \sum (G_i \cdot H_i) / H_o \cdot A$$

다면 w : 火災荷重 (kg/m^2)

G_i : 可燃重量 (kg)

H_i : 可燃物의 単位 癸熱量 (kcal/kg)

H_o : 木材의 単位 癸熱量 (kcal/kg)

約 4,500kcal/kg

A : 火災区劃의 바닥面積 (m^2)

可燃物에는 바닥材料, 마감材料等 設計時에 決定되는 固定可燃物과 家具, 書類等의 積載可燃物이 있기 때문에 算出하는데 대단히 困難한 境遇가 있다. 기둥, 보의 立面 및 天障伏圖에 亀袋, 爆袋, 座屈等의 狀態를 길이, 幅, 面積別로 測定記錄하며, 場所別로 水害程度를 3~4 等級으로 나누어 記号로서 記錄하여 둔다.

3.2 水害溫度 推定


水害溫度의 推定은 콘크리트의 各種 分析을 하므로서 얻을수 있지만 같은 建物内에 있는 金屬材料, 유리, 石膏 Board等의 마감材料의 溶融狀態에서도 間接的으로 推定 할 수 있다. 그러나 한가지 材料만으로 水害溫度를 推定하는 것은 危險스러운 일이다.

3.3 콘크리트에서의 推定

(1) 中性化 깊이

콘크리트의 中性化 깊이는 몰탈이나 Plaster 等 마감材의 두께나 品質에 따라서 크게 左右되므로 中性化的 값은


가지고 水害溫度를 正確히 推定한다는 것은 힘든 일이겠으나, 定性的으로 알수는 있으며, 다음과 같은 化學反應에서의 推定은 可能하다. 無水 알콜溶液을 使用하여 赤色이 물들지 않은 部分(CaO의 存在)와 물드는 部分(CaCO₃의 存在)를 調査하여 적어도 赤色이 물드는 部分은 적어도 500°C 以下인것을 推定할 수 있다.



또한 훼늘푸다렌에 의한 發色은 콘크리트속에水分이 包含되지 않은 境遇에는 發色하기 힘들지만, 普通 水災現場에서는 消火하기 위하여 注水하기 때문에 冷却後에도 空氣中의水分 또는 注水로 因하여 吸水하고 있기 때문에 中性化 調査에는 問題視되지 않는다. 火災를 입은 콘크리트의 中性化를 調査하는 것은 火害度를 알기 위하는 것이 目的이므로 그 建物을 세워서 一定한 期間이 經過하므로 생긴 自然風化에 의한 中性化 깊이를 알아야 할必要가 있다. 따라서 火災를 입지않은 部分 또는 比較的火害程度가 적은部分의 콘크리트를 찾어내어서, 이를 가운데 数個所를 對象으로 中性化 깊이를 測定할 必要가 있다. 被害部分의 콘크리트의 core를 따내어서 斷面에 훼늘푸다렌의 에틸 알콜溶液 1%를 敷布하여 재빨리 着色되는 部分의 깊이를 測定하되 한 部材에 對하여 上, 中下部等 적어도 4面 数個所를 測定하면 좋다.

(2) 炭酸까스量


中性化한 部分은, 火災에 의하여 加熱되어 CO₂가 放出되지 않는限, 普通 몰탈에 對해서는 15%程度의 CO₂量이 存在하게 된다. 中性化된 部分의 CO₂量을 定量 分析하여, CaCO₃가 加熱로 因하여 CO₂를 放出하였는지에 与否에 따라 火害溫度가 推定되는데, 몰탈에 對하여 15%以下이면 火害를 입은것이 되고, 全혀 CO₂가 없으면 다음式에 따라서 적어도 825°C 인 火害溫度를 받은것이 된다.



炭酸ガス의 分析은 (1)에서 中性化 깊이를 測定한 같은 場所에서 훼늘푸다렌溶液이 작용되지 않은 部分을 炭酸ガス測定試料로서 採取하여 비닐 봉지에 넣어 分析에 使用될때까지 密封하여 두었다가 分析時に 60~120mesh에 粉碎하여 使用한다. (이때 자갈部分은 除去하고 시멘트와 모래만으로 分析하고 미리 酸化カルシウム量을 定量하여, 시멘트量을 算出하여 둔다.) 炭酸ガス量의 定量方法은 (그림 2)에 表示된 定量裝置에 의하여 施行한다. 미리 重量을 測定하여둔 가리球(C)를 氣密히 接続한 後에 分解フ라스크(A)를 使用하여 試料 約 1gr를 正確히 넣고 鏡은 물 25~40cc를 添加하여 試料를 젓하는 同時に 푸라

스크壁에 붙은 試料를 떨어뜨린다. 다음에 콕크 (S) 를 열어 (h), (g) 를 닫아고点滴노파 (f) 속에 15~25cc 인 盐酸(1:1) 를 넣은 후, 操心스럽게 콕크(g) 를 사용 하여 盐酸을 흘려내린后, 곧 콕크 (S) 를 닫는다. 잠시后 콕크(h) 를 열면 (A) 속이多少 減压되어 球状의 노파(C) 의 아래部分에서 거품이 나온다. 이런 現象이 緩慢하게 될 때 装置 앞部分에서 천천히 吸引을 한다. 1~2分 後에 操心스럽게 콕크(S) 를 열고 全裝置를 通하여 碳酸까스를 包含하지 않은 空氣를 通過시키는데, 다만 그 速度가 가리球를 1秒間에 約 2個의 거품을 生成할 수 있는 程度로 한다. 이와같이 하여 約 2ℓ以上의 空氣를 通過시킨 後吸引을 中止하고 콕크 (S) 및 (h) 를 닫고, 가리球를 풀어서 그両端을 유리봉이 붙은 고무管으로 막고 데지개이터(Desiccator) 속에 30分間 放置한 後에 測定한다. (가리球에는 水酸化카리움溶液 1:1인 適量을 넣는다)

$$CO_2 (\%) = \frac{\text{增量 (gr)}}{\text{試料 (gr)}} \times 100$$




(그림 2) 碳酸ガス定量装置

(3) 碳酸까스 再吸收量



實驗의 으로 1:2 시멘트 물탈을 各溫度에서 加熱燒成하여 얻은 結果를 利用하는 것이다. 이것은 다음에 表示된 過程을 걸쳐서 $CaCO_3$ 가 되는 것을 利用하는 것으로서, 火害溫度의 推定이 可能하다.

500~580°C




가 데고 다시 되고

825°C




를 거쳐서



實驗結果에서 얻은 加熱溫度와 CO_2 再吸收量과의 関係는 (그림 3)과 같고, 거의 直線의이다. 그리고 (표 1) 은 4件의 火災事例를 調査한 結果를 나타낸 것으로서, 事例①은 地下2層、地上7層이며 火災源은 地下1層、事例②은 建築中에 일어난 火災로서 断熱材 「포리스티렌」이 燃燒하였고, 콘크리트 거푸집이若干 燃失하였다. 事例③은 地下3層、地上8層으로서 火災源은 1層附近으로서 5層까지 燃失하였다. 火災 繼續時間은 約 4時間으로

서 4層이 特히 火害를 크게 입었다. 또한 이 建物은 事例⑦과 事例⑧과는 달리 鐵骨鉄筋コンクリ트造로서 增築을 하기 위하여 4期로 나누어 施工되었다. 事例⑨은 地下1層, 地上1層인 製品倉庫로서 約 7時間 延焼되었고 貯蔵된 可燃物인 発泡 포리에지렌, 나이론等이 燃失되었다. 碳酸까스 再吸收量 測定試料는 (2)인 境遇와 같이 試料를 採取하였다. 碳酸까스 再吸收量의 測定은 훼늘푸타렌溶液으로서 着色되지 않은 部分에 對하여 施行되었다.



(그림 3) 加熱溫度와 碳酸ガス 再吸收量

(표 1) 火害를 입은 RC建物의 調査結果와 推定受熱溫의 一例

火災事例	試料番号	中性化 깊이 (mm)	碳酸까스 量 (%)	碳酸까스 再吸收量 (%)	碳酸까스 再吸收量에서 의 推定受熱 溫度 (°C)
(一)	1	5	1.0	8.6	700
	2	15	2.4	11.3	850
	3	15	5.4	10.9	830
	4	5	6.2	7.3	680
	5	25	4.2	13.4	930
	6	25	1.3	12.9	900
(二)	7	17	0.2	13.1	910
	8	10	1.7	10.0	780
	9	3	0.5	9.5	770
	10	10	0.3	9.8	780
	11	4	0.6	9.5	770
(三)	12	1	9.8	8.0	700
	13	5	0.7	7.1	670
	14	10	9.7	7.6	690
	15	10	4.0	11.6	850
	16	50	0.3	13.6	900
	17	3	12.8	8.9	750
	18	14	3.96	7.4	670
(四)	19	80	0.55	12.8	900
	20	40	12.49	0.15	550
	21	80	0.24	11.2	830
	22	48	0.96	12.7	900


試料表面에서 5~10mm 간격마다의試料를取하여炭酸ガス量 및 炭酸ガス再吸收量의分析을 할必要가 있다. 이것은火害コンクリ트의表面에서 몇cm깊이가 몇°C로 되었는지를觀察하여 둘必要가 있다. 特히 鉄筋附近까지中性化되어있을境遇에는 鉄筋이 몇度로 되어있었는지를推定할必要가 있기때문이다. 炭酸까스의再吸收은施行하는境遇, 上記表面에서의 깊이별로試料를提供한다. 再吸收시키는境遇, 化学反応을 일으키게되므로反応速度는濃度 또는 温度等에 의하여相異하다. 時間의in余裕가 없는境遇에는 35~40°C인炭酸까스속에서促進시키는方法을取한다.

(4) X線回析

火災를입은コンクリ트를X線回析하여火害溫度를推定하는方法이다. Ca(OH)_2 및 CaCO_3 의存在로서定性的으로溫度를推定할수있으나, Ca(OH)_2 , CaCO_3 가定量적으로나타나지않으므로明確하게把握하기는 어렵다. 그러나石膏Board의境遇에는有利하다.

(5) 示差熱天秤分析

コンクリ트를加熱하면約100°C에서는自由水, 約500°C에서는結晶水, 約800°C에서는 CO_2 를各各放出한다. 이와같은變化는示差熱天秤分析에의하여重量減少, 吸熱 또는 発熱反応으로定性및定量의in調査를할수있다.



(그림 4) 温度別加熱試料의 示差熱天秤分析結果

(그림 4)는 1:2 시멘트 몰탈을 600~1,000°C의各溫度別로燒成한것을試料로하여示差熱天秤分析을하여얻은結果를나타낸示差熱曲線(DTA曲線)과熱重量曲線(TGA曲線)을表示한것이다. 実際로火害를입은コンクリ트를示差熱天秤分析을하고그結果를(그림4)에서의資料와比較検討하면그コンクリ트의火害溫度를推定할수있다.

3.4 콘크리트以外의材料에서의推定

콘크리트以外의材料를마감에使用되는石膏Board,石綿Slate, 펠프시멘트板等의熱分解나, 유리, 金屬類의溶融狀態를推定하는데利用된다. 木材의境遇에는着火溫度가260°C附近이므로 눈으로觀察할수있으나,石膏Board의境遇에는X線回析, 示差熱分析으로石膏의形態를調查하면된다. 石膏Slate의境遇에는種類에따라다르지만石綿Slate가운데서石綿은600°C에서熱分解하므로極度로強度가低下된다. 시멘트의境遇는콘크리트의境遇와같다. 또한火害를입은것과입지않은것의熱伸縮을測定하여도定性的으로予想된다. 金屬, 유리等의境遇에는그種類, 두께等에따른溶融狀態나溶融溫度가다르므로推定할수있다.

- 1) 木材…260°C에서着火(마감材, 家具, 建具等)
- 2) 유리…600°C附近에서溶融(窓, 샌데리아, 食器等)
- 3) 鉛……327°C에서溶融(프우스, 남쁨部分)
- 4) 亜鉛…419°C에서溶融(亜鉛鐵板等 백기)
- 5) 알미늄…659°C에서溶融(食器, 炒시, 도아等)
- 6) 銅……1083°C에서溶融(電線, 장식물)
- 7) 鉄……1535°C에서溶融(duct鐵板, 도아, 끝等)


4. 耐力診斷法

4.1 材料試驗

材料試驗에는Schmidt hammer, 超音波試驗器를使用하여現場에서簡單하게施行하는非破壞試驗과コンクリ트core等供試體를따내어서, 이것을實驗室에서試驗하는方法이다. 콘크리트의壓縮強度를가장簡單하게알수있는方法으로Schmidt hammer를콘크리트表面을打擊하여反撓硬度를求하고, 미리求하여두었던反撓硬度와壓縮強度와의關係에서打擊한콘크리트의強度를推定할수있다. 콘크리트表面狀態는反撓硬度測定值에크게影響을준다. 火害를입은콘크리트는表面劣化가顯著하므로特히注意하여야한다. 몰탈이나plaster等마감은完全히除去되고龜裂이나,浮刻된部分이나,爆裂面, 기둥이나보의隅角部等의打擊을避하고,平滑한平面部를골은다. 測定面은잘갈고碎粉을去除한다.

超音波試驗은小形이며可搬式試驗器로서開発되어現場에서簡單히施行하게된다. 이方法은콘크리트속에伝播된超音波펄스速度를測定하고그값에서強度,彈性, 龜裂, 其他欠陷의有無等을調查하는것이다. 이方法에는彈性係數를推定하는것은比較的簡單하지만超音波펄스速度가, 콘크리트의配合, 材令, 骨材의種類나, 크기等에影響되므로強度推定은 대단히複雜하다. 強度推定을하기위해서는콘크리트core에의한破壞試驗과의比較data가必要하게된다. 比較試驗을하지않

고 強度를 推定하는 方法으로는 Schmidt hammer 試験과 超音波試験의 結果를 組合하여 推定하는 方法이 提案되고 있다. 非破壊試験에 의한 推定值을 絶對視하는 것은 避할일이다. 重点的으로는 콘크리트 core를 採取하여 強度試験을 하는 것이 좋다. 그러나 非破壊試験을 火害를 입은 部分과 입지 않은 部分에 關하여 施行하고, 両者の 結果를 比較하면 定性的으로 火害度를 알 수 있다. 鉄筋의 強度는 加熱后 거의 回復되며 때문에 콘크리트와 같은 材料試験을 할 必要는 없으나, 必要한 境遇에는 切取하여 引張試験을 하면 된다. 그리고 콘크리트 強度는 500°C에서 約 20%程度라는 報告가 있으며 火災事例의 境遇, 火害가 甚한 場所에서는 普通 1/6~1/2程度로 低下하고 있다.



(그림 5) SS41 鉄筋의 加熱後의 強度


鉄筋強度는 앞서서도 言及하였듯이 加熱後 低下된다는 것은 SS41을 例로 들어본(그림 5)에서와 같이 冷却後에는 거의 強度의 低下를 볼 수 없다는 것을 알 수 있다.

4 : 2 載荷試験


載荷試験은 바닥 슬립이나, 보의 鉛直荷重에 対한 耐力を 調査하는 第1方法으로는 시멘트 포대나, 보래 포대等을 使用하여 設計 長期荷重의 分布狀態에 따라서 4時間 載荷하였을 때의 最大처짐과 荷重除去 1時間后的 残留처짐을 求한다. 다음 第2方法은 (그림 6)에 表示한 바와 같이 보 中央部에 oil Jack를 使用하여 設計 積載荷重의 2倍를 載荷하는데, 予定荷重에 到達하면 곧 荷重을 降低시키고 中央部의 最大처짐과 残留처짐을 載荷 또는 除載後 곧 1/100mm dial gage로서 測定한다. 残留처짐率은 前者의 경우에는 15%, 后者의 경우는 10%를 超過할 경우에는 그 部材를 補強할 必要가 있다.

$$\text{残留처짐率} = \frac{\text{残留처짐}}{\text{最大처짐}} \times 100 (\%)$$

載荷方法은 (그림 6)에서와 같이 윗層의 보가 破壞를 받고 있는 경우에는 Jack의 反力を 윗層 보 中央部에 결될 수 없기 때문에 (그림 6)와 같은 加力方法을 採択하면 된다. 그結果 火害가 顯著한 部分에서는 残留처짐이 10~15%, 境遇에 따라서는 20%를 넘을 때도 있다. 水平荷重의 경우에는 構造物 全体를 加力하는 方法과 큰 構造物의 一部를 切断하여, 元 構造物을 反力으로 水平力を 加하는 (그림 7)과 같은 試験方法이 있다.



(그림 6) 보載荷試験



(그림 7) 水平加力試験例

5. 総合 判定法

觀察에 의한 火害調査, 火害溫度 推定 및 非破壊試験等을 施行한 結果를 檢討하고, 重要한 곳에서는 콘크리트 core, 鉄筋의 強度試験 및 載荷試験을 한다. 그리고 以上的 資料를 総合하여 各部材나 構造物 全体의 火害度를 判定한다. 이와 같은 火害度에 따라 補修方法을 選定하거

나, 재건하는措置를決定하게된다. (표2)는 火害度等級을 나타낸것이다.一般的으로火害度가 4級程度의部材가構造物全体에 많은경우에는補修再使用은安全性이나經濟性이라는点에서問題가있으며,建物을 헐게되는경우도많다. 그러나地層또는1層이火害를입고그以上層이健全한경우에는헐어서再建한다는것은不經濟的이다.多小工事費가높게들어도,充分히補修하면全体의으로는經濟的이다.総合적으로火害度를判定하기위하여서는다음과같은資料를作成하여두면된다.

(표2) 鉄筋콘크리트構造의火害度級別

火害度	1級	2級	3級	4級
기동	plaster 또는 마감이조금剝落된경우에부수는점이나거스름과煙氣가부착	plaster 또는 마감이比較的 많이損失, 콘크리트表面이広範圍하게micro crack이 있다. 콘크리트는桃色 또는淡黃色,爆裂은적다	plaster 또는 마감이大部分剝落, 콘크리트表面은淡黃色, 鉄筋이露出된부분의爆裂은1개	鉄筋의重要部分이露出되는広範圍한爆裂. 鉄筋의座屈은1個以上 가동의變形
바닥슬래브	天障의被害은広範明하지만, 몇개의panel이存在中空바닥의被害은적으나鉄筋콘크리트Rib는煙氣 또는거슬음의부착을除去하면된다.爆裂은적다	中空바닥의被害은크다. 鉄筋콘크리트Rib는爆裂로작은부분에서鉄筋이露出, 콘크리트는全体에烟氣 또는거스름이附着鉄筋은콘크리트의slab는鉄筋積의約10%이下가爆裂로露出모든鉄筋은콘크리트에附着	鉄筋콘크리트Rib는広範明하게爆裂하고있으나, 鉄筋은一般的으로콘크리트에附着, 鉄筋콘크리트slab는鉄筋面積의約10%以上이爆裂로露出, 콘크리트는烟氣 또는거슬음으로덮여있고桃色이며,重大한처짐이없는경우	鉄筋콘크리트Rib 및鉄筋콘크리트slab의大部分이鉄筋과콘크리트가剝落,처짐이큰경우
보	거슬음또는烟氣가附着爆裂은적다.鉄筋의露出은거의없다.	主筋을露出시키는隅角부에沿하여큰爆裂(隅角부의鉄筋의外表면)表面의micro crack, 下부의被覆콘크리트를두들기면속이빈소리가난다. 콘크리트의색은黑色또는桃色	鉄筋을露出시키는下부 또는側面에큰爆裂(鉄筋은一概으로健全)主筋周囲의約50%가露出主筋의座屈은1개콘크리트색같은淡黃色,數mm幅의龜裂이있다.重大한처짐은없다.	實質上모두가下부 또는側面에큰爆裂(鉄筋은一概으로健全)主筋周囲의約50%가露出主筋의座屈은1개콘크리트색같은淡黃色,數mm幅의龜裂이있고,數個의主筋이座屈콘크리트는淡黃色또는灰色
处置(기동·바닥·보)	化粧, 마감	콘크리트의補修	보다詳細한周查가필요하거나4級인再級別	移建 또는再建, 또는콘크리트와鉄筋에의한補強

1) 기동 보등의 亀裂, 爆裂状態를 等級別로 明記한 図面으로된 資料를 作成하여 火害建物의 火害程度를 場所別 部位別로 한눈에 볼수있게 平面図에 整理하여 資料로서 作成하여 둔다.

2) duct, 内装材、貯藏物의 溶融, 燃燒状態에서 火害度를 等級別로 나누어서 資料로서 作成하여 둔다.

3) Schmidt hammer에 의한 強度를 等級別로 나누어 둔다.


4) 中性化, CO₂量, CO₂再吸收量, X線, 示差熱等에의한 火害温度를 推定하고 場所別, 部位別에 따른 火害温度를 한눈으로 볼수 있게 資料를 整理하여 둔다.

5) 觀察에 의하여 火害度가 눈에 뛰게 甚한 場所, 部


位를 明記하여 둔다. 等 資料를 総合的으로 檢討하여 建物의 耐力上 危險하다고 推定되는 場所, 部位 또는 安全性을 確認하기 위하여 必要하다고 생각될때에는 core, 鉄筋等에 對하여 強度試驗을 하거나, 載荷試驗을 하여 設計強度, 安全率, 耐久性等을 檢討한다. 그 結果, 补修하거나 再建하는가를 決定하면 된다.

6. 补修 対策

补修는 火害度에 따라 새로운 콘크리트에 의한 被覆이나, 鉄筋과 콘크리트에 의한 補強을 하는 方法이 있다. 먼저 亀裂이나 爆裂이 比較的 적은 境遇에는 콘크리트를 主筋과 補強筋의 表面까지 파내어서 Shut concrete 또는 새롭히 거푸집을 대여서 새로운 콘크리트를 打設한다. 亀裂이나 爆裂이 커서 콘크리트 被覆 全体가 火害를 받았을때에는 콘크리트 被覆 콘크리트를 完全히 파내여 새로운 콘크리트를 打設한다. 콘크리트를 파낼때 鉄筋을直接 打擊하므로서 鉄筋을 損傷시키거나,健全한 콘크리트部分과의 附着을 損傷시켜서는 不된다. 打設하는 콘크리트는 輕量콘크리트를 使用하여 固定荷重을 輕減시키며 積載荷重에 對하여 보다 安全하게 하는 效果가 있다.



(그림8) 火害를 입은 기동의 補強



(그림9) 火害를 입은 보의 補強

콘크리트의 火害가 깊은곳까지 미치거나, 보 및 바닥 slab에 큰 처짐이나, "휩被壞를 보이며, 熱応力에 의한 主筋의座屈이 커서 보를 밀어내므로서, 기둥에剪斷破壞를 일

(20페이지에 繼續)