


管理職을 爲한 시멘트知識

金 東 淳

〈東洋セメント(株)生産管理部次長〉

目 次

- I. 序 論
- II. 시멘트의 定義
- III. 시멘트의 製造
- IV. 시멘트의 品質과 規格
- V. 시멘트의 特性
- VI. 시멘트 種類別 用途
- VII. 結 論



I. 序 論

포틀랜드 시멘트는 建設部門의 基礎材料로서 國家經濟發展에 따라 그 需要도 크게 伸張되어 온 바 1980년도 世界 시멘트 生產量은 8억 4천만톤에 達하고 있다.

韓國의 시멘트 工業도 經濟發展에 따른 高度成長에 힘입어 시멘트의 生產能力이 비약적으로 增大돼 81年度 시멘트 生產能力이 2천3백만톤을 웃돌고 있다.

그러나 1974년과 1979년의 두차례 energy 파동은 國內外에 景氣沈滯를 가져왔으며 시멘트의 需要減少는 energy 費用의 양등과 더불어 시멘트產業에 深刻한 經營壓迫을 주는 要因이 되고 있음은 周知의 事實이다.

시멘트 業界는 이려한 惡條件 下에서도 國際競爭力 提高를 為해 燒成用 燃料의 脱石油化政策을 果敢히 推進, 他業界보다 먼저 短時間內에 石炭轉換을 이룩하여 이를 바탕으로 內需物量 不振에 따른 剩餘物量을 輸出로 돌리고 있

으나 輸出市場의 競爭激化 등 輸出與件이 점점 어려워지고 있는局面이다.

더우기 오늘날의 시멘트市場은 建設工事의 多樣化로 特殊化 내지 初現代化되어, 使用되고 있는 시멘트도 一般的인 보통 포틀랜드 시멘트로는 機能的으로 不充分해서 工事性格에 맞는 特殊한 性能을 가진 시멘트가 要求되고 있다.


이러한 限定된 特殊性은 限定된 生產量을 갖게되어 시멘트工業 本來의 大量生產에 의한 經濟性이 없어져 凡用性의 보통 포틀랜드 시멘트에 비해 價格이 비싸며 流通面에서도 普遍性이 적고 需給도 圓滑치 못하게 되는 短點으로 翳한다.

이와 같은 諸般與件에 能動的으로 對處하기 위해서는 시멘트業界 從事者の 경우 시멘트에 관한 限 一般的인 知識 정도는 지닐 必要가 있다고 料되어 시멘트의 常識的인 面을 重點으로 記述코자 한다.

II. 시멘트의 定義

시멘트의 語源은 羅典語로서 “切石”이나 “大理石碎石”을 意味하여 왔던 것이나 19세기 후반부터 他物質과 結合하는 것이란 語義로 使用되어 왔다.

그렇게 보면, 古代 이집트에서 피라밋의 石塊結合에 使用되었던 石膏나 Greece 및 Rome 時代의 建築物에 使用되었던 石灰와 火山灰(poZZolan)의 混合物도 一種의 天然 cement 라 할 수



〈그림-1〉 各種 시멘트 凝結時間의 一例

있겠다.

現在 널리 사용되고 있는 cement는 19세기 초에 英國의 煉瓦職工 J. Aspdin의 發明에 의한 것이며當時 많이 사용되고 있었던 portland石材와 色相이 비슷한데서 由來되어 portland cement라고 부르게 되었다.


우리들이一般的으로 cement라고 부르고 있는 것은 正確히 portland cement中의 1種普通 포틀랜드 시멘트이다.

포틀랜드 시멘트에는 이외에 早強 및 中庸熱 시멘트와 白色 포틀랜드 시멘트가 있다. 〈그림-1〉과 같이 早強 portland cement는 보통 포틀랜드 시멘트보다 약 절반정도의 養生時間에서 같은 強度가 發生한다고 생각하면 틀림없으며 工事を 急히 할 때에 使用한다.

시멘트는 응고할 때에 물과 化合하여 發熱되며 dam 등의 콘크리트에서는 内部에서 發生한 熱이 外部로 發散하지 못하고 温度가 上昇되어 팽창함으로써 破壞되는 수가 있기 때문에 물과 化合(水和)할 때 發熱量(水和熱)이 적은 cement가 必要하게 된다.

그래서 dam用으로는 中庸熱 포틀랜드 시멘트를 使用하고 白色 포틀랜드는 주로 建築物의 内外裝用으로 使用되고 있다.

우리나라에서도 포틀랜드 시멘트 외에 高爐



各種 시멘트 壓縮強度 一例


슬래그 Fly-Ash, 실리카質 混合材를 混合한 所謂 고로슬래그 시멘트, Fly-Ash 시멘트, 포틀랜드 포조란시멘트(portland pozzolan cement)라고 하는 混合시멘트가 規格化되어 있다.

이와 같은 混合材는 그自身만으로는 응고하지 않으나 시멘트가 水和할 때 같이 化合하여 強度가 發生하는 것이 特徵이며 보통 시멘트보다 價格이 저렴할 뿐 아니라 使用目的에 따라서 보통 시멘트보다 우수한 경우도 있다.

III. 시멘트의 製造

시멘트 製造工程은 크게 乾式法과 濕式法으로 區分되는데 이를 製造法은 原料工程上 原料를 乾燥한 後 微粉碎하는 것과 原料를 注水하여 slurry 狀態로 微粉碎하는 것에 差異가 있다.

現在 우리나라에 設置된 플랜트는 全部 乾式法이다. 〈그림-2〉에 表示된대로 製造工程을 說明하면 먼저 原料工程에서는 石灰質原料, 粘土質原料, 硅酸質原料 및 酸化鐵原料를 乾燥하여 調合하게 되며 다음에粉碎機에서 粉末狀態로 微粉碎한 後 空氣混合裝置로 보내져 原料配合 편차를 縮小시키는데, 最近에는 原料粉末의 成分組成을 均勻화하기 위하여 On-Line 형광X-



〈그림-2〉 工程概要

Ray 分析裝置와 computer 를 結合함으로써 原料調合의 精度向上을 도모하는 例가 많다.

燒成工程은 Rotary kiln에 依해 行해지며 燒成爐에 供給된 原料는 B.C oil이나 石炭을 燃燒시킴으로써 1,400~1,500°C에서 燃燒되어 크링카鑛物이 產出되게 된다.

여기서 燃燒熱量의 節減과 生產能力을 높이기 為해 1960 年代 부터 回轉가마의 排gas 出口側에 豫熱機(Suspension Preheater 일명 SP) 라 부름. 싸이크론型의 热交換機를 數段直 병

렬로 設置)를 附着, 高溫의 排gas 를 利用하여 供給原料의 30~40%를 假燒(CaCO_3 을 CaO 로의 脱炭酸反應狀態)시킴으로써 生產能力을 비약적으로 增大케 되었으며 또한 1970 年代에는 SP 部에 別途 燃燒爐를 設置, 脱炭酸率을 더욱 向上시켜 燃燒能力을大幅的으로 增大한 新 燃燒工法인 NSP 方式이 開發되었다.

燒成爐에서 나온 크링카(半製品)는 冷却機에서 急冷시킨 後 사멘트粉碎機에 보내져 크링카 鑛物에 3~4%의 石膏를 添加하여 微粉碎

<表-1>

화학성분

항 목	종 류		1 종		2 종		3 종	
	A 급	B 급	A 급	B 급	A 급	B 급	A 급	B 급
실리커(SiO_2) (%)					21.0 이상	21.0 이상		
산화 알루미늄(Al_2O_3) (%)					6.0 이하	6.0 이하		
산화 제이철(Fe_2O_3) (%)					6.0 이하	6.0 이하		
산화 마그네슘(MgO) (%)	6.0 이하	5.0 이하	6.0 이하	5.0 이하	6.0 이하	6.0 이하	6.0 이하	6.0 이하
삼산화황(SO_3)								
3 CaO Al_2O_3 가 8% 이하일 때 (%)	3.0 이하	3.0 이하	3.0 이하	3.0 이하	3.5 이하	3.5 이하		
3 CaO Al_2O_3 가 8%를 초과할 때	3.5 이하	3.5 이하			4.5 이하	4.5 이하		
강열 감량(%)	3.0 이하	3.0 이하	3.0 이하	3.0 이하				
알루민산 3석회($3\text{CaO Al}_2\text{O}_3$) (%)					8.0 이하	8.0 이하	15 이하	15 이하
규산 3석회의 알루민산 3석회 ⁽¹⁾ 의 합계(%)					58 이하	58 이하		

물리성능

항 목	종 류		1 종		2 종		3 종	
	A 급	B 급	A 급	B 급	A 급	B 급	A 급	B 급
분말도 ⁽¹⁾	비 표면적 Blam (cm^2/g) 표준체 88 μ 의 잔분(%)	2800 이상 10 이하	2600 이상 10 이하	2800 이상 10 이하	2600 이상 10 이하	— —	— —	— —
안정도	오오토클레이브 팽창도(%)	0.8 이하	0.8 이하	0.8 이하	0.8 이하	0.8 이하	0.8 이하	0.8 이하
응결시간	질모어 시험	초 결(분) 종 결(시간)	60 이상 10 이하	60 이상 10 이하	60 이상 10 이하	60 이상 10 이하	60 이상 10 이하	60 이상 10 이하
	비아커 시험	초 결(분) 종 결(시간)	45 이상 8 이하	60 이상 8 이하	60 이상 8 이하	45 이상 8 이하	60 이상 8 이하	60 이상 8 이하
수화열	7 일(cal/g) 28 일(cal/g)				70 이하 80 이하	70 이하 80 이하		
압축강도 (kgf/cm ²) ⁽²⁾⁽³⁾	1 일						125 이상	102 이상
	3 일	127 이상	120 이상	105 이상	105 이상		245 이상	197 이상
	7 일	197 이상	185 이상	175 이상	175 이상			
	28 일	281 이상	260 이상	281 이상	245 이상			

한後出荷하게 된다.

IV. 시멘트의品質과規格

〈表-1〉〈表-2〉은 시멘트品質의 韓國工業規格(KS)과 世界主要國規格을 表示한 것으로 現在 KS에는 포틀랜드시멘트 4種類와 混合시멘트 3種類가 規程되어 있다.

1981年 8月 18日 KS 規格 改定에서는 에너지節約과 廉資源活用이라는 國家的인 견지에서 보통 포틀랜드시멘트에 5%範圍內의 슬래그 포조란 플라이애쉬 같은 添加劑를 混合할 수 있게 品質規格을 變更하였다.

V. 시멘트의特性

〈表-2〉

世界主要國規格(美國, 英國)

(보통포틀랜드시멘트)

ITEM	UNIT	ASTM C 150·70	BS 12·1978
CHEMICAL COMPOSITION			
SiO ₂	%		
Al ₂ O ₃	%		
Fe ₂ O ₃	%		
CaO	%		
MgO	%	< 6.0	< 4.0
SO ₃	%	< 3.0 < 3.5 (C ₃ A ≤ 8). (C ₃ A > 8)	< 2.5 < 3.0 (C ₃ A ≤ 5)(C ₃ A > 5)
Loss on Ignition	%	< 3.0	< 3.0
Insoluble residue	%	< 0.75	< 1.5
Lime saturation factor	%		0.66 - 1.02
Alumina -Iron ratio	%		> 0.66
Alkalies	%	< 0.6 Na ₂ O + 0.658 K ₂ O	
PHYSICAL PROPERTIES			
Fineness, specific surface			
Blaine	cm ² /g	> 2800	
Lea - Nurse	cm ² /g		> 2250
Soundness			
Autoclave expansion	%	< 0.80	
Le - Chatelier	mm		< 10
Time of setting			
Gillmore test			
Initial set	hr - min	> 60 min	
Final set	hr - min	< 10 hrs	
Vicat test			
Initial set	hr - min		> 45 min
Final set	hr - min		< 10 hrs
Compressive strength			
3 days	N/mm ²	> 12.4	> 13
7 days	N/mm ²	> 19.3	
28 days	N/mm ²	27.6	> 29

註 ASTM : American Society for Testing and Materials 약자 미국규격

BS : British Standards 약자 영국규격

1. 시멘트의 物理的 性質

灰色粉末의 시멘트를 손에 쥐어 손가락으로 문지르면 촉감을 느끼고 입에 넣어도 거치른程度일 뿐 無味乾燥한 物質이나 시멘트에 물을加하면硬固하여 지는 것을 알 수 있다.

그래서 시멘트에 물을 加하여 混練한 後 放置하면 2~3時間에 凝固하지만 칼(knife)로서 쉽게 切斷할 수 있다.

이러한 狀態를 시멘트가 凝結하였다고 한다.

시멘트에 물을 넣어混練한 다음 끓게 된 것을 거푸집에 流込시켜放置하면 곧凝固하고硬固해지는性質을水硬性이라고 한다.

시멘트와恰似한 것으로石灰가 있으나 보통의消石灰는물을加하여도硬固하지 않고空氣中의炭酸gas(CO_2)와化合하여炭酸石灰로될 때硬化하는데 이런性質을氣硬性이라고 한다.

그러나 이化學反應은常溫에서는 매우 늦고 시멘트와 같이 널리使用되지 않고 있다.

시멘트는一種의 풀이라 할 수 있으며 풀로서物體를附着할 때 풀의層을 두껍게 하는 것은損害이다. 시멘트 풀의 경우도單獨으로建設工事에 使用되는 것이 아니고 자갈, 모래와같이混合하여쓰이며자갈, 모래와 시멘트를混合하여硬화한것이 바로콘크리트(Concrete)이다. 모래와 시멘트를混合물을加하여硬化시킨것은mortar, 시멘트에물을加하여混合한것을시멘트풀즉cement paste라고한다.

시멘트에要求되는性質은 먼저強度이다. 그러나 시멘트의強度試驗法은 모래,水量, mold 등이國家에따라서로다르므로各國의試驗值을直接比較될수없다는不便이있다. 시멘트에물을加하면2~3時間내에凝結되는데이凝結時間은使用上에매우重要한要素가되고있어서시멘트凝結時間을測定管理하도록KS規格으로規制하고있다.

시멘트는使用時間이經過함에 따라膨脹하여균열을發生하는것도있는데이것은燒成不良인경우(遊離石灰가 많음)에많이發生하

며이것을調查하는것이安定度試驗(soundness test)이다.

韓國工業規格(KS)에서는이外에도시멘트의粉末度를測定하게되어있다.粉末度는強度에關係가있는important性質이며粉末度는 $1cm^2$ 當70細目的篩로서選粉한殘分의百分率(%)로表示하며이것을細度(fineness)라고한다.

KS規格에는10%로規定되어있으나近來에는시멘트의強度를向上시키기爲해점점微粉碎를높여粉末度를5%前後로하고있다.

그러나이것은篩을通過한95%가어떤粒度로分布되어있는가는알수없으므로시멘트의性質을表現하는에는不充分하여이를改善補完코져시멘트1g의表面積(cm^2)을粉末度로表示하는方法이考案되었다.

이것은美國의Blaine氏가考案한것으로써시멘트層속을一定量의空氣가通過하는時間으로부터表面積을即時計算할수있는裝置로서簡單하고便利하기때문에世界的으로널리使用되고있다.

우리나라에서도시멘트의粉末度는Blaine法으로測定하도록規程되어있다.

2. 시멘트의 化學的 性質

韓國工業規格에서는포틀랜드시멘트를다음과같이定義하고있다.

「포틀랜드시멘트는크링카에適量의石灰를加해粉碎하여製造한다. 크링카는주로石灰質原料,粘土質原料를適當한比率로充分히混合하여그一部가溶融할때까지燒成하여얻어진것이다」

그렇다면시멘트는化學的으로어떠한것일까. 보통포틀랜드시멘트를化學分析하면〈表-3〉과같이된다.

「이中 SO_3 와그것에對應하는 CaO 는주로

普通포틀랜드시멘트의分析值
〈表-3〉

CaO	SiO_2	Al_2O_3	Fe_2O_3	SO_3
62~65	21~23	5~6.5	2.5~3.5	1.1~2.2

石膏에서 온 것이고 其他の 것은 위의 定義에서 말한 바와 같이 clinker 라고 할 수 있다.

즉 크링카는 主成分으로써 CaO, SiO₂, Al₂O₃, Fe₂O₃를 대체로 위의 比率로 含有하고 있다고 보겠으나 그밖에 各種의 元素를 小量씩 含有하고 있어서 上記 4成分의 合計는 100%가 되지 않는다.

시멘트의 性質을 決定하는 것은 上記 4成分이며 시멘트 性質을 理解하는데는 이들 主成分의 그 絶對值가 아닌 다음과 같은 係數로 表示한 方法이 便利하다.

1) 水硬率 (Hydraulic Modulus: HM)

시멘트工場에서는 시멘트原料의 調合, 製造된 시멘트의 品質管理를 為해서 化學成分比를 活用하여 成分管理를 行하고 있다.

$$\text{水硬率 (HM)} = \frac{C}{S+A+F}$$

(註) C, S, A, F는 CaO, SiO₂, Al₂O₃, Fe₂O₃의 略字임.

原料나 크링카의 경우는 위의 式이 되며 시멘트의 경우는 C의 代身에 C - 0.7 × SO₃를 適用한다.

水硬率은 시멘트工場에선 시멘트 強度發現上 가장重要な 係數이므로 이 값을 제일 重要視하고 있으며一般的으로 이 값이 클수록 燃成하기는 어려우나 早期強度가 나타난다.

2) 硅酸率 (Silica Modulus: SM) = $\frac{S}{A+F}$

이것이 높으면 原料混合物의 燃成이 困難하여 燃成에 高温이 必要하게 되어 燃料消費가 많아진다. SM이 높으면 크링카에 C₂S가 많게 되어 長期強度가 나타난다.

3) 鐵率 (Iron Modulus: IM) = $\frac{A}{F}$

이것은 Al₂O₃와 Fe₂O₃와의 量的 關係를 나타내는 比率로서 시멘트의 易燃成(burnerability)에 影響이 크다.

鐵率이 높으면 燃成이 어려워 燃料消費가 增加되며 Al₂O₃가 많은 原料로 생성된 시멘트가 되어 C₃A含有量이 많게 되어 初期強度가 높고 水和熱이 크고 黃酸鹽抵抗性이 적게 된다.

$$4) 活動係數 (Activity Index : AI) = \frac{S}{A}$$

이 係數는 燃成된 크링카에서는 硅酸率(SM)과 똑같은 意味를 가진다.

5) 石灰飽和度 (Lime Saturation Factor: LSF)

크링카中에 實質的으로 어떤 化合物이 生成되고 있는가를 알기 為하여 CaO의 最大含有量을 定할 必要가 있다. 石灰飽和度가 높은 原料混合物은 크링카 燃成이 어려워 크링카에 遊離 CaO含量이 많게되는 危險이 있으며 燃成이 잘된 크링카는 早強型 크링카를 얻을 수 있다.

石灰飽和度가 낮은 原料混合物은 C₃S가 적고 C₂S가 많게되어 遲硬性 크링카가 된다. 特히 英國 規格에서는 이것을 重視하여 보통 포틀랜드 시멘트 및 早強 포틀랜드 시멘트는 0.66 ≤, ≤ 1.02로 規定하고 있으며 시멘트 化學成分으로부터 LSF를 求하는 式은 다음 계산 式을 適用하고 있다.

$$LSF = \frac{CaO - 0.7 SO_3}{2.8 SiO_2 + 1.2 Al_2 O_3 + 0.65 Fe_2 O_3} \leq 1.02 \sim \geq 0.66$$

以上의 比率 係數를 調整하는데 따라 普通 早強 中庸熱 시멘트가 되고 같은 普通 시멘트에서도 性質이 變化하게 된다.

<表-4>에서 SM은 變動하지 않으나 HM, IM은 中庸熱, 普通, 早強 시멘트의 順으로 높아져 있음을 알 수 있다. 또한 같은 係數라 할지라도 原料에 따라 製造方法에 依하여 性質이 달라지고 있다.

시멘트 化學成分의 KS規格에는 MgO(Magnesium Oxide)가 6% (B급 5.0%) 以下로 되어 있는데 MgO가 이보다 많으면 콘크리트가 膨脹하여 龜裂을 일으킬 우려가 있기 때문이다.

그러나 MgO가 有害한 뜻이 아니고 商品으로서의 시멘트는 色相이 重要하며一般的으로

<表-4> 포틀랜드 시멘트 係數의 範圍

區分	普 通	早 強	中庸熱	備 考
H M	1.95~2.15	2.15~2.30	1.95~2.04	
S M	2.2~2.8	2.3~3.0	2.4~2.9	
I M	1.2~2.2	1.4~2.0	0.9~1.5	

暗綠色(greenish grey colour)이 바람직하나 이色은 크링카 中의 Fe_2O_3 와 MgO 의量으로決定된다.

즉 $MgO \cdot Fe_2O_3$ 의量이增加하면青色이增加하고減少하면赤色이增加한다. 즉 크링카에適量의 MgO 를投入하면燒成하기 쉽고 많아지면害가된다는뜻이되겠다.

시멘트粉碎機에서凝結調整(regulating setting time)을目的으로添加하는石膏(gypsum)도量을많게混合하면시멘트가膨脹하여龜裂을發生시키므로 SO_3 (sulphuric anhydride)의量은보통포틀랜드시멘트로서3.0%以下로規定하고있다.

포틀랜드시멘트의強熱減量(%)은시멘트試料를 $950^{\circ}C \pm 50^{\circ}C$ 에서恒量이될때까지強熱했을때의重量減少量의比率로서分析試料에含有되어있는水分이나炭酸gas量(CO_2)을表示한다.

시멘트를長期間저장하면空氣中の水分이나炭酸gas를吸收(風化)하고이強熱減量(1g-loss)比率은0.6~0.9%로서이의測定으로시멘트의風化度를알수가있다.

強熱減量의含量이높으면強度에影響을주게되므로高温多濕地域에서의保管時乾燥狀態維持가必要하다.

不溶解殘分(insoluble residue)은시멘트를鹽酸溶液으로溶解하여除去한殘留物로서이것은單純한不純物로서存在하는것이기때문에적은便이좋다.

시멘트에는少量의石膏를加하고있어서이石膏中에不溶解殘分이약간含有되어있다.포틀랜드시멘트에서alkali라부르는物質로는 K_2O 와 Na_2O 로存在되는데主로粘土原料에含有되어있고시멘트에는 Na_2O 기준의total alkali로0.5~1.0%程度含有되어있는데되도록적은것이좋다.

이含量이어느水準以上到達하면시멘트凝結時間調整이힘들고alkali性骨材와反應을일으켜콘크리트破壞要因이되므로美國規格(ASTM)에서는alkali含量을規制하고있다.

total alkali(Na_2O Base)含量은 $Na_2O+0.$

658 K_2O 로計算되어진다.

韓國工業規格(KS)에서는假凝結(false set)을포틀랜드시멘트반죽물, 몰탈및콘크리트混合時多量의熱을發生함이없이急速한硬直現象이생기나이硬直現象은混合水를追加함이없이混合을繼續할때硬直性이풀리고가소성(workability)이다시생기는現象이라고說明하고있다.


또한急凝結은반죽물, 몰탈및콘크리트를混合할때一般的으로相當한熱을發生하고急速한硬直現象이생기며물을다시添加하지않고混合操作을繼續할때硬直現象이다시풀리거나가소성(workability)이다시생기지않는現象을백화현상(콘크리트또는몰탈施工後相當日數를經過하면表面에白色粉狀이나타나는現象)이라고말한다.

白華自體는시멘트硬化에는별影響을주지않지만美觀上問題가되고있다.

白華成分은一定치않지만콘크리트또는몰탈表面에關係材料가溶解된물이증발해서形成된可溶性또는不溶性鹽類로炭酸칼슘($CaCO_3$)이主成分이며黃酸소다黃酸칼리를少量含有한경우가많다.

白華生成의防止法은W/C(물·시멘트比)을적게하여치밀한콘크리트를打設하는것과白華成分을不溶화하는成分을添加하는方法등이있다.

크링카를太陽光線下에서觀察하면暗綠色의粒子가반짝반짝빛나는微細한結晶이보인다.



(註) C_3S : 硅酸三石灰, C_2S : 硅酸二石灰
 C_3A : 알루민酸三石灰, C_4AF : 鐵 알루민酸 4石灰

<그림-3> 포틀랜드시멘트크링카 현미경사진

〈表-5〉 포틀랜드 시멘트의 鑽物比率의 例

區 分	C ₃ S	C ₂ S	C ₃ A	C ₄ AF
普通포틀랜드시멘트	53	23	8	10
早強포틀랜드시멘트	67	9	8	8
中庸熱포틀랜드시멘트	48	30	5	11
白色포틀랜드시멘트	51	28	12	1

이 結晶은 大角形의 것이 C₃S(Tricalcium Silicate 硅酸三石灰), 둥근 것이 C₂S(Dicalcium Silicate 硅酸二石灰), 그 사이 빗나는部分이 C₄AF(Tetralcalcium Aluminoferrite 알루미늄酸三石灰), 밝은 회색으로 보이는 結晶이 C₃A(Tricalcium Aluminate 鐵 알루미늄酸 4石灰)로 결국 크링카는 4個의 鑽物로서 構成되어 있음을 알 수 있다.

이러한 鑽物은 〈表-5〉에 表示한 것과 같이 보통 시멘트의 경우 크링카의 約半은 C₃S(3 CaO, SiO₂의 略字)이다.

C₃S가 많은 시멘트는 短期強度가 發現되므로 早強시멘트는 이것이 많이 含有되도록 한 것이나 그 反面 C₃S와 C₃A는 水和熱이 크므로 中庸熱 시멘트는 이러한 含有比率를 적게 하고 있다.

前述한 諸係數 H M, S M, I M은 이러한 鑽物의 比率을 決定하는 方法이라 할 수 있다.

포틀랜드시멘트 化學成分에서 시멘트를 構成하는 化合物을 計算하는 式은 R. H. Bogue 씨에 依해 提案된 다음式을 使用한다.

$$C_3S(\%) = (4.07 \times \text{CaO}) - (7.60 \times \text{SiO}_2) - (6.72 \times \text{Al}_2\text{O}_3) - (14.3 \times \text{Fe}_2\text{O}_3)$$

$$C_2S(\%) = (2.87 \times \text{SiO}_2) - (0.754 \times C_3S)$$

$$C_3A(\%) = (2.65 \times \text{Al}_2\text{O}_3) - (1.69 \times \text{Fe}_2\text{O}_3)$$

$$C_4AF(\%) = 3.04 \times \text{Fe}_2\text{O}_3$$

(上式의 右邊各化學成分值는 %을 適用함)

다음은 포틀랜드시멘트의 代表的인 化學成分值를 가지고 전술한 式을 利用하여 計算한 것이다.

- 強熱減量(Ignition Loss) : 2.0 %
- 不溶解殘分(Insoluble Residue) : 0.5 "
- 二酸化珪素(Silicon Dioxide) : 20.0 "
- 酸化알루미늄(Aluminum Oxide) : 6.0 "
- 酸化第2鐵(Ferric Oxide) : 3.0 "

〈表-6〉 水硬性化合物特性의 相對性比較

項 目	C ₃ S	C ₂ S	C ₃ A	C ₄ AF
強度發現	短期	大	小	大
	長期	"	大	小
水和熱	中	小	大	"
化學抵抗性	"	大	小	中
乾燥收縮	"	小	大	小

- 酸化칼슘(Calcium Oxide) : 63.0 %
- 酸化마그네슘(Magnesium Oxide) : 1.5 "
- 三酸化황(Sulfur Trioxide) : 2.0 "
- 酸化칼륨(Potassium Oxide) : 1.0 "
- 酸化나토륨(Sodium Oxide) :
- Balance : 1.0 "

計 100 %

水硬率(Hydraulic Modulus: HM)

$$= \frac{\text{CaO}}{\text{SiO}_2 + \text{Al}_2\text{O}_3 + \text{Fe}_2\text{O}_3} = 2.17$$

珪酸率(Silica Modulus: SM)

$$= \frac{\text{SiO}_2}{\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{Fe}_2\text{O}_3} = 2.2$$

鐵率(Iron Modulus: IM) = $\frac{\text{Al}_2\text{O}_3}{\text{Fe}_2\text{O}_3} = 2.0$

石灰飽和度(Lime Saturation Degree: LSD)


$$= \frac{(\text{CaO}) - 0.7 (\text{SO}_3)}{2.8 (\text{SiO}_2) + 1.1 (\text{Al}_2\text{O}_3) + 0.7 (\text{Fe}_2\text{O}_3)} \times 100$$

= 95.2

시멘트는 왜 硬化하는 것일까. 그것은 이러한 鑽物이 물과 化合하여 水和鑽物을 造成하므로 시멘트의 水和物은 水酸化칼슘이나 硅酸カル슘水和物이 가장 많고 알루미늄酸, 칼슘水和物珪酸4石灰 등 많은 種類로 이루어져 있다.

시멘트 粒子表面에 이러한 水和物이 둘러싸여 水和進行이 妨害되고 있으므로 물로서 混練한 뒤에도 잠시동안은 流動性를 維持한다. 成分中의 C₃A는 먼저 石膏와 反應하지만 石膏가 없어지면 C₃A만의 水和가始作되고 이와 同時に C₃S의 水和反應이 進行되어 이러한 水和物이 시멘트 粒子를 相互結合시켜 凝結狀態가 된다.

時間이 經過함에 따라 시멘트 粒子사이에는 微細結晶으로 물려져 그 表面 energy로서 서로



<그림-4> 콘크리트 배합조건이 시멘트량 340, 270, 200 kg/m³이고 W/C 비가 각각 0.4, 0.5, 0.7일 때 양생온도가 압축강도에 미치는 영향

凝聚하여 分子間 引力이나 갖가지 結合力이 加해져 強度가 發生하는데 이 強度는 3日後 本來 지나고 있는 硬化力의 約 20%, 7日後는 40%, 28日後는 80%, 3個月째는 90%, 1年 經過하면 95%, 3年 經過하면 100% 硬化하는 것으로 나타나 있다.

그러나 硬化進行 速度는 <그림-4>와 같이

률·시멘트 配合比와 温度에 따라 현저하게 影響을 받으므로 注意를 要한다.

上記數值은 養生溫度가 20°C 前後인 경우의 data이다.

VI. 시멘트 種類別 用途

시멘트 種類別 用途

種類	規格	性質	主用途
1種 보통포틀랜드시멘트(한) 보통포틀랜드시멘트(일) Type 1 포틀랜드시멘트(미) (General use Cement)	KS L 5201(1982) JIS R 5210(1964) ASTM C-150(1959)	MgO, SO ₃ 強熱減量이 規定되고 있으며 또 분말도 응결시간·安定度 및 強度가 각각 規定되고 있다. 一般的으로 시멘트로서 만능 보편적인 性質을 具備하고 있다.	土木, 建築의 各工事에 만능 시멘트로서 널리 使用되고 있다.
2종 중용열 포틀랜드시멘트(한) 중용열 포틀랜드시멘트(일) Type 2 포틀랜드시멘트(미) (Moderate heat of hydration Cement)	KS L 5201(1982) JIS R 5210(1960) ASTM C-150(1959)	C ₃ S는 50%以下, C ₃ A 8% 以下로 規定되고 있다. 수화열은 70 cal/g 以下(7일) 80 cal/g 以下(28일)을維持하게끔 規定되고 있다. 長期強度가增加된다. 水和熱이 낮고 용적變化率이 적다. 短期強度는 낮지만 長期強度는 높다.	一般으로 mass concrete用, 뼜, 대교량공사 및 거대構造物의基礎工事
3종 조강포틀랜드시멘트(한) 조강포틀랜드시멘트(일) Type 3 포틀랜드시멘트(미) (High early strength Cement)	KS L 5201(1982) JIS R 5210(1960) ASTM C-150(1959)	C ₃ S의 함유량을最大限度로維持하며適當量의 석고에 의하여 응결시간을調節하고 있다. 特히 早期強度(1일, 3일)을 強하게 發現시킨다. 1일 압축강도 12 kg/cm ² 以上, 3일 압축강도 2 kg/cm ² 以上으로 規定하고 있다. 低温時에도 強度發現성이 強하다.	지급공사의 경우 보통 포틀랜드 시멘트 대신 사용된다. 寒中공사에 적합하며建築, 道路 시멘트製品에 使用

種類	規格	性質	主用途
4 종저열포틀랜드시멘트(한) " (일) Type φ 포틀랜드시멘트(미)	— — ASTM C-150(1959)	수화열이 중용열 시멘트보다 10 cal/g 낮다. 수화열은 7 일 60 cal/g, 28 일 70 cal/g 이하로 규정되고 있다(ASTM). 범용 시멘트로서最低의 水和熱을 發生한다.	2종 포틀랜드 시멘트와同一
5 종포틀랜드시멘트(한) 내황산염포틀랜드시멘트(한) " (일) Type 5 포틀랜드시멘트(미) (Sulfate Resisting Cement)	ASTM C-150(1959)	C ₃ S 50% 이하 C ₃ A 5% 이하로 규정되어 있다. (ASTM) 시멘트의 C ₃ A 含有量을 最大限度로 維持하여 황산염에 대한 저항성을 강조하고 있다.	황산염을 많이 함유하는 토양 地下와 접촉되는 부분의 콘크리트 공사에 사용, 터널수로, 내장 암거, 항만, 해양구조물
포틀랜드포조란시멘트(한) 시리커시멘트(일) 포틀랜드포조란시멘트(미) IP 및 IP-A형	KS L 5401(1964) JIS R 5212(1964) ASTM C-340-58T	silica 質 混合材料(火山灰, 白土)를 시멘트와 混合한 製品. 水密性, 化學的 저항성, 耐熱性이 豊富, 시리커 혼합재의 분량(% W)에 따라 3種類가 있다. A: 10% 以下 B: 10~20% 以下, C: 20~30% 以下	一般工事用 및 땅水路의 mass 콘크리트用
푸라이애쉬시멘트(일)	JIS R 213(1964)	火力發電所에서 얻어지는 石炭灰(flyash)를 시멘트와 混合한 製品 水和熱이 낮고 화학저항성이 豊富하다. 푸라이애쉬의 분량에 따라 3종이 있다. A: 10 以下, B: 10~20 以下 C: 20~30 以下	一般工事用 땅工事用에 使用
高爐슬래그시멘트(한) 高爐시멘트(일) Portland Blast-Furnace Slag Cement IS 및 IS-A형	KS L 5210(1978) JIS R 5211(1964) ASTM C-205-58T BS 146: part 2 (1978)	高爐에서 銑鐵을 製造하는 과정에서 生産되는 副産物인 광재(slag)를 急冷해서 混合한 製品. 長期強度, 화학저항성이 좋다. 고로 slag의 분량에 따라 3종이 있다. A: 30% 以下, B: 30~60% C: 60~70% 以下	一般用 땅, mass 콘크리트用 (7項의 使用上의 注意點 參照)

VII. 結論

이상과 같이 포틀랜드 시멘트는 獨特한 性質을 지니고 있어서 製品固有의 特性發揮를 為하여는 시멘트製品의 生產者, 購入者, 販賣者가 시멘트에 關한豫備知識을 가지고 充分히 協議할 必要가 있다.

시멘트를 理解하는데는 많은 分량의 文獻이 要求되나 여기서 記述한 것은 포틀랜드 시멘트에 對하여 管理者가 一般的으로 알아야 할 事項을 要約 說明한 것이므로 未治한 點이 있지 만 實務에 도움이 되기를 期待하는 바이다.

〈参考文獻〉

1) Dr. h.c. Wolfgang Czermin, Cement Chemi-

stry and Physics for Civil Engineers, 2nd English edition.

- 2) Kurt E. Peray, Cement Manufacturer's handbook book.
- 3) H. Duda, Cement data book.
- 4) The Cement Association of Japan, Cement & Concreae, No. 397, Mar. 1980.
- 5) Labahn 原著, 朴炳哲譯, 시멘트 기술자 핸드북.
- 6) 한국양회공업협회, 시멘트技術情報, Vol. 7, No. 4, Aug. 1981.
- 7) 東洋세멘트工業(株) 教育教材(中級)
- 8) ASTM Standards Part 13.
- 9) BSI 12:1978, Specification for ordinary and rapid-hardning Portland Cement.
- 10) KS L 5201-82 포틀랜드 시멘트 ♣♣♣