

BaTiO(C₂O₄)₂ · 4H₂O 공침법에 의한 Cd²⁺ 및 Pb²⁺의 분리

민천규 · 노태용 · 이 철†

한양대학교 자연과학연구소, 자연과학대학 화학과
(1996. 10. 1. 접수)

Separation of Cd²⁺ and Pb²⁺ by means of their coprecipitation on BaTiO(C₂O₄)₂ · 4H₂O precipitate

Chonkyu Min, Taeyong Noh and Chul Lee†

Research Institute for Natural Sciences and Department of Chemistry, Hanyang University, Seoul 133-791, Korea
(Received Oct. 1, 1996)

요약 : pH 4~5에서 Ti⁴⁺ 이온을 여분의 옥살산 음이온으로 안정화시킨 다음 같은 당량의 Ba²⁺ 이온이 첨가된 환경수 시료와 일시에 혼합시켜 줌으로써 barium titanate의 선구물질인 barium titanyl oxalate를 합성하였다. 이 때 환경수 시료 속에 미량으로 존재하는 Cd²⁺ 및 Pb²⁺ 이온이 정량적으로 공침되었으며, 이 공침법은 이들 원소의 분석을 위한 사전 농축법으로 활용 가능하였다.

Abstract : Barium titanyl oxalate which is a precursor of barium titanate has been precipitated at pH 4~5 by a rapid addition of aqueous titanyl oxalate solution to artificial environmental water samples containing equivalent weight of Ba²⁺ ions. Quantitative recoveries of Cd²⁺ and Pb²⁺ from the water samples has been confirmed and found to be usable as a possible method of preconcentration for their determination.

Key words : Water samples, Cadmium, Lead, Barium titanyl oxalate, Coprecipitation.

1. 서론

BTO(BaTiO(C₂O₄)₂ · 4H₂O, barium titanyl oxalate)는 고순도이고 화학양론적인 BT(BaTiO₃, barium titanate)의 제조과정에서 그 중간물질이 될 수 있음이 Clabaugh 등에¹ 의해 발표된 후 습식방법에 의한 BTO의 합성방법에 관한 연구가 널리 수행되고 있다. 왜냐하면 BTO를 하소 및 소결시켜 만든 BT는 화합물 반도체 중의 하나로 고전압용 세라믹 유전체, 적층 및 반도체 세라믹 캐패시터, 압전체, 초음파 진동

자, 서미스터 등의 주요한 기본원료로 사용되고 있기 때문이다.^{2,3}

BTO의 주성분인 Ba²⁺과 Ti⁴⁺ 이온이 C₂O₄²⁻ 이온에 의해 BTO로 침전되는 과정에서 Sr²⁺, La³⁺, Y³⁺, Pb²⁺ 등과 같은 소량성분 및 미량성분도 함께 공침됨이 Schrey 등^{4,5}에 의해 보고된 바 있다. 그러나 pH가 5보다 높은 조건에서는 알칼리토금속 원소의 옥살산 침전물과 TiO(OH)₂ 침전물의 혼합물이 형성됨에 따라 침전물의 젤라틴화 등으로 인하여 침전의 분리 등에서 어려움을 겪게 되었다.⁶ 침전이 미세하면서 분리하기

쉬운 형태로 만들기 위해서는 수용액을 쓰는 대신 알코올-물의 혼합 용매를 사용하기도 하고⁷ 성분 용액의 혼합 속도 및 혼합 온도를 변화시키기도 하였다.⁸

당 연구실에서는 Ba^{2+} 의 질산염 용액을 별도로 만든 pH가 4.5인 $TiO(C_2O_4)_2^{2-}$ 용액과 순간적으로 섞어 줌으로써 BTO를 미세하면서 분리하기 쉬운 형태의 침전으로 회수할 수 있음을 발견한 바 있다.⁹ 본 연구에서는 이 침전방법을 하천수 중에 미량으로 존재하는 Cd^{2+} , Pb^{2+} 와 같은 중금속을 정량적으로 공침시키는 방법으로 활용코자 하였으며 이 과정에서 검출방법으로는 원자흡수 분광광도계(atomic absorption spectrophotometer, AAS)를 사용하였다.

2. 실험

2.1. 시약 및 기기

본 연구에 사용한 분석용 시약으로 1급 이상의 것들을 정제하지 않고 그대로 사용하였다. BTO의 출발물질 중 Ba^{2+} 을 위해서는 바륨의 질산염을 사용하였고 Ti^{4+} 를 위해서는 $TiCl_4$ 를 사용하였다. 바륨의 보관 용액은 칭량한 $Ba(NO_3)_2$ 를 증류수에 녹여 제조하였다. $TiCl_4$ 의 보관용 수용액은 증류수 600mL를 water jacket이 부착된 플라스크에 넣고 $TiCl_4$ 시약 160mL를 천천히 떨어뜨리면서 용액이 맑아질 때까지 냉각 교반하여 제조하였으며, 냉소에 보관하였다.¹ 또한 침전제로는 옥살산의 수용액(약 1.0M)을 제조하여 보관하였다. 제조한 바륨 용액은 H_2SO_4 에 의한 중량분석법으로 표정하였고 $TiCl_4$ 의 농도는 NH_4OH 에 의한 중량분석법으로 표정하였다.^{10,11}

BTO로 공침되는 현상을 관찰하기 위하여 사용한 대상 미량성분 원소로 Cd^{2+} , Pb^{2+} 를 선택하였다. 이들 원소들의 보관용액을 개개 원소의 금속물질 혹은 금속의 산화물을 질산에 녹여 만들었으며, 이를 일정량씩

취하여 일정 부피로 희석시킴으로써 혼합 표준용액을 제조하였다. 본 연구에서는 공장폐수 등 실제의 환경시료를 사용하는 대신 인공시료를 만들어 사용하였으며, 그 속에 녹아 있는 미량원소의 공침을 수행하였고 그 양을 분석하였다.

분석기기로는 Perkin-Elmer 3030 원자흡수분광광도계를 사용하였으며, 이 때의 자세한 분석조건은 Table 1과 같다.

2.2. 미량 성분 원소의 분리 및 정량

500mL 비커에 $TiCl_4$ 의 보관 용액 일정 부피를 취한 다음 옥살산 용액을 Ti^{4+} 이온의 당량보다 약 3배 정도 여분의 양이 되도록 가해 주어 Ti^{4+} 이온을 안정화시켜 주었다. 여기에 6N NH_4OH 용액을 가하여 pH를 4.5로 맞추었다. 용액의 전 부피는 약 75mL였으며 열판 위에서 그 온도가 80℃가 되도록 가열하였다.

별도로 2L 비커에 환경시료수 대신 증류수 950mL를 받은 다음 여기에 Cd^{2+} 및 Pb^{2+} 의 보관 용액 일정량을 첨가하여 1L로 희석하였다. 다음으로 상기한 Ti^{4+} 의 양과 그 물수가 같은 $Ba(NO_3)_2$ 용액을 가한 다음 역시 80℃로 가열하였다. 이 용액을 격렬히 교반하면서 상기 Ti^{4+} 용액을 일시 가해 준 후 NH_4OH 용액으로 최종 pH를 4.5로 맞추는 다음 1시간 동안 계속 교반해 주었다. 여과한 다음 증류수에 의한 세척과정을 거쳐 120℃에서 1시간 건조시켜 Cd 및 Pb가 첨가 및 회수된 BTO를 대회 약 0.3g을 얻을 수 있었다.

Cd와 Pb가 정량적으로 회수되었는지를 규명하기 위해 이 BTO를 15mL의 왕수에 녹인 다음 산을 거의 증발시켰다. 증류수로 100mL가 되도록 희석시킨 다음 분석용 최종 시료로 삼았다. 이 시료에서 얻은 각 원소의 흡광도와 상기 시약 및 기기에서 설명한 혼합 표준 용액에서 얻은 각 원소의 흡광도를 상호 비교함으로써 Cd 및 Pb의 회수율을 결정하였다.

Table 1. Experimental Conditions for AAS

Element	Hollow Cathode Lamp	Wavelength (nm)	Flame	Detection Limit (ppm)	Operating Current (mA)
Cd	Cd	228.8	Air-C ₂ H ₂	0.002	10
Pb	Pb	283.3	Air-C ₂ H ₂	0.01	10

3. 결과 및 고찰

본 연구에서는 환경 시료 대신 증류수 1L에 Cd²⁺ 및

Pb²⁺의 보관 용액 일정량을 첨가한 인공시료를 사용하였다. BTO를 합성할 때 이들 미량원소의 회수율을 규명하여 본 결과를 Table 2에 나타내었다.

Table 2. Recovery of Elements

Element	Spiked concentration ($\mu\text{g}/\text{L}$)	%Recovery (mean \pm S.D.)
Cd	150	100.2 \pm 2.1
	60.5	95.8 \pm 1.9
	5.02	99.0 \pm 5.0
Pb	145	98.0 \pm 2.5
	49.0	103 \pm 2.0
	6.02	97.0 \pm 2.0

위 표에서 보는 바와 같이 Cd²⁺와 Pb²⁺가 정량적으로 BTO에 공침회수됨을 알 수 있다. 이와 같은 분석 결과로 미루어 보아 BTO 합성에 의한 Cd²⁺ 및 Pb²⁺의 공침법이 환경 시료수 중에 미량으로 존재하는 이들 원소의 사전 농축방법의 하나로 활용 가능함을 확인하였다. 본 연구에서는 회수된 BTO를 왕수에 녹여 각 원소의 흡광도를 측정하였다. 이는 BTO를 BT로 전환한 다음에는 acid digestion pressure bomb에 의한 분해 방법으로¹² 신속한 분해가 가능하였으나 BTO로는 이 방법을 사용하였을 때 완전 분해에 어려움이 있었기 때문이다. 그 대신 BTO가 왕수에는 쉽게 분해됨을 본 연구의 결과로 확인하였다.

4. 결론

pH 4~5에서 Ti⁴⁺ 이온을 과량의 옥살산 음이온으로 안정화시킨 다음 같은 당량의 Ba²⁺ 이온이 첨가된 환경수 시료와 일시에 혼합시켜 증으로써 BT의 선구 물질인 BTO를 합성할 수 있었다. 이 때 환경수 시료 속에 미량으로 존재하는 Cd²⁺ 및 Pb²⁺ 이온이 정량적으로 공침됨이 확인되었으며, 이 공침법은 이들 원소의 분석을 위한 사전 농축법의 하나로 활용 가능함을 알았다.

감사의 글

이 연구는 1996년도 교육부 기초과학연구소 학술연구조성비(BSRI-96-3439)의 지원에 의한 것으로 이에 감사드립니다.

참고문헌

1. W. S. Clabaugh, E. M. Swiggard and R. Gilchrist, *J. Res. Natl. Bur. Stand.* (U.S.), **56**(5), 298(1956).
2. L. M. Levinson, "Electronic Ceramics"; Marcel Dekker, 1987.
3. P. K. Gallagher and F. Schrey, *J. Am. Ceram. Soc.*, **46**(12), 567(1963).
4. F. Schrey, *J. Am. Ceram. Soc.*, **48**(8), 401(1965).
5. P. K. Gallagher, F. Schrey and F. V. Dimarcello, *J. Am. Ceram. Soc.*, **46**(8), 359(1963).
6. T. T. Fang and H. B. Lin, *J. Am. Ceram. Soc.*, **72**(10), 1899(1989).
7. H. Yamamura, A. Watanabe, S. Shirasaki, Y. Moriyoshi and M. Tanada, *Ceram. Int.*, **72**(10), 17(1985).
8. K. Kudaka, K. Iizumi and K. Sasaki, *Am. Ceram. Soc. Bull.*, **61**, 1236(1982).
9. T. Noh, S. Kim and C. Lee, *Bull. Kor. Chem. Soc.*,

- 16(12), 1180(1995).
10. N. H. Furman, "Standard Methods of Chemical Analysis", Van Nostrand Co., Princeton, 1962.
11. J. Bassett, R. C. Denny, G. H. Jeffrey and J. Mendham, "Vogel's Textbook of Quantitative Inorganic Analysis" 4th ed., Longman, 1978.
12. 김택제 외, "특수물질의 분리, 분석 및 해석기법 연구", "초미량원소 분석에 관한 연구", Most Report UC N722(1)-4136-6, 1991.