

새로운 VA- π 셀 모드를 이용한 광시야각과 고속 응답에 관한 연구

A study on wide viewing angle and fast response time
using new VA - π cell mode

서대식* 이정호**

(Dae-Shik Seo* Jeong-Ho Lee**)

Abstract

We have developed a novel vertical-alignment (VA) - π cell mode that provides a wide viewing angle and fast response times for nematic liquid crystal (NLC) with negative dielectric anisotropy on a homeotropic polyimide (PI) surfaces. Good voltage-transmittance curves and low driving voltages were achieved with the new VA - π cell mode without a negative compensation film. Iso-viewing angle characteristics using the new VA - π cell mode without a negative compensation film was also successfully observed. As well a fast response time of 31.7 ms for a new VA - π mode was measured. Consequently, the iso-viewing angle, fast response time, and low driving voltage characteristics using a novel VA- π cell can be achieved.

Key words(중요용어) : vertical alignment (수직 배향), wide viewing angle (광시야각), response time (응답 속도), nematic liquid crystal (네마틱 액정)

1. 서 론

TFT-LCD는 뛰어난 해상도를 가지고 있어서 노트북 컴퓨터, 모니터, TV 등과 같은 정보 표시 소자 분야에 폭 넓게 사용되고 있다. 그러나 TN (twisted nematic) 모드를 적용한 TFT-LCD는 협소한 시야각과 느린 응답 속도로 인하여 대면적 LCD에 적용하려면 이러한 과제를 해결할 필요가 있다. 현재까지 LCD의 시야각 특성을 향상시키기 위하여 보상 필름 방식,¹⁾ 화소 분할 방식,²⁾ in-plane-switching (IPS) 모드,³⁾ 돌기를 이용한 multi domain vertical-alignment (MVA) 모드⁴⁾ 등

과 같은 다양한 기술들이 제안되고 있다. 이 중에서 MVA-LCD는 광시야각, 고속 응답, 고 콘트라스트 등을 구현할 수 있는 것으로 보고되고 있다.

그러나 돌기 제작 기술, 배향 얼룩 등의 과제가 남아 있다. 또한 응답 속도를 향상시키기 위해 OCB (optical compensated birefringence) 모드⁵⁾ 등이 제안되고 있으나, 이 모드는 시야각이 협소하며 밴드 구조를 만들기 위하여 초기 배향이 필요하다는 단점을 가지고 있다. TFT-LCD에서 고속 응답 속도는 대면적과 고화질 영상을 구현하는데 있어서 매우 중요하다.

그래서 본 연구에서는 새로운 VA- π 셀 모드를 이용하여 음의 유전율 이방성을 가진 네마틱 액정의 시야각 및 응답 특성 등에 대하여 검토한다.

2. 실험

*: 연세대학교 전자·컴퓨터공학과
(서울시 서대문구 신촌동 134, Fax: 02-361-4617
Email: dsseo@bubble.yonsei.ac.kr)

** : 숭실대학교 전기공학과
1999년 12월 15일 접수, 2000년 3월 2일 심사완료

본 실험에서는, 수직 배향제로 JALS-696-R2를 사용하였다. 폴리머는 스펀 코팅법에 의해 indium-tin-oxide (ITO) 기판에 코팅되었으며, 180°C에서 1시간 동안 이미드로 변화시켰다. 제작된 폴리이미드 (PI) 의 막 두께는 약 500Å이다. PI 막은 nylon (Y₀-15-N, Yoshikawa Chemical Industries Co., Ltd.)를 감은 러빙기를 사용하여 러빙처리 하였으며, 사용한 러빙강도는 중간 정도를 사용하였다.⁶⁻⁸⁾ 셀 두께는 약 4.25μm로 조절하였으며, 음의 유전율 이방성($\Delta\epsilon = -3.8$)을 가진 네마틱 액정을 사용하였다. 제작한 VA- π 셀의 전압-투과율, 시야각 특성, 응답 특성 등은 실온에서 측정하였다.

3. 결과 및 고찰

그림 1에 보상 필름을 사용하지 않은 VA- π 셀의 구조를 나타내었다. 그림 1에 나타낸 바와 같이, 전압 무인가시 (V=0) 네마틱 액정의 방향은 유리 기판에 수직으로 배향되어 있다. 그래서 편광자를 교차시킨 상태에서 상광선만이 존재하며 위상 지연은 일어나지 않는다. 따라서 셀에 전압을 인가하지 않은 상태에서는 암 상태를 나타낸다. 한편, 전압 인가시(V>V_{th})는 인가 전압에 의해서 네마틱 액정이 전계와 수직 방향으로 변화하여 빛이 투과된다. 대칭적인 네마틱 액정의 방향은 넓은 시야 범위에서 gray-scale inversion을 감소시킬 수 있다.




그림 1. 보상 필름을 사용하지 않은 VA- π 셀의 구조.

Fig. 1. Schematic diagram of the novel VA- π cell without a negative compensated film in the off- and on - state.

그림 2는 음의 보상 필름을 사용하지 않은 VA- π 셀의 전압-투과율 (V-T) 특성을 나타낸다. 이 모드에서 우수한 V-T 곡선이 관측됨을 알 수 있다. 그러나 전압 무인가시 광 누설 (light leakage) 현상이 관찰되었으며, 이것은 편광축을 잘 맞추어 줌으로써 이러한 광누설을 방지할 수 있다. VA 셀의 V-T 특성을 그림 3에 나타내었다. VA 셀 또한 우수한 V-T 곡선을 나타내었다. 표 1은 VA- π 셀과 VA 셀의 임계치 전압을 나타낸다. VA- π 셀과 VA 셀의 임계치 전압이 거의 같음을 알 수 있다.




그림 2. 음의 보상 필름을 사용하지 않은 VA- π 셀의 전압-투과율 (V-T) 특성.

Fig. 2. V-T characteristics of the new VA - π cell without a negative compensation film on a homeotropic PI surface.




그림 3. 음의 보상 필름을 사용하지 않은 VA 셀의 V-T 특성.

Fig. 3. V-T characteristics of the conventional VA cell without a negative compensation film on a homeotropic PI surface.

Fig. 4. Viewing angle characteristics of the new VA- π cell without a negative compensation film on a homeotropic PI surface.

표 1. VA- π 셀과 VA 셀의 임계치 전압.

Table 1. Threshold voltage for the new VA- π cell and conventional VA cell on a homeotropic PI surfaces.

modes	V ₁₀	V ₉₀
novel VA- π cell	2.54	3.72
conventional VA cell	2.56	4.39

그림 4는 음의 보상 필름을 사용하지 않은 VA- π 셀의 시야각 특성을 나타낸다. 모든 시야에서 볼 수 있는 iso-viewing angle 특성이 명확하게 관찰되었다. 즉 전압 무인가시의 광 누설을 음의 보상 필름을 사용하여 보상하면 전 방위에서의 우수한 시야각 특성을 얻을 수 있음을 알 수 있다. 한편, 그림 5에 나타난 바와 같이, 일반적인 VA 셀에서는 비대칭적인 시야각 특성이 관찰되었다. 이것은 전체에 의하여 액정분자가 한쪽 방향으로 움직이기 때문에 비대칭적인 시야각 특성을 나타낸다.




그림 5. 음의 보상 필름을 사용하지 않은 VA 셀의 시야각 특성

Fig. 5. Viewing angle characteristics of the conventional VA cell without a negative compensation film on a homeotropic PI surface.




그림 4. 음의 보상 필름을 사용하지 않은 VA- π 셀의 시야각 특성.

그림 6은 음의 보상 필름을 사용하지 않은 VA- π 셀의 응답 특성을 나타낸다. 그리고 VA 셀의 응답 특성을 그림 7에 나타내었다. VA- π 셀과 VA 셀에서 양호한 응답 특성이 관측되었다. 표 2에 VA- π 셀과 VA 셀의 응답 속도를 나타내었다. VA- π 셀은 약 31.7ms의 응답 속도를 나타내었다. 즉, VA- π 모드가 VA 모드 보다 응답 속도가 빠른 것을 알 수 있다. 이러한 결과로부터 VA- π 셀 모드를 이용하여 빠른 응답 속도와 등방적인 시야각 특성을 얻을 수 있었다. 따라서 새로 개발한 VA- π 모드가 전체 효과나 화소 분할법을 사용하지 않고서도 광시야각, 고속 응답 속도, 고 콘트라스트 등을 구현할 수 있는 매우 획기적인 모드임을 알 수 있다.

4. 결론

본 연구에서는 수직 배향막을 이용한 VA- π 셀 모드를 개발하였다. VA- π 셀 모드는 음의 보상 필름을 사용하지 않고서도 우수한 전압-투과율 특성과 낮은 구동 전압을 얻을 수 있었다. 또한 음의 보상 필름을 부착하지 않은 새로운 VA- π 셀 모드를 이용하여 iso-viewing angle 특성을 구현하였다. 그리고 응답 시간은 31.7 ms로 매우 빠른 시간을 나타내었다. 또한 VA- π 모드를 이용하여 등방적인 시야각 특성과 고속 응답 특성 등을 실현하였다. 따라서 새로 개발한 VA- π 셀 모드가 전체 효과나 화소 분할법을 사용하지 않고서도 광시야각, 고속 응답 속도, 고 콘트라스트 등을 구현할 수 있는 매우 획기적인 모드임을 알 수 있다.

참고 문헌

- [1] T. Toyooka, E. Yoda, Y. Kobori, T. Yamanashi and H. Itoh, "Optical design for wide-viewing-angle TN-LCD with hybrid aligned nematic compensation films", *SID 98 digest*, pp. 698-701, 1998.
- [2] A. Lien, A. John, M. Angelopoulos and K.-W. Lee, "UV-modification of surface pretilt of alignment layers for multidomain liquid crystal displays", *Appl. Phys. Lett.*, Vol. 67, pp. 3108-3110, 1995.
- [3] M. Oh-e and K.Kondo, "Response mechanism of nematic liquid crystal using the in-plane switching mode", *Appl. Phys. Lett.*, Vol. 69, pp. 623-625, 1996.
- [4] Y. Koike, S. Kataoka, T. Sasaki, H. Chida, A. Takeda, K. Ohmuro, T. Sasabayashi and K. Okamoto, "A vertically aligned LCD providing super-high image quality", *IDW'97*, pp. 159, 1997.
- [5] T. Miyashita, Y. Yamaguchi and T. Uchida, "Wide-viewing-angle display mode using bend-alignment liquid crystal liquid crystal cell", *Jpn. J. Appl. Phys.*, Vol. 34, pp. 177-179, 1995.
- [6] D.-S. Seo, "Effect of NLCs on polar anchoring energy and pretilt angle for three kinds of the rubbed polymer layers", *전기전자재료학회논문지*, Vol. 12, No. 2, pp. 170, 1999.




그림 6. 음의 보상 필름을 사용하지 않은 VA- π 셀의 응답 특성

Fig. 6. Response time characteristics of the new VA- π cell without a negative compensation film on a homeotropic PI surface.




그림 7. 음의 보상 필름을 사용하지 않은 VA 셀의 응답 특성

Fig. 7. Response time characteristics of the conventional VA cell without a negative compensation film on a homeotropic PI surface.

표 2. VA- π 셀과 VA 셀의 응답 시간

Table 2. Response time for the VA modes on a homeotropic PI surfaces.

modes	τ_r (ms)	τ_d (ms)	τ (ms)
novel VA- π cell	19.1	13.6	32.7
conventional VA cell	18.1	18.5	36.6

- [7] 서대식, 김진호, 이정호, 이보호, "폴리이미드막에 있어서 네마틱 액정의메모리 효과를 이용한 전사 배향법에 관한 연구", 전기전자재료학회, Vol. 10, No. 9, pp. 876, 1997.
- [8] 서대식, 김진호, "전사배향 TN-LCD의 액정배향 및 전기광학특성", 전기전자재료학회논문지, Vol. 12, No. 12, pp. 1133, 1998.