

단신(Notes)

η^3 -알릴 Pd(II) 화합물/MAO 촉매를 이용한 노보넨 중합

윤근병* · 이동호†

한국전자통신연구원 기반기술연구소 광접속모듈팀
(2004년 2월 2일 접수, 2004년 5월 20일 채택)

Polymerization of Norbornene with η^3 -Allyl Pd(II) Complexes/MAO Catalysts

Keun Byoung Yoon* and Dong Ho Lee†

*Optical Interconnection Team, Electronics and Telecommunications Research Institute,

161 Gajeong-Dong, Yuseong-Gu, Daejeon, 305-350, Korea
Department of Polymer Science, Kyungpook National University,
1370 Sankyug-dong, Boog-du, Daegu, 702-701, Korea

†e-mail : kbyoon@etri.re.kr

(Received February 2, 2004; accepted May 20, 2004)

I. 서론

비닐 형태의 부기중합에 의해 생성된 비결정 폴리노보넨은 주사슬이 고리화합물로 이루어져 있으며, 높은 고체 밀도와 유리 전이 온도를 나타내며, 낮은 유전상수를 가지는 특징이 있다.¹

광학적으로 폴리노보넨은 낮은 투과손실을 가지고 있는데, 광통신 대역인 850 nm에서 삽입 손실이 0.1 dB/cm이고, 복굴절이 0.001을 나타내어 광결합 소자 및 광소자에 응용이 기대된다.² 이는 주사슬의 고리화합물에 의해 결정화되지 않아, 유리 전이 온도가 280 °C로 높으면서 비결정의 투명성을 가지기 때문이다.

노보넨 및 노보넨 유도체는 다양한 형태의 중합 방법이 적용되고 있는데, 대표적인 중합방법이 메타세시스(ring opening metathesis polymerization) 중합법이다.³ 하지만 이 방법으로 제조한 폴리노보넨은 주사슬에 탄소 이중결합이 존재하여 고분자 사슬간 가교반응이 일어나므로 탄성재료로 응용되고 있다.

라디칼 또는 양이온 중합에 의해 2,7-탄소 결합 구조를 가진 폴리노보넨을 얻을 수 있지만, 재배열과 교환반응이 용이하게 일어나 분자량이 아주 낮은 단점이 있다.^{4,5}

후전이 금속 촉매를 이용한 중합에서는 2,3-탄소 결합 구조를 가지는 고분자량의 비결정 폴리노보넨을 얻을 수 있다. 이러한 비닐 형태의 중합으로 얻은 폴리노보넨은 비결정 상태에서의 밀도가 높아 높은 유리 전이 온도를 가지며, 화학적으로 안정하며, 낮은 복굴절률을 가짐으로 광학재료로 응용이 되고 있다.⁶ 최근에 비닐 형태의 중합은 4족 메탈로센 촉매와 메틸알루미녹산 공촉매를 사용하거나, 후전이 금속 촉매를 알코올 또는 수용액 상에서 노보넨 및 그 유도체의 중합에 대한 연구결과가 발표되었다.^{7,8} Rissee, Novak, Goodall 등은 새로운 구조의 후전이 금속 촉매를 사용한 부기중합으로 폴리노보넨에 대한 결과를 발표하였다.⁹⁻¹¹ 대부분의 후전이 금속 촉매는 중합활성이 낮으며, 생성 폴리노보넨의 분자량이 낮은 단점이 있다.

본 연구에서는 후전이 금속 화합물과 메틸알루미녹산을 공촉매로 사용하여 노보넨 중합을 행하였다. 팔라듐(II) 화합물의 리간드 구조에 따른 촉매활성 및 분자량의 변화를 조사하여 나타내었다. 그리고 노보넨과 1-옥텐의 공중합에서 중합활성과 분자량의 변화를 조사하였다.

2. 실험

촉매 및 공촉매. 촉매로 사용한 팔라듐(II) 화합물은 알릴팔라듐 클로라이드 다이머 ($(\eta^3\text{-C}_3\text{H}_5\text{PdCl})_2$), 비스아세토니트릴 팔라듐 디클로라이드 ($(\text{CH}_3\text{CN})_2\text{PdCl}_2$), 비스벤조니트릴 팔라듐 디클로라이드 ($(\text{C}_6\text{H}_5\text{CN})_2\text{PdCl}_2$), 팔라듐 아세틸아세토네이트 ($\text{Pd}(\text{actacet})_2$) 등을 Strem Chemicals사에서 구입하여 재결정하여 사용하였으며, 니켈화합물인 니켈 아세틸아세토네이트 ($\text{Ni}(\text{actacet})_2$)와 비스시클로옥타디엔 니켈 ($(\text{COD})_2\text{Ni}$) 촉매도 Strem Chemicals사에서 구입하여 재결정하여 중합에 사용하였다. 공촉매로 사용한 메틸알루미녹산 (methylaluminoxane)은 Akzo Nobel사에서 구입하였으며, 실버 혼사플루오르 안티모네이트 (AgSbF_6)는 Strem Chemicals사에서 구입하여 사용하였다. 노보넨과 용매인 톨루エン은 Aldrich사의 제품을 sodium-benzo-phenone 화합물을 사용하여 증류하여 사용하였다. 용매인 1,2-dichloroethane은 CaH_2 를 사용하여 정제하여 중합에 사용하였다.

중합. 촉매의 분해를 막기위해서 모든 반응은 glove box 및 Schlenk 기술을 이용하여 질소 분위기 하에서 행하였다. 노보넨의 중합은 mechanical stirrer가 장착된 0.5 L 유리반응기를 사용하였다. 유리반응기에 용매인 톨루엔과 노보넨 및 공촉매인 메틸알루미녹산을 순서대로 주입하고 촉매를 주입하여 중합을 개시하였다. 생성 폴리노보넨은 과량의 메탄올을 사용하여 침전시키고 120 °C에서

진공건조 후 촉매활성을 측정하였다.

생성 중합체의 분자량은 Polymer Lab.의 젤 투과크로마토그래피 (GPC)를 사용하여 조사하였다. 이때 두개의 10 μm Polymer-Mixed-Gel columns을 사용하였으며, 10.0 g/L 고분자 용액을 제조하여 180 °C에서 측정하였다. 중합체의 구조는 benzene-d⁶/1,2,4-trichlorobenzene (2/8) 혼합용매에 용해 시켜 125 °C에서 ¹³C-NMR (Bruker 400)로 구조를 확인하였다.

3. 결과

노보넨 중합. 후전이 금속 촉매인 팔라듐(II) 화합물과 니켈 화합물을 촉매로 사용하고 메틸알루미녹산 (methylaluminoxane; MAO)을 공촉매로 이용하여 노보넨 중합을 하였다. 또한 양이온 팔라듐 화합물을 사용한 중합을 통하여 팔라듐(II) 화합물/MAO 촉매계와 비교하였다. 그 중합 결과를 Table 1에 나타내었다. 노보넨 중합은 ($\eta^3\text{-C}_3\text{H}_5\text{PdCl}_2$), (CH_3CN)₂PdCl₂, ($\text{C}_6\text{H}_5\text{CN}$)₂PdCl₂ 등의 팔라듐(II) 화합물을 사용하였으며, 후전이 금속 촉매로 Pd (actace)₂, Ni (actace)₂ 및 (COD)₂Ni을 사용하여 비교하였다. 팔라듐(II) 화합물/MAO 촉매계와 비교하기 위하여 양이온 팔라듐 화합물로는 ($\eta^3\text{-C}_3\text{H}_5\text{PdCl}_2$)/2AgSbF₆, (CH_3CN)₂PdCl₂/AgSbF₆ 및 ($\text{C}_6\text{H}_5\text{CN}$)₂PdCl₂/AgSbF₆ 등을 사용하여 공촉매의 효과를 살펴보았다.

팔라듐(II) 화합물/MAO 촉매계를 사용한 경우 양이온 팔라듐 화합물 촉매계에 비해 촉매활성이 10배 이상 높게 나타났다. 또한 Arndt 등이 보고한 메탈로센/MAO 촉매계를 이용한 노보넨 중합과 비교하였을 때, 팔라듐(II) 화합물/MAO 촉매계의 촉매활성이 20배 정도 높은 특성을 나타내었다.¹² 팔라듐(II) 화합물/MAO 촉매계에서 리간드의 종류에 따라 촉매활성이 $\text{C}_6\text{H}_5\text{CN} < \text{CH}_3\text{CN} <$

acetylacetate << allyl 순으로 증가하였는데, 이는 두개의 팔라듐과 두개의 알릴리간드가 전자를 공유하고 있기 때문에 노보넨의 이중결합이 팔라듐과 알릴리간드 사이에 삽입이 용이하게 일어나기 때문이다.

양이온 팔라듐 화합물인 ($\eta^3\text{-C}_3\text{H}_5\text{PdCl}_2$)/2AgSbF₆, (CH_3CN)₂PdCl₂/AgSbF₆ 및 ($\text{C}_6\text{H}_5\text{CN}$)₂PdCl₂/AgSbF₆을 사용한 노보넨 중합에서는 팔라듐(II) 화합물/MAO 촉매계와 동일한 농도에서는 폴리노보넨의 수율이 3% 미만으로 중합이 거의 되지 않았으며, 2×10^{-6} mol/L 촉매농도 이상에서 알릴리간드를 가지는 촉매와 비교하여 수율 20% 정도의 폴리노보넨을 얻을 수 있었다. 이상의 결과에서 양이온 팔라듐 촉매계에 비해 MAO를 공촉매로 사용한 팔라듐(II) 화합물이 노보넨 중합에서 효과적인 촉매계임을 알 수 있었다.

후전이 금속 촉매 촉매와 비교하기 위하여 Pd (actace)₂, Ni (actace)₂ 및 (COD)₂Ni 촉매를 동일한 조건에서 중합한 결과, 팔라듐 촉매를 사용한 경우 촉매활성이 3배 정도 높게 나타났다. 이러한 결과에서 MAO를 공촉매로 사용한 노보넨 중합에서 팔라듐 화합물이 효과적인 것을 알 수 있었다.

팔라듐(II) 화합물/MAO 촉매계로 얻은 폴리노보넨은 분자량이 높아 1,2,4-trichlorobenzene에 용해되지 않았다. 또한 Pd (actace)₂, Ni (actace)₂ 및 (COD)₂Ni 촉매를 사용하여 얻은 폴리노보넨의 분자량도 1×10^6 g/mol 이상으로 높았다. 하지만 양이온 팔라듐 촉매를 사용한 경우는 중합시 폴리노보넨의 침전물이 생성되지 않을 정도로 분자량이 2×10^5 g/mol 수준으로 낮게 나타났다.

생성 폴리노보넨의 분자량 분포가 2 이하로 균일하게 나타나는 결과에서 팔라듐(II) 화합물/MAO 촉매계는 하나의 활성점을 가지는 것을 알 수 있었다.

($\eta^3\text{-C}_3\text{H}_5\text{PdCl}_2$)₂를 이용한 노보넨 중합에서 MAO를 공촉

Table 1. The vinyl-type polymerization of norbornene with palladium and nickel catalysts

Catalyst	Yield (g)	Activity	Conversion(%)	M_w	M_w/M_n
($\eta^3\text{-C}_3\text{H}_5\text{PdCl}_2$) ₂	28.5	28500	97	Insoluble	-
(CH_3CN) ₂ PdCl ₂	7.1	7100	24	Insoluble	-
($\text{C}_6\text{H}_5\text{CN}$) ₂ PdCl ₂	5.3	5300	18	Insoluble	-
Pd(actace) ₂	10.5	10500	36	1250000	1.9
Ni(actace) ₂	3.5	3500	12	1050000	2.0
(COD) ₂ Ni	1.2	1200	4	960000	2.1
*($\eta^3\text{-C}_3\text{H}_5\text{PdCl}_2$)/2AgSbF ₆	6.5	650	22	270000	1.9
*(CH_3CN) ₂ PdCl ₂ /AgSbF ₆	3.2	320	11	210000	1.8
*($\text{C}_6\text{H}_5\text{CN}$) ₂ PdCl ₂ /AgSbF ₆	2.3	230	8	140000	2.0

Polymerization condition : Norbornene (0.32 mol), Toluene (70 mL), [Pd] = 2×10^{-6} mol/L, [Al]/[Pd] = 1000, 30 °C, 0.5 hr

¹Activity : kg-Polymer/mol-Pd · h. *Solvent : 1,2-dichloroethane, [Pd] = 2×10^{-5} mol/L

개로 사용하였을 때, SbF_6 를 사용한 경우보다 촉매활성이 40배 정도 높게 나타났다. 이러한 결과에서 팔라듐 촉매를 사용한 노보넨의 중합에서 공촉매로는 MAO가 효과적인 것을 알았다.

공촉매로 사용한 MAO의 효과를 살펴보기 위하여 $(\eta^3-C_3H_5PdCl)_2$ 와 $Pd(\text{actace})_2$ 촉매를 사용하여 MAO 양의 변화에 따른 촉매활성과 분자량의 변화를 조사하여 Table 2에 나타내었다.

$Pd(\text{actace})_2/MAO$ 촉매계에서는 $[Al]/[Pd]$ 가 증가할수록 촉매활성이 크게 증가하였으며, $[Al]/[Pd]=5000$ 에서는 노보넨의 전환율이 73%까지 증가하였다. 또한 메탈로센/MAO 촉매계에서와 마찬가지로 생성 폴리노보넨의 분자량은 MAO 양이 증가할수록, MAO의 메틸기의 영향으로 분자량이 감소하였다.¹²

$(\eta^3-C_3H_5PdCl)_2/MAO$ 촉매계의 경우는 $[Al]/[Pd]=1000$ 이상에서는 촉매활성 및 분자량의 변화가 거의 없었다. MAO 양을 증가시켜 $[Al]/[Pd]=5000$ 에서 얻은 폴리노보넨의 경우도 분자량이 높아 용매에 녹지 않았다. 알릴리간드를 가지는 $(\eta^3-C_3H_5PdCl)_2$ 촉매가 공촉매인 MAO를 소량 사용하여도 노보넨 중합에서 효과적인 것을 알 수 있었다.

노보넨/1-옥텐 공중합. 후전이 금속인 팔라듐 및 니켈 촉매를 이용한 노보넨과 에틸렌의 공중합에서는 폴리노보넨 말단이 비닐기를 가지는 것으로 보고되고 있다.¹³⁻¹⁵ 폴리노보넨 말단이 비닐기로 중합이 종료되는 현상은 대부분 에틸렌이 활성점에 삽입되어 matal hydride가 생성되고, 에틸렌에 의한 β -H elimination 반응이 먼저 일어나기 때문이다.¹³⁻¹⁵ 이러한 현상으로 노보넨의 중합에서 에틸렌은 중합도를 제한하는 분자량을 조절제 역할을 한다.

Table 2. Polymerization of norbornene in toluene with allylpalladium chloride dimer($(\eta^3-C_3H_5PdCl)_2$) and palladium acetate(Pd(actace)₂) with MAO as a cocatalyst with different [Al]/[Pd] ratios

Catalyst	[Al]/[Pd]	Yield (g)	Activity	Conversion (%)	M_w
$Pd(\text{actace})_2$	500	4.3	4300	15	1430000
	1000	10.5	10500	36	1250000
	2000	13.6	13600	46	1050000
	5000	21.5	21500	73	820000
$(\eta^3-C_3H_5PdCl)_2$	500	13.2	13200	45	Insoluble
	1000	28.5	28500	97	Insoluble
	2000	28.6	28600	97	Insoluble
	5000	28.9	28900	98	insoluble

Polymerization condition : Norbornene(0.32 mol), Toluene(70 mL), $[Pd]=2 \times 10^{-6}$ mol/L, 30 °C, 0.5 hr. Activity : kg-Polymer/mol-Pd·h.

본 연구에서도 $(\eta^3-C_3H_5PdCl)_2/MAO$ 촉매계로 얻은 폴리노보넨의 분자량이 너무 높기 때문에, 폴리노보넨의 분자량을 낮추어 가공성을 향상시키기 위하여 1-옥텐과의 공중합을 행하였다.

노보넨과 1-옥텐의 공중합은 $(\eta^3-C_3H_5PdCl)_2/MAO$ 촉매계를 사용하여 $[Pd]=2 \times 10^{-6}$ mol/L, $[Pd]/[Al]=500$, 중합시간은 6분의 조건에서 공단량체인 1-옥텐의 주입량을 변화시키면서 행하였다. 노보넨과 1-옥텐의 몰비 변화에 다른 촉매활성과 생성 중합체의 분자량 및 분자량 분포의 변화를 조사하여 Table 3에 나타내었다. 위의 중합조건에서 중합시간을 6분 이상하였을 경우, 생성 중합체가 용매인 1,2,4-trichlorobenzene에 용해되지 않아 중합시간을 6분으로 고정하여 실험을 하였다.

Table 3에서 보듯이 1-옥텐의 주입양이 증가할수록 분자량이 크게 감소하였다. 1-옥텐을 약 28% 주입 ($[NB]/[1-\text{Octene}]=0.23/0.089$) 하였을 때, 생성중합체의 분자량은 1-옥텐을 사용하지 않은 경우보다 1/3로 감소하였다. 또한 1-옥텐을 50% 가량 주입하였을 경우 분자량은 크게 감소하여 생성 중합체의 분자량은 270000 g/mol 이었다. 이러한 결과는 공단량체로 사용한 α -올레핀에 의한 β -H 제거 반응에 기인한 것으로 메탈로센/MAO 촉매계를 사용한 에틸렌과의 공중합 결과와 일치하였다.¹³⁻¹⁵

1-옥텐을 약 20% 주입하여도 촉매활성은 거의 변화가 없었다. 이는 1-옥텐이 활성점에 삽입되어 matal hydride가 생성되어 새로운 활성점이 형성되기 때문이다.¹⁵ 생성 중합체의 분자량 분포는 1-옥텐의 주입양이 증가할수록 조금씩 증가하였는데, 이는 1-옥텐이 새로운 활성점이 형성되어 새로운 사슬이 성장하기 때문이다. 이러한 결과에서 1-옥텐은 활성점과 결합되어 새로운 활성점을 형성하고, β -H 제거 반응이 일어나 분자량을 감소시키는 사슬전달체 역할을 하는 것을 알 수 있다.

생성 중합체를 benzene-d⁶/1,2,4-trichlorobenzene (2/8)-혼

Table 3. Polymerization of norbornene with allylpalladium chloride dimer($(\eta^3-C_3H_5PdCl)_2$) and MAO in the presence of 1-octene as a comonomer with different concentration

[NB]/[1-Octene]	Yield(g)	Activity	M_w	M_w/M_n
0.32/0.000	3.4	17000	1320000	2.0
0.30/0.022	2.8	14000	1310000	1.9
0.28/0.044	2.6	13000	1010000	2.1
0.26/0.066	2.9	14500	970000	2.2
0.23/0.089	2.1	10500	460000	2.5
0.21/0.112	1.8	9000	270000	2.9

Polymerization condition: Toluene (70 mL), $[Pd]=2 \times 10^{-6}$ mol/L, $[Pd]/[Al]=500$, 30 °C, 6 min. Activity : kg-Polymer/mol-Pd·h. NB : norbornene.

합용매에 용해 시켜 ^{13}C -NMR로 구조를 확인하였다.

^{13}C -NMR로 측정한 결과에서 폴리노보넨의 주사슬인 탄소영역의 47.4~48.2 ppm 피이크, 고리구조의 다리결합을 가지는 탄소영역의 36.5~40.5 ppm 및 31 ppm 피이크, 29.5 ppm 부근의 탄소만 관찰되었다.¹⁶ 1-옥텐 사슬의 알킬 탄소 영역의 피이크는 관찰되지 않았다. ^{13}C -NMR 스펙트럼의 결과로 노보넨과 1-옥텐의 공중합에서는 공중합체가 생성되지 않고 노보넨 단독 중합체가 생성되며, 1-옥텐은 분자량을 조절하는 사슬전달체 역할을 하는 것을 알 수 있었다.^{17,18}

4. 결론

팔라듐(II) 화합물/MAO 촉매계를 이용한 노보넨 중합에서 비닐 형태의 부가 중합에 의한 폴리노보넨이 생성되었으며, 팔라듐(II) 화합물의 리간드 종류에 따라 촉매 활성이 $\text{C}_6\text{H}_5\text{CN} < \text{CH}_3\text{CN} < \text{acetylacetate} \ll \text{allyl}$ 순으로 증가하였다. 촉매활성이 알릴리간드를 가진 팔라듐(II)촉매가 가장 높았는데, 이는 두개의 팔라듐과 두개의 알릴리간드가 전자를 공유하고 있기 때문에 노보넨의 이중결합이 팔라듐과 알릴 사이에 삽입이 용이하게 일어나기 때문이다. 노보넨 중합에서 팔라듐(II) 화합물/MAO 촉매계는 양이온 팔라듐 촉매 및 메탈로센/MAO 촉매계에 비해 촉매활성 및 생성 중합체의 분자량이 높았다. ($\eta^3\text{-C}_3\text{H}_5\text{PdCl}_2$)₂/ MAO 촉매계를 이용한 노보넨과 1-옥텐의 공중합에서는 노보넨 단독 중합체가 생성되었으며, 1-옥텐은 사슬전달체 역할을 하여 생성 중합체의 분자량을 크게 감소 시켰다.

References

- N. R. Grove, P. A. Kohl, S. A. B. Allen, S. Jayaraman, and R. Shick, *J. Polym. Sci., Polym. Phys.*, **37**, 3003 (1999).
- D. Appell, *OE Reports*, No. **197**, May (2000).
- K. J. Ivin and J. C. Mol, *Olefin Metathesis and Methathesis polymerization*, Academic Press, San Diego, CA 1997, pp.407-410.
- J. P. Kennedy and H. S. Makowski, *J. Macromol. Sci., Chem.*, **A1**, 345 (1967).
- N. G. Gaylord, B. M. Mandal, and M. Martan, *J. Polym. Sci., Polym. Lett. Ed.*, **14**, 555 (1976).
- T. F. A. Haselwander, W. Heitz, S. A. Krügel, and J. H. Wendorff, *Macromol. Chem. Phys.*, **197**, 3435 (1996).
- O. Henschke, F. Köller, and M. Arnold, *Macromol. Rapid Commun.*, **18**, 617 (1997).
- W. Heitz and T. F. A. Haselwander, *Macromol. Rapid Commun.*, **18**, 689 (1997).
- A. Reimuth, J. P. Mathew, J. Malia, and W. Risse, *Macromol. Rapid Commun.*, **17**, 173 (1996).
- T. J. Deming and B. M. Novak, *Macromolecules*, **26**, 7089 (1993).
- B. L. Goodall, D. A. Barnes, G. M. Benedikt, L. H. McIntosh, and L. F. Rhodes, *Polym. Mat. Sci. Eng.*, **76**, 56 (1997).
- M. Arndt and M. Gosmann, *Polymer Bulletin*, **41**, 433 (1998).
- F. P. Alt and W. Heitz, *Macromol. Chem. Phys.* **199**, 1951 (1998).
- B. F. Goodrich Co., B. F. Goodall ; G. M. Benedikt, I. McIntosch II and D. A. Barnes, *Chem. Abstr.* **123**, 341322p (1995).
- F. P. Alt and W. Heitz, *Acta Polym.* **49**, 449 (1998).
- W. J. Huang, F. C. Chang, and P. P. Chu, *J. Polym. Sci.*, **38**, 2554 (2000).
- J. C. Ahn, S. H. Park, K. H. Lee, and K. H. Park, *Polymer(Korea)*, **27**, 429 (2003).
- J. C. Ahn and K. H. Park, *Polymer(Korea)*, **28**, 245 (2004).